ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА, КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ $Cr_{1-\delta}Te$

Васильева В.С., Шерокалова Е.М., Селезнева Н.В. Уральский федеральный университет 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19

Бинарные халькогениды хрома $Cr_{1-\delta}Te$ — это слоистые соединения со структурой типа NiAs, в которых атомы хрома расположены в позициях с октаэдрическим окружением теллура, и в металлических слоях имеются вакансии, которые в общем случае располагаются случайно. На сегодняшний день большинство авторов считает, что стехиометрического соединения $CrTe\ (\delta=0)$ не существует, однако, стабилизировать структуру можно либо наличием вакансий в катионной подрешетке, либо замещением хрома на другой 3d-металл. В литературных данных существует большой разброс по свойствам $Cr_{1-\delta}Te$, представленных разными авторами, что вероятно, обусловлено разным соотношением $Cr:Te\ в$ образцах с близким номинальным составом, разными методами получения, а также структурной нестабильностью этих соединений. При значении $0 < \delta \le 0.25$ соединения $Cr_{1-\delta}Te\ являются\ ферромагнетиками\ с температурой\ Кюри от 290 К до 350 К и имеют металлический тип проводимости.$

Целью настоящей работы является синтез образцов теллурида хрома $Cr_{1-\delta}Te$, как с недостатком, так и избытком хрома $(0.25 \le \delta \le -0.125)$ относительно эквиатомного состава CrTe методом твердофазного ампульного синтеза с последующими термообработками, аттестация образцов с помощью рентгеновской дифракции и сканирующей электронной микроскопии, исследование их физических свойств.

В результате комплексной работы с соединениями $Cr_{1-\delta}Te$ ($0.25 \le \delta \le -0.125$) получены концентрационные зависимости кристаллографических параметров, температуры магнитного упорядочения, эффективного магнитного момента атома хрома, а из данных по намагниченности сделана оценка изменений магнитного вклада в энтропию $|\Delta S_M|$. Предложен наиболее простой и быстрый способ получения соединений с максимальной концентрацией хрома.

Установлено, что при повышении концентрации хрома от $\delta=0.25$ (Cr $_{0.75}$ Te) до $\delta=0.09$ (Cr $_{0.91}$ Te) в линейке соединений Cr $_{1-\delta}$ Te происходит концентрационный структурный переход от моноклинной сингонии к гексагональной, температура Кюри возрастает от 295 K до 363 K, а максимальное значение магнитной части энтропии 1.2 Дж/кг K $^{-1}$ наблюдается для образца CrTe $_{0.91}$, приготовленного из расплава, подвергнутого закалке в лед.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект FEUZ-2023-0017).