## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ CALPHAD PACЧЁТОВ ПОКРЫТИЙ AITiZrVNb

Киселев М.В. (1), Бахтеев И.С. (1), Крылов А.А. (1,2), Литвинюк К.С. (3), Олейник К.И. (1,2) (1) Уральский федеральный университет 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 (2) Институт металлургии УрО РАН 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101 (3) Южно-Уральский государственный университет 454080, г. Челябинск, ул. Ленина, д. 76

Широко известно, что модификация поверхности является одним из перспективных и экономически целесообразных методов получения изделий с улучшенными характеристиками. В данном исследовании проводится сравнение расчётных данных с практическими значениями, получаемыми после оплавления.

В данной работе, путем математического моделирования в программном пакете TermoCalc 2024a (от 20.12.2023), с номером версии программного обеспечения 2024.1.132110-55), предсказаны возможные составы сплава, получаемые после оплавления. После чего, при помощи технологий наплавки и оплавления с использованием лазерного комплекса KUKA KR-60 ha в защитной атмосфере аргона, были изготовлены образцы, материалом-основой которых являлась сталь ГОСТ 7370-2015 п. 5.3.2.1 (крестовины железнодорожные), а покрытием - порошок  $Al_{40}Ti_{16}Zr_4V_{24}Nb_{14}$  в ат %.

Доказано, что в зависимости от технологии оплавления фазовый и элементный состав приповерхностных слоев может претерпевать значительные изменения. Оценка фазового состава покрытия выполнена при мощности P=325 Вт, расстояние между треками  $h_n=0,2$  и скорость v=100 мм/с. Исследование полученного покрытия проведено методом рентгенофазового анализа ( $P\Phi A$ ) на приборе Shimadzu XRD 7000C. Съемку производили в диапазоне углов  $2\theta=20-80$ . Результаты исследования полученного сплава показали наличие смеси кубических фаз Im-3m и Fm-3m с включениями тетрагональной фазы I4/mcm. Данный результат наглядно демонстрирует преобладание фаз с объемоцентрироваными элементарными ячейками над гранецентрированными, что согласуется с теоретическими расчетами.