НОВЫЕ АБСОРБЕРЫ УФ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ *ОРТО*-БЕНЗОТРИАЗОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АНИЛИНА

Хлопотинин А.И., Астафьева Д.А. Ярославский государственный университет 150003, Ярославль, ул. Советская, д. 14

Полимерные материалы широко используются в промышленности при производстве разнообразных изделий. В ходе их эксплуатации возникает проблема, связанная со старением и деградацией полимеров в результате УФ-излучения. Эффективным способом решения этой проблемы является использование светостабилизаторов.

В качестве новых УФ-поглотителей нами были предложены *орто*-бензотриазольные производные анилина (рис. 1).

$$H_2N$$
 H_2N
 H_2N

Рис. 1 Структуры новых УФ-поглотителей (**I** и **II**) и коммерческого светостабилизатора Tinuvin P (**UVA-1**)

Был разработан и запатентован (патент РФ 2825731) совместный способ их синтеза, включающий реакцию S_N Ar 1H-бензотриазола (1) с *орто*нитрогалогенаренами (2) и восстановление полученной смеси изомерных нитросоединений 3 и 4 (схема 1). Разделение изомеров 5 и 6 было основано на их различной растворимости в неполярном растворителе – гексане.

где R = H(a), Cl(b), COOEt(c), $CF_3(d)$, CN(e)Схема 1

1-Замещенные бензотриазолы **5** были более эффективными УФ абсорберами в UVC области, чем 2-арилпроизводные **6** и Tinuvin P. По способности поглощать средневолновое УФ-излучение 1-(2-аминоарил)-1*H*-бензотриазолы уступали соответствующим изомерным 2-(2-аминоарил)производным. 2-Замещенные бензотриазолы были более эффективными абсорберами ультрафиолета в UVB области, чем Tinuvin P. 2-(2-Аминофенил)-2H-бензотриазолы также активнее поглощали ультрафиолетовое излучение в диапазоне 315-400 нм чем 1-замещенные аналоги, но несколько уступали Tinuvin P.