Literature range
Literature midpoint
This work (adopted)
Compressive Stress (–)
Tensile Stress (+)
LaF3
-200
Lit: -300 to -150 (Abadias 2018)
YF3
-100
Lit: -150 to -60 (Abadias 2018)
GdF3
-80
Lit: -120 to -35 (B. Liu 2016; Abadias 2018)
AlF3
+100
Lit: +23 to +150 (B. Liu 2016; Xue 2010)
MgF2
+300
Lit: +300 to +400 (Ristau 2002)
Al2O3
+500
Lit: +400 to +550 (Abadias 2018)
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
Residual stress (MPa)