

제품시험성적서

TEST REPORT

- 품 명 : 백색데23UVCD BG60 EP-1S
(COMMODITY)
- 생산 일자 : 2025.04.25
- 규격/수량 : 13.3cm*770m*8롤, 15.2cm*770m*7롤
- LOT No. : 250425-AH716

종합판정



ROOM TEMP : 23±2℃

HUMIDITY : 50±5%

분류	기준치	측정치	시험방법	판정
초기 점착력	NO 5 BALL 이상	NO 8 BALL	KS T 1028-14	양호
점착력 (gf/25mm)	180° (500g이상)	739	KS T 1028-10 Finat Test Method 1	양호
상온 유지력 (mm-m)	2mm이내 (60분)	0.0mm-60분	KS T 1028-13 Finat Test Method 8	양호
내열 유지력 (60℃)	3분 이상	60분	KS T 1028-13 Finat Test Method 8	양호
도포량 (μm)	18±3μm	18μm	KS T 1028-5	양호

* 위 측정치는 당사 시험실 조건하에서의 결과이며, 시험 당시의 온·습도 변화에 따라 달라질 수 있습니다.



2025 년 06 월 18 일

(주) 세 림 | 기 술 부



상기 제품에 대한 시험성적임을 증명함.



HEAD OFFICE
충북 진천군 덕산읍 산수산업2로 55
TEL. (043) 537-0662 FAX. (043) 537-0667

SEOUL OFFICE
서울시 성동구 아차산로 13길 21
TEL. (02) 464-0662 FAX. (02) 464-6646