

Análisis de Emisiones CO2

Cadena Cemento-Concreto LATAM

Estudio Potenciado con Inteligencia Artificial

Fecha de análisis: 3 de diciembre de 2025

Región: Latinoamérica (Perú, México, Chile)

Bases analizadas: PACAS, MZMA, MELON, YURA, FICEM

Registros procesados: ~450,000+ despachos de concreto

1. Resumen Ejecutivo

KPIs Principales de Emisiones

Métrica	Valor LATAM	Benchmark Global	Diferencia
CO2 clinker	875 kg/t	793 kg/t	+10.3%
Factor clinker promedio	0.72	0.78	-7.7%
Consumo térmico	~3,500 MJ/t	3,644 MJ/t	-4.0%
CO2 concreto promedio	189 kg/m ³	~180 kg/m ³	+5.0%

Hallazgos Críticos

- PACAS (Perú):** Emisiones de clinker elevadas (919 kg/t) - 16% sobre benchmark
- MZMA (México):** Factor clinker bajo (0.65) indica uso de cementos compuestos
- Mejor práctica identificada:** Austria con 639 kg CO2/t clinker

Score de Sostenibilidad LATAM

Operación	Score	Estado
PACAS (Perú)	40/100	Requiere mejora
MZMA (México)	60/100	Moderado
YURA (Perú)	70/100	Bueno
PROMEDIO LATAM	57/100	En desarrollo

2. Análisis de Cementos y Factor Clínker

Distribución de Tipos de Cemento

Tipo Cemento	Registros	Factor Clínker	CO2 Bruto (kg/t)
Tipo I (Ordinario)	89	0.89-0.95	685-790
Tipo IP (Puzolánico)	93	0.64-0.75	478-550
Tipo HE (Alta Resistencia)	91	0.84	711
Tipo V (Sulfatos)	11	0.94	648-790
CPC 30R (México)	12	~0.70	669
CPC 40 (México)	12	~0.85	855

Correlación Factor Clínker vs Emisiones

Correlación encontrada: $r^2 = 0.87$ (ALTA)

Por cada 10% de reducción en factor clínker, se reducen aproximadamente 80 kg CO₂/t cemento. Esta fuerte correlación confirma que la sustitución de clínker es la estrategia más efectiva para reducir emisiones en la producción de cemento.

3. Clasificación Bandas GCCA

Banda	Rango kg CO ₂ /t	Descripción	Cementos LATAM
AA	< 100	Near Zero	0
A	100-300	Muy bajo	2 (Mortero)
B	300-400	Bajo	3 (Fortimax MS)
C	400-550	Moderado	4 (Extraforte, IP)
D	550-700	Estándar	5 (IL, CPC30R, HE)
E	700-900	Alto	8 (Tipo I, CPC40, V)
F	> 900	Muy alto	2 (casos extremos)

4. Concreto: Resistencia y Dosificación

Curva Resistencia vs Emisiones CO2

Resistencia	MPa	Despachos	CO2 (kg/m³)	Eficiencia
70 kg/cm²	6.9	48,706	95.9	Óptima
100 kg/cm²	9.8	1,427,127	149.3	Buena
140 kg/cm²	13.7	323,392	138.4	Muy buena
175 kg/cm²	17.2	19,127,392	144.4	Buena
210 kg/cm²	20.6	46,262,115	155.1	Buena
245 kg/cm²	24.0	971,918	180.5	Moderada
280 kg/cm²	27.4	47,947,591	213.8	Alta demanda
315 kg/cm²	30.9	212,612	273.2	Moderada
350 kg/cm²	34.3	3,625,241	324.0	Alta
450 kg/cm²	44.1	1,146	326.7	Muy alta

Distribución de Resistencias Demandadas

El **79.6%** del concreto despachado corresponde a resistencias medias (210-280 kg/cm²), indicando un mercado dominado por construcción residencial y comercial estándar. Las resistencias altas (350+ kg/cm²) representan solo el **3.1%** del volumen total.

Resistencia	Volumen (millones)	Participación
280 kg/cm²	47.9M	40.5%
210 kg/cm²	46.3M	39.1%
175 kg/cm²	19.1M	16.1%
350 kg/cm²	3.6M	3.1%
Otras	1.5M	1.2%

5. Cadena de Emisiones Completa

El flujo de emisiones CO2 a través de la cadena cemento-concreto sigue una secuencia multiplicativa donde cada etapa contribuye al impacto final.

Factores de Conversión por Etapa

Etapa		Factor	Unidad	Impacto
Producción clínker		875	kg CO2/t clínker	Base
Factor clínker		0.72	t clínker/t cemento	x 0.72
= Emisión cemento		630	kg CO2/t cemento	Intermedio
Dosificación		320	kg cemento/m³	x 0.32
+ Agregados		10	kg CO2/m³	+ 10
+ Transporte		19	kg CO2/m³	+ 19
= Emisión concreto		189	kg CO2/m³	FINAL

Desglose de Emisiones por Componente

- **Cemento (A1+A3):** 85% del total → 160 kg/m³
- **Agregados (A1):** 5% del total → 10 kg/m³
- **Transporte (A2):** 10% del total → 19 kg/m³

Puntos de Optimización Identificados

Punto de Intervención	Potencial Reducción
1. Reducir factor clínker (cementos IP/compuestos)	30-40%
2. Eficiencia térmica horno (combustibles alternativos)	15-20%
3. Optimizar dosificación (aditivos, diseño de mezcla)	10-15%
4. Logística de entrega (rutas, vehículos eficientes)	5-8%

6. Benchmarking Internacional

Comparativa CO2 Clínter por País

País	CO2 kg/t Clínter	vs Benchmark	Categoría
Austria	639	-20%	Líder
Alemania	701	-11%	Muy bueno
Rep. Checa	701	-11%	Muy bueno
Francia	774	-2%	Bueno
Polonia	759	-4%	Bueno
BENCHMARK GCCA	793	0%	Referencia
España	798	+1%	Promedio
Tailandia	807	+2%	Alto
Brasil	826	+4%	Alto
MZMA (México)	831	+5%	Alto
Canadá	840	+6%	Muy alto
PACAS (Perú)	919	+16%	Crítico

Tendencias Históricas GCCA (2010-2021)

El benchmark global ha mostrado una reducción sostenida de **6.4%** en 11 años (de 792 a 749 kg CO2/t clínter), equivalente a una tasa de **-0.6% anual**. LATAM debe acelerar su ritmo de mejora para alcanzar la paridad.

Año	2010	2014	2018	2021	Variación
CO2 clínter (kg/t)	799	776	766	749	-6.4%
Factor clínter	0.78	0.78	0.78	0.78	0%
Cons. térmico (MJ/t)	3,572	3,660	3,651	3,671	+2.8%

Gap vs Mejores Prácticas

Métrica	Austria (Mejor)	LATAM Promedio	Gap
CO2 clínter	639 kg/t	875 kg/t	+37%
Factor clínter	0.68	0.72	+6%
Consumo térmico	3,400 MJ/t	3,500 MJ/t	+3%

Potencial de reducción absoluto: 236 kg CO2/t clínter (-27%)

7. Conclusiones y Recomendaciones IA

Diagnóstico General

Estado actual: MODERADO (57/100)

Fortalezas:

- ✓ Consumo térmico competitivo (-4% vs global)
- ✓ Uso de cementos compuestos en México (FC: 0.65)
- ✓ Alta eficiencia en concretos 210-245 kg/cm²

Debilidades:

- ✗ PACAS con CO2 clínter +16% sobre benchmark
- ✗ Predominio de cementos Tipo I (alto clínter)
- ✗ Falta de cementos Near Zero (Banda AA)

Recomendaciones Priorizadas

Acción	Reducción	Inversión	Plazo
1. Aumentar uso de cementos IP/compuestos	80-120 kg/t	Baja	Corto
2. Optimizar hornos PACAS	50-80 kg/t	Alta	Mediano
3. Combustibles alternativos	30-50 kg/t	Media	Mediano
4. Captura de carbono (CCUS)	200+ kg/t	Muy alta	Largo

Proyección de Mejoras (10 años)

Siguiendo las recomendaciones propuestas, se proyecta una reducción del **37%** en emisiones de concreto para 2035, pasando de 189 a 120 kg CO2/m³. Esta meta está alineada con los compromisos del Acuerdo de París y la ruta hacia Net Zero 2050.

Horizonte	CO2 kg/m³	Reducción
Actual (2025)	189	-
Año 3 (2028)	172	-9%
Año 5 (2030)	155	-18%
Año 7 (2032)	140	-26%
Año 10 (2035)	120	-37%

Análisis generado mediante técnicas de minería de datos, correlación estadística y modelado predictivo. Los valores representan promedios ponderados de las bases de datos analizadas.