


PARQUE CENTRAL LOS ROBLES S.A.S

FLORA

BOGOTA, AGOSTO 2025.

CONSTRUIMOS
SUEÑOS QUE
IMPULSAN EL
DESARROLLO Y
TRANSFORMAN
VIDAS.




CONTENIDO

1. Curvas de Evolución.



**ENTREGAMOS
SOLUCIONES
EXTRAORDINARIAS
A NUESTROS
CLIENTES.**




1. Curvas de Evolución.

CURVA DE DESARROLLO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. S. IND. MURO 3000PSI TM 1/2"
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	21 Mpa




C. S. IND. MURO 3000PSI TM 1/2"		D210400000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
0,6	15%	3,2
3	45%	9,5
7	66%	13,9
28	100%	21,0
ELABORO		APROBO
YULI PEÑUELA CARGO TECNICA DE LABORATORIO		MARISOL CAICEDO MUÑOZ CARGO JEFE CONTROL DE CALIDAD

CURVA DE DESARROLLO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. S. IND. MURO 4000PSI TM 1/2"
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	28 Mpa




C. S. IND. MURO 4000PSI TM 1/2"		D280400000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
0,6	15%	4,2
3	45%	12,6
7	66%	18,5
28	100%	28,0
ELABORO		APROBO
YULI PEÑUELA CARGO TECNICA DE LABORATORIO		MARISOL CAICEDO MUÑOZ CARGO JEFE CONTROL DE CALIDAD

CURVA DE DESARROLLO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. S. IND. MURO 5000PSI TM 1/2"
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	34 Mpa




C. S. IND. MURO 5000PSI TM 1/2"		D340400000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
0,6	15%	5,1
3	45%	15,3
7	66%	22,4
28	100%	34,0
ELABORO		APROBO
YULI PEÑUELA		MARISOL CAICEDO MUÑOZ
CARGO		CARGO
TECNICA DE LABORATORIO		JEFE CONTROL DE CALIDAD

CURVA DE DESARROLLO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. S. IND. MURO 6000PSI TM 1/2" GR
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	41 Mpa




C. S. IND. MURO 6000PSI TM 1/2" GR		D410400000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
0,6	15%	6,2
3	45%	18,5
7	66%	27,1
28	100%	41,0
ELABORO		APROBO
YULI PEÑUELA CARGO TECNICA DE LABORATORIO		MARISOL CAICEDO MUÑOZ CARGO JEFE CONTROL DE CALIDAD

CURVA DE DESARROLLO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. S. IND. MURO 7000PSI TM 1/2"
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	48 Mpa




C. S. IND. MURO 7000PSI TM 1/2"		D480400000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
0,6	15%	7,2
3	45%	21,6
7	66%	31,7
28	100%	48,0
ELABORO		APROBO
YULI PEÑUELA CARGO TECNICA DE LABORATORIO		MARISOL CAICEDO MUÑOZ CARGO JEFE CONTROL DE CALIDAD

CURVA DE DESARROLLO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. S. IND. PLACA 3000PSI TM 1"
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	21 Mpa




C. S. IND. PLACA 3000PSI TM 1"		G210200000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
0,6	15%	3,2
3	45%	9,5
7	66%	13,9
28	100%	21,0
ELABORO		APROBO
YULI PEÑUELA CARGO TECNICA DE LABORATORIO		MARISOL CAICEDO MUÑOZ CARGO JEFE CONTROL DE CALIDAD

CURVA DE DESARROLLO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. S. IND. PLACA 4000PSI TM 1"
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	28 Mpa




C. S. IND. PLACA 4000PSI TM 1"		G280200000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
0,6	15%	4,2
3	45%	12,6
7	66%	18,5
28	100%	28,0
ELABORO		APROBO
YULI PEÑUEÑA CARGO TECNICA DE LABORATORIO		MARISOL CAICEDO MUÑOZ CARGO JEFE CONTROL DE CALIDAD

CURVA DE DESARROLLO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. S. IND. PLACA 5000PSI TM 1"
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	34 Mpa




C. S. IND. PLACA 5000PSI TM 1"		G340200000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
0,6	15%	5,1
3	45%	15,3
7	66%	22,4
28	100%	34,0
ELABORO YULI PEÑUELA CARGO TECNICA DE LABORATORIO		APROBO MARISOL CAICEDO MUÑOZ CARGO JEFE CONTROL DE CALIDAD

CURVA DE DESARROLLO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. S. IND. PLACA 6000PSI TM 1" GR
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	41 Mpa




C. S. IND. PLACA 6000PSI TM 1" GR		G410200000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
0,6	15%	6,2
3	45%	18,5
7	66%	27,1
28	100%	41,0
ELABORO		APROBO
YULI PEÑUELA CARGO TECNICA DE LABORATORIO		MARISOL CAICEDO MUÑOZ CARGO JEFE CONTROL DE CALIDAD

CURVA DE DESARROLLO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. S. IND. PLACA 7000PSI TM 1/2"
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	48 Mpa




C. S. IND. PLACA 7000PSI TM 1/2"		G480400000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
0,6	15%	7,2
3	45%	21,6
7	66%	31,7
28	100%	48,0
ELABORO		APROBO
YULI PEÑUELA CARGO TECNICA DE LABORATORIO		MARISOL CAICEDO MUÑOZ CARGO JEFE CONTROL DE CALIDAD

CURVA DE DESARROLLO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. AUTOCOMPAC. SIST.IND. 4000PSI TM 1/2"
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	28 Mpa




C. AUTOCOMPAC. SIST.IND. 4000PSI TM 1/2"		Q280400000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
0,6	15%	4,2
3	45%	12,6
7	66%	18,5
28	100%	28,0
ELABORO		APROBO
YULI PEÑUELA CARGO TECNICA DE LABORATORIO		MARISOL CAICEDO CARGO JEFE CONTROL DE CALIDAD

CURVA DE DESARROLLO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. AUTOCOMPAC. SIST.IND. 5000PSI TM 1/2"
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	34 Mpa




C. AUTOCOMPAC. SIST.IND. 5000PSI TM 1/2"		Q340400000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
0,6	15%	5,1
3	45%	15,3
7	66%	22,4
28	100%	34,0
ELABORO		APROBO
YULI PEÑUELA CARGO TECNICA DE LABORATORIO		MARISOL CAICEDO MUÑOZ CARGO JEFE CONTROL DE CALIDAD

CURVA DE DESARROLLO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. AUTOCOMPAC. SIST.IND. 6000PSI TM 1/2"
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	41 Mpa




C. AUTOCOMPAC. SIST.IND. 6000PSI TM 1/2"		Q410400000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
0,6	15%	6,2
3	45%	18,5
7	66%	27,1
28	100%	41,0
ELABORO		APROBO
YULI PEÑUELA CARGO TECNICA DE LABORATORIO		MARISOL CAICEDO MUÑOZ CARGO JEFE CONTROL DE CALIDAD

CURVA DE DESARROLLO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. AUTOCOMPAC. SIST.IND. 7000PSI TM 1/2"
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	48 Mpa




C. AUTOCOMPAC. SIST.IND. 7000PSI TM 1/2"		Q480400000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
0,6	15%	7,2
3	45%	21,6
7	66%	31,7
28	100%	48,0
ELABORO		APROBO
YULI PEÑUELA CARGO TECNICA DE LABORATORIO		MARISOL CAICEDO MUÑOZ CARGO JEFE CONTROL DE CALIDAD

CURVA DE DESARROLLO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. TREMIE 3000PSI TM 1"
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	21 MPa




C. TREMIE 3000PSI TM 1"		T210200000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
3	30%	6,3
7	56%	11,8
28	100%	21,0
ELABORO YULI PENUELA CARGO TECNICA DE LABORATORIO		APROBO MARISOL CAICEDO MUÑOZ CARGO JEFE CONTROL DE CALIDAD

CURVA DE DESARROLLO RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MIN



PRODUCTO:	C. TREMIE 4000PSI TM 1"
FECHA DOCUMENTO:	agosto-2025
RESISTENCIA DISEÑO:	28 MPa



C. TREMIE 4000PSI TM 1"		T280200000
EDAD (Días)	% Min Desarrollo Resistencia de 28 días	MPa
3	30%	8,4
7	56%	15,7
28	100%	28,0
ELABORO YULI PENUELA CARGO TECNICA DE LABORATORIO		APROBO MARISOL CAICEDO MUÑOZ CARGO JEFE CONTROL DE CALIDAD