

能源革命中的电化学储能技术

李先锋^{1*} 张洪章¹ 郑琼¹ 阎景旺¹ 郭玉国² 胡勇胜³

1 中国科学院大连化学物理研究所 大连 116023

2 中国科学院化学研究所 北京 100190

3 中国科学院物理研究所 北京 100190

摘要 储能技术在可再生能源并网及微电网、电网调峰提效、区域供能、电动汽车等应用中发挥着关键作用，是保障能源安全，落实节能减排，推动全社会绿色低碳发展的重大战略需求，对切实推进能源革命具有不可替代的作用。文章重点介绍具有重要市场前景的电化学储能技术，包括液流电池、锂离子电池、铅炭电池、钠基电池技术，并在分析电化学储能技术发展现状的基础上，阐述中国相关领域未来的发展战略。

关键词 电化学储能，科学问题，分布式电网，多能互补，规划建议

DOI 10.16418/j.issn.1000-3045.2019.04.009

1 电化学储能技术的重大需求

近年来，国际能源格局正在发生重大变革，能源系统从化石能源绝对主导向低碳多能融合方向转变的趋势已经不可逆转。为应对这一变化发展新趋势，世界各主要经济体均密集出台相关政策，以抢占能源资源和技术竞争的战略制高点。中国也坚定不移地启动了能源革命的重大战略，对延续数十年的能源生产、能源消费和能源管理体制进行变革，对能源生产和消费技术进行创新。其中，储能技术创新是践行和落实能源革命的关键环节，其目的在于解决风能和太阳能等可再生能源大规模接入、多能互补耦合利用、终端用能深度电气化、智慧能源网络建设等重大战略问

题。这些战略问题的突破，需要实现跨时间、跨地域管理，以及调配各种形式的能源，也需要各种规模的储能（电）技术作为支撑。

储能（电）技术可分为物理储能技术和电化学储能技术。其中，电化学储能技术不受地理地形环境的限制，可以对电能直接进行存储和释放，且从乡村到城市均可使用，因而引起新兴市场和科研领域的广泛关切。电化学储能技术在未来能源格局中的具体功能如下：① **在发电侧**，解决风能、太阳能等可再生能源发电不连续、不可控的问题，保障其可控并网和按需输配；② **在输配电侧**，解决电网的调峰调频、削峰填谷、智能化供电、分布式供能问题，提高多能耦合效

*通讯作者

资助项目：中国科学院战略性先导科技专项（XDA21070000）

修改稿收到日期：2019年3月29日

率，实现节能减排；③ **在用电侧**，支撑汽车等用能终端的电气化，进一步实现其低碳化、智能化等目标。

如图 1 所示，以储能技术为先导，在发电侧、输配电侧和用电侧实现能源的可控调度，保障可再生能源大规模应用，提高常规电力系统和区域能源系统效率，驱动电动汽车等终端用电技术发展，建立“安全、经济、高效、低碳、共享”的能源体系，成为未来 20 年我国落实“能源革命”战略的必由之路。

电化学储能技术尽管已有 200 多年历史，但从来没有一个历史时期比 21 世纪更引人注目。电化学储能技术共有上百种，根据其技术特点，适用的场合也不尽相同。其中，锂离子电池一经问世，就以其高能量密度的优势席卷整个消费类电子市场，并迅速进入交通领域，成为支撑新能源汽车发展的支柱技术。与此同时，全钒液流电池、铅炭电池等技术经过多年的实践积累，正以其突出的安全性能和成本优势，在大规模固定式储能领域快速拓展应用。此外，钠离子电池、锌基液流电池、固态锂电池等新兴电化学储能技术也如雨后天春笋般涌现，并以越来越快的速度实现从基础研究到工程应用的跨越。目前，电化学储能技术水平不断提高、市场模式日渐成熟、应用规模快速扩大，以储能技术为支撑的能源革命的时代已经悄然到来！

2 国内外电化学储能政策

为了抢占能源竞争战略的制高点，主要发达国家和地区都加强了顶层设计战略主导，能源科技战略推陈出新。① **美国**。2018 年 4 月，美国针对涵盖新能源和新能源汽车产业的“中国制造 2025”加征 500 亿美元关税；同年 9 月，美国能源部（DOE）为储能联合研究中心（JCESR）投入 1.2 亿美元（5 年），以推进电池科学和技术研究开发。② **欧盟**。2018 年 5 月，欧洲电池联盟发布战略行动计划，提出六大战略行动，将启动预计规模为 10 亿欧元的新型电池技术旗舰研究计划，打造一个创新、可持续、具有全球领导地位的电池全价值链；同年 6 月，欧盟在“地平线 2020”计划（支持能源和交通领域电池研究，经费 1.14 亿欧元）基础上制定了“地平线欧洲”框架计划，明确支持“可再生能源存储技术和有竞争力的电池产业链”，其中气候、能源和交通领域的研发经费为 150 亿欧元。③ **日本**。2018 年 7 月，日本经济产业省发布了《第五期能源基本计划》，提出降低化石能源依赖度，举政府之力加快发展可再生能源；经济产业省下属的新能源与工业技术开发组织（NEDO）通过了“创新性蓄电池-固态电池”开发项目，将联




图 1 能源革命中的电化学储能技术和发展预期

合 23 家企业、15 家日本国立研究机构，并投入 100 亿日元，用以攻克全固态电池商业化应用的瓶颈技术，为在 2030 年左右实现规模化量产奠定技术基础。^{④ 德国}。2018 年 9 月，德国公布《第七期能源研究计划》，计划在未来 5 年投入 64 亿欧元，支持多部门通过系统创新推进能源转型，明确支持电力储能材料的研究。美、日、欧通过前瞻性布局和重金投入推动电池技术研发，无疑将加快电化学储能的规模化应用步伐。

中国对电化学储能技术也进行了规范和指导发展。2016 年 4 月，国家能源局颁布《2016 年能源工作指导意见》；8 月，工信部颁布《中国制造 2025》；10 月，工信部发布《节能与新能源汽车技术路线图》；11 月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67 号）。2017 年，财政部、科技部、工信部、国家能源局联合发布《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》。上述文件均明确提出加快全钒液流电池、锂离子电池、铅炭电池等电化学储能技术的发展。与此同时，科学技术部、国家自然科学基金委员会、中国科学院也对电化学储能技术和应用示范进行立项支持。然而，这些研究支持相对分散，其实际效果还有待考察。值得一提的是，从 2013 年至今，中国对电动汽车行业的补贴已达数百亿美元之巨，有效促进了锂离子电池技术和产业链的发展。然而，对于在大规模储能领域的关键技术应用，尚无相应的补贴政策。

3 国内外电化学储能技术的发展趋势

在能源革命的黄金时代，各类电化学储能技术需针对其细分市场进行差异化发展。然而无论对于哪一种储能技术，其必须满足 3 个基本要求：安全性高，全生命周期的性价比高，以及全生命周期的环境负荷低。目前，技术成熟度较高的锂离子电池、全钒液流电池和铅炭电池等电化学储能技术都基本实现市场运营，在不断发展的能源格局中迭代发展，其基本技术参数列于表 1。在未来 20 年内，这些技术有望占领绝大部分电化学储能市场。

3.1 锂离子电池

锂离子电池的种类很多，比较有代表性的是以锰酸锂、钴酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰三元材料、镍钴铝三元材料为正极的商品化电池体系^[1-3]。其中，锰酸锂成本低、循环稳定性差，可用于低端电动汽车、储能电站以及电动工具等方面。钴酸锂成本高、能量密度高，主要应用领域为消费类电子产品。镍钴锰三元材料与钴酸锂结构类似，但较之具有更长的循环寿命、更高的稳定性、更低的成本，适用于电动工具、电动汽车及大规模储能领域。磷酸铁锂具有相对较长的循环寿命、相对较好的安全性、相对较低的成本，已大规模应用于电动汽车、规模储能、备用电源等领域。

国际上研发锂离子电池储能系统的公司主要包括美国的特斯拉公司、A123 Systems 公司（现在已被中

表 1 现有主要电化学储能技术的关键参数对比

储能技术	输出功率	放电时间 (h)	效率 (PCS)	建造成本 (元/kWh)	寿命 (年)	装机容量 (MW)
铅炭电池	kW级—100MW级	0.25—5	75%—85%	350—1 500	8—10	~168
高温钠基电池	100kW级—100MW级	1—10	75%—85%	2 200—3 000	10—15	>350
锂离子电池	kW级—100MW级	0.25—30	80%—90%	800—2 000	5—10	~2 240
全钒液流电池	kW级—100MW级	1—20	75%—85%	2 000—4 000	>10	~260
锌基液流电池	kW级—MW级	0.5—10	70%—80%	1 000—2 000	>10	~33
钠离子电池	kW级—MW级	0.3—30	80%—90%	750—1 500	5—10	~0.1

注：装机容量数据统计来源为<https://www.energystorageexchange.org/projects>

国万向集团收购),日本三菱重工公司,韩国三星公司、LG公司;国内的代表厂商有比亚迪、中航锂电、力神等公司。特别是美国特斯拉公司,其依托日本松下公司的电池技术和独有的电池管理技术,在电动汽车领域和储能领域迅速崛起。2017年,其在澳大利亚的南澳州建成了世界最大规模的100 MW/129 MWh的储能电站,并成功运行。

尽管如此,锂离子电池由于能量密度很高、大量使用有机电解液,其发生的燃爆事故层出不穷,需要选择合适的应用模式,并在大规模应用场合严格监控。而且,随着新能源汽车电池逐渐退役,我国预计到2020年退役的动力电池将突破20 GWh,因而亟待发展退役动力电池的梯次利用回收技术,使能源的使用形成闭环。

经过10多年的发展,中、日、韩三国的锂离子电池电芯产值已占据全球市场的90%以上,锂离子电池行业三国鼎立的竞争格局已经形成。未来,锂离子电池需要在降低成本的基础上继续大幅提高安全性,以实现在大规模储能领域的普及使用。

3.2 钠基电池

钠基电池主要包括高温钠硫电池、Zebra电池和室温钠离子电池。钠硫电池是一种适用于大规模固定式储能的技术。日本NGK公司是世界上最大的钠硫电池生产企业。自1983年开始,NGK和东京电力公司合作开发钠基电池。1992年实现第一个钠硫电池示范储能电站至今,已有20余年的应用历程,其中包括全球规模最大的34 MW风力发电储能应用示范,保证了风力发电平稳输出。在我国,中国科学院上海硅酸盐研究所和上海电力公司合作于2014年实施了国内首个1.2 MWh钠硫储能电站工程化应用示范项目。Zebra电池的主要研发企业为美国GE公司,2011年斥资建造了年产能1 GWh的Zebra电池制造工厂,所生产的Durathon电池自2012年开始实现了商业应用。高温钠基电池存在短路燃烧的风险,其运行安全性仍需

进一步验证。

室温钠离子电池的工作原理与锂离子电池类似,但具有原材料来源丰富、成本低廉、无过放电、安全性好等优点,2010年以来受到国内外学术界和产业界的广泛关注。目前国内外有10余家企业(英国法拉第公司,美国Natron Energy公司,法国TIAMAT公司,日本岸田、丰田、松下、三菱等公司,以及我国中科海钠、钠创新能源、辽宁星空等公司)正在进行相关中试技术研发,并取得了重要进展。其中,依托中国科学院物理研究所技术的中科海钠公司已经研制出120 Wh/kg的软包装钠离子电池,循环2000周后的容量保持率高达80%。2019年3月,中科海钠与中国科学院物理研究所联合推出30 kW/100 kWh钠离子电池储能电站,实现用户侧的示范应用。钠离子电池技术的开发成功有望在一定程度上缓解由于锂资源短缺引发的储能电池发展受限问题。

3.3 铅炭电池

铅炭电池(或先进铅酸电池)是传统铅酸电池的升级产品,通过在负极加入特种炭材料,弥补了铅酸电池循环寿命短的缺陷,其循环寿命可达到铅酸电池的4倍以上,是目前成本最低的电化学储能技术。并且,由于铅炭电池适合在部分荷电工况下工作、安全性好,因而适合在各种规模的储能领域应用。在国际上,美国桑迪亚国家实验室^[4]、美国Axion Power公司、国际先进铅酸电池联合会、澳大利亚联邦科学与工业研究组织、澳大利亚Ecoul公司^[5]和日本古河电池公司等机构均开展了铅炭电池的研发工作,并成功将该技术应用在数MW的储能系统中,可满足中小规模储能和大规模储能市场的需求。

中国在铅炭电池研究、开发、生产与示范应用方面也取得了长足的进步。比较有代表性的是南都电源、双登电源等铅酸电池企业,它们通过与中国人民解放军防化研究院、哈尔滨工业大学等单位合作,开发出自己的铅炭电池技术,并在国内成功实施了多个

风光储应用示范。例如,浙江鹿西岛 6.8 MWh 并网新型能源微网项目,珠海万山海岛 8.4 MWh 离网型新能源微网项目,无锡新加坡工业园 20 MW 智能配网储能电站等。2018 年,中国科学院大连化学物理研究所与中船重工风帆股份有限公司合作,开发出拥有自主知识产权的高性能、低成本储能用铅炭电池,开展了光伏储能应用示范。

目前,尽管铅炭电池的循环寿命比铅酸电池有大幅提高,但是比起锂离子电池来说还有明显不足。如何进一步提高铅炭电池寿命,以及如何进一步降低铅炭电池成本,成为其后续发展亟待解决的关键问题。

3.4 液流电池

液流电池是一类较独特的电化学储能技术,通过电解液内离子的价态变化实现电能存储和释放^[5]。自 1974 年 Tallyer 提出液流储能电池概念以来^[6],中国、澳大利亚、日本、美国等国家相继开始研究开发,并研制出多种体系的液流电池。这些液流电池根据正负极活性物质不同,可分为铁铬液流电池、多硫化钠溴液流电池、全钒液流电池、锌溴液流电池等体系。其中,全钒液流电池技术最为成熟,已经进入了产业化阶段。全钒液流电池使用水溶液作为电解质且充放电过程为均相反应,因此具有优异的安全性和循环寿命(>1 万次),在大规模储能领域极具应用优势。

在国际上,日本住友电工的技术最具代表性,其 2016 年在日本北海道建成了 15 MW/60 MWh 的全钒液流电池储能电站^[7],主要在风电并网中应用。在中国,中国科学院大连化学物理研究所的技术最具代表性,其在 2008 年将该技术转入大连融科储能技术发展有限公司(以下简称“融科储能”)进行产业化推广。融科储能于 2012 年完成了当时全球最大规模的 5 MW/10 MWh 商业化全钒液流电池储能系统^[8],已经在辽宁法库 50 MW 风电场成功并网并安全可靠稳定运行了近 7 年,该成果奠定了我国在液流储能电池领域的

世界领军地位。2014 年,融科储能开发的全钒液流储能电池储能系统成功进军欧美市场,开始全球战略布局。2016 年,国家能源局批复融科储能建设规模为 200 MW/800 MWh 的全钒液流储能电池调峰电站^[9],用于商业化运行示范。目前,全钒液流储能电池依然存在能量密度较低、初次投资成本高的问题,正在通过市场模式和技术创新予以完善。在未来,还需要开发具有更低成本的长寿命液流电池技术,以实现技术的迭代发展^[10]。

4 我国电化学储能技术的发展战略

当前,我国的能源革命还处于初期阶段,相应的储能市场体系还不完善,有必要通过补贴的方式迅速培养出完整的市场和产业链。在推动能源生产革命和消费革命的过程中,要充分发挥市场对资源的调配作用,使各类电化学储能技术依据其技术特点统筹发展。在关键技术攻关方面,仍应继续加强对研发的投入,并充分调动国内产学研优势力量进行联合攻关。

对于液流电池技术,需要进一步支持全钒液流电池降低成本,开展百 MW 级系统的应用示范并推广应用;同时,加强高能量密度、低成本锌基液流储能电池的研究,突破其规模放大技术,开展示范应用,推进其产业化。对于铅炭电池技术,战略发展的重点在于实现炭材料的国产化,进一步提高铅炭电池的性价比,并在器件量产的基础上,推动储能系统集成技术的发展和应用领域的拓展。对于锂离子技术,未来需要发展不易燃的电解液和固态电解质以提高其安全性,结合退役动力电池梯次利用以大幅降低其成本,并实现废旧锂离子电池的无害化处理。与此同时,需要重点开发耐低温的锂离子电池,以实现在我国北方地区的普及应用。除此之外,需要布局新兴钠离子电池技术的应用示范。虽然钠离子电池能量密度不及锂离子电池,但钠离子电池的原材料储量丰富、成本低廉,在大规模储能领域的优势明显^[11]。未来需要进一

步降低成本,提升循环寿命,全面评测钠离子电池的
电化学及安全性能,尽快建立钠离子电池正极材料、
负极材料、电解质盐的产业链,开展 MW 级系统的应
用示范,推进其产业化。

5 结语

作为能源革命的关键支撑技术,电化学储能未来
发展的前景极其广阔。目前,我国多种电化学储能技
术均已进入产业化阶段,还有很多新的储能技术迭代
发展。但是我国储能市场的发展还很不成熟,需要进
一步政策引导和激励发展。中美贸易摩擦或将给我国
的新能源发展带来一定困难,但也同时给我们创造了
自主发展的机遇。为了实现我国能源革命的重大战
略,需要全国科学家、企业家的共同努力,不断推进
电化学储能技术的创新发展。

参考文献

- 1 Ohzuku T, Makimura Y. Layered lithium insertion material of $\text{LiCo}_{1/3}\text{Ni}_{1/3}\text{Mn}_{1/3}\text{O}_2$ for lithium-ion batteries. *Chemistry Letters*, 2001, 30(7): 642-643 .
- 2 Mizushima K, Jones P C, Wiseman P J, et al. $\text{Li}_x\text{CoO}_2(0 < x < 1)$: A new cathode material for batteries of high energy density. *Materials Research Bulletin*, 1980, 15(6): 783-789.
- 3 Padhi A K, Nanjundaswamy K S, Goodenough J B. Phospho-olivines as positive-electrode materials for rechargeable lithium batteries. *Journal of Electrochemical Society*, 1997, 144(4): 1188-1194.
- 4 Enos D G, Hund T H, Shane R. Understanding the function and performance of carbon-enhanced lead-acid batteries: Milestone Report for the DOE Energy Storage System Program (FY11 Quarter 1: October through December 2010). [2019-03-20]. <https://digital.library.unt.edu/ark%3A/67531/metadc837752/>.
- 5 Yang Z, Zhang J, Kintner-Meyer M C, et al. Electrochemical energy storage for green grid. *Chemical Reviews*, 2011, 111(5): 3577-3613.
- 6 Thaller, L. H. Electrically Rechargeable Redox Flow Cells, NASA TM X-71540, National Aeronautics and Space Administration: Washington DC, 1974.
- 7 Lu W, Li X, Zhang H. The next generation vanadium flow batteries with high power density—A perspective. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2017, 20(1): 23-35.
- 8 Li X, Zhang H, Mai Z, et al. Ion exchange membranes for vanadium redox flow battery (VRB) applications. *Energy & Environmental Science*, 2011, 4(4): 1147-1160.
- 9 Yuan Z, Zhang H, Li X. Ion conducting membranes for aqueous flow battery systems. *Chemical Communications*, 2018, 54(55): 7570-7588.
- 10 Park M, Ryu J, Wang W, et al. Material design and engineering of next-generation flow-battery technologies. *Nature Reviews Materials*, 2017, 2(1): 16080.
- 11 Lu Y, Zhao C, Rong X, et al. Research progress of materials and devices for room-temperature Na-ion batteries. *Acta Physica Sinica*, 2018, 67(12): 120601.

Electrochemical Energy Storage Technology in Energy Revolution

LI Xianfeng^{1*} ZHANG Hongzhang¹ ZHENG Qiong¹ YAN Jingwang¹ GUO Yuguo² HU Yongsheng³


(¹ Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023, China;

² Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

³ Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

Abstract Energy storage technology plays a central role in renewable energy integration, microgrid, power grid peaking and efficiency improvement, regional energy supply, electric vehicles and other applications. It is vital to solve issues of energy resources and energy security, to implement energy conservation and emission reduction, and to promote a green and low carbon world. The strategic need for carbon development has played a key role in the energy revolution. This article mainly introduces electrochemical energy storage technologies with important market prospects, including flow batteries, lithium-ion batteries, lead-carbon batteries, and sodium-based battery technologies. Based on the analysis of the development status of electrochemical energy storage technologies, China's future development strategy is elaborated in the paper as well.

Keywords electrochemical energy storage, scientific questions, distributed energy, multi-energy complementary, planning proposal



李先锋 中国科学院大连化学物理研究所所长助理，储能技术研究部部长，研究员。入选中组部万人计划“科技创新领军人才”“青年拔尖人才”，中国科学院卓越青年科学家，辽宁省百千万人才工程“百”层次等人才计划。担任 *Sustainable Energy & Fuels*、*Journal of Energy Chemistry*、*Scientific Reports* 和 *Sustainability* 等杂志编委。研究领域包括：液流电池关键材料与核心技术（全钒液流电池、锌基液流电池、液流电池新体系），创新型电池技术（铅炭电池、超级电容器、锂/钠/钾/锌离子电池、锂硫电池等），电池模拟及系统结构设计与模拟仿真、检测与评价、工程化开发与应用示范。

E-mail: lixianfeng@dicp.ac.cn

LI Xianfeng Assistant of the Director of Dalian Institute of Chemical Physics (DICP), Chinese Academy of Sciences (CAS). Besides, as a full professor, he currently serves as the head of Energy Storage Division at DICP. He was also selected as the Science and Technology Innovation Leader of Ten-thousand Talents Program and Young Top-notch Talent Program, Outstanding Young Scientist of CAS, and other talent plans. He currently serves as the editorial board of *Sustainable Energy & Fuels*, *Scientific Reports*, *Sustainability*, and *Journal of Energy Chemistry*. His research interests include key materials and core technologies of flow batteries (vanadium flow battery, zinc-based flow batteries, and novel flow battery systems), innovation battery technologies (lead carbon battery, super capacitor and lithium/sodium/potassium/zinc-based battery), the structure design and simulation of batteries as well as battery systems, the testing and evaluation, the industrial development and application demonstration. E-mail: lixianfeng@dicp.ac.cn

■ 责任编辑：文彦杰

*Corresponding author

参考文献 (双语版)

- 1 Ohzuku T, Makimura Y. Layered lithium insertion material of $\text{LiCo}_1/3\text{Ni}_1/3\text{Mn}_1/3\text{O}_2$ for lithium-ion batteries. *Chemistry Letters*, 2001, (7): 642-643 .
- 2 Mizushima K, Jones P C, Wiseman P J, et al. $\text{Li}_x\text{CoO}_2(0 < x < 1)$: A new cathode material for batteries of high energy density. *Materials Research Bulletin*, 1980, 15(6): 783-789.
- 3 Padhi A K, Nanjundaswamy K S, Goodenough J B. Phospho-olivines as positive-electrode materials for rechargeable lithium batteries. *Journal of the Electrochemical Society*, 1997, 144(4): 1188-1194.
- 4 Enos D G, Hund T H, Shane R. Understanding the function and performance of carbon-enhanced lead-acid batteries: Milestone Report for the DOE Energy Storage System Program (FY11 Quarter 1: October through December 2010). [2019-03-20]. <https://digital.library.unt.edu/ark%3A/67531/metadc837752/>.
- 5 Yang Z G, Zhang J L, Kintner-Meyer M C, et al. Electrochemical energy storage for green grid. *Chemical Reviews*, 2011, 111(5): 3577-3613.
- 6 Thaller, L. H. Electrically Rechargeable Redox Flow Cells, NASA TM X-71540, National Aeronautics and Space Administration: Washington DC, 1974.
- 7 Lu W J, Li X F, Zhang H M. The next generation vanadium flow batteries with high power density-A perspective. *Physical Chemistry Chemical Physics: PCCP*, 2017, 20(1): 23-35.
- 8 Li X F, Zhang H M, Mai Z S, et al. Ion exchange membranes for vanadium redox flow battery (VRB) applications. *Energy & Environmental Science*, 2011, 4(4): 1147-1160.
- 9 Yuan Z Z, Zhang H M, Li X F. Ion conducting membranes for aqueous flow battery systems. *Chemical Communications(Cambridge, England)*, 2018, 54(55): 7570-7588.
- 10 Park M, Ryu J, Wang W, et al. Material design and engineering of next-generation flow-battery technologies. *Nature Reviews Materials*, 2017, 2: 16080.
- 11 Lu Y X, Zhao C L, Rong X H, et al. Research progress of materials and devices for room-temperature Na-ion batteries. *Acta Physica Sinica*, 2018, 67(12): 120601.