Baumit Baumacol FlexMarmor

Adeziv flexibil superior alb

- **Pentru marmură şi piatră naturală**
- **Adeziv flexibil superior alb**
- **Grosime variabilă de aplicare: 3-20 mm**

Produs

Adeziv flexibil superior alb, sub formă de pulbere, netoxic, rezistent la apă şi îngheț, clasa C2TE S1 - conform SR EN 12004.

Compoziție

Ciment alb, nisip fin, adaosuri, aditivi.

Proprietați

Adeziv flexibil superior alb pentru marmura si piatra naturala cu aplicare in pat gros, grosime 3-20 mm.

Domeniu de aplicare

Pentru lipirea plăcilor ceramice la interior si exterior astfel:
Interior - dimensiunea placii de pana la 10.000 cm^2 si latura de 100 cm cu absorbtia de apa incepand cu grupa BI (E≤ 0.5%) cum sunt: placaje ceramice (faianta/gresie portelanata) si piatra naturala (granit, marmura, ardezie, travertin etc.).
Exterior - dimensiunea placii de pana la 3600 cm^2 si latura de 60 cm cu absorbtia de apa incepand cu grupa BI (E≤ 0.5%) cum sunt : placaje ceramice (faianta/gresie portelanata) si piatra naturala (granit, marmura, ardezie, travertin etc.).

Date Tehnice

Culoare:	alb
Standard:	SR EN 12004
Clasificare:	C2 TE S1
Temperatura de aplicare:	min. 5 - max. 30 °C functie de tipul si dimensiunea placajului ceramic, rugozitatea suportului si tipul gletierei
Timp de lucrabilitate:	aprox. 4 ore
Timp deschis:	max. 30 min
Timp de aşteptare:	max. 5 min
Timpul de amestecare:	aprox. 3 - 5 min
Timp de corecție:	aprox. 5 min
Grosimea maximă a stratului:	20 mm
Grosimea minimă de strat:	3 mm
Solicitare pas:	dupa 24 ore

	Baumacol FlexMarmor 25 kg
Granulă maxim	0.6 mm
Consum	3 - 5 kg/m² unctie de tipul si dimensiunea placajului ceramic, rugozitatea suportului si tipul gletierei
Necesar apă	aprox. 7.5 l/Sac

Formă de livrare

sac 25 kg, 1 palet=54 saci=1350 kg

Depozitare

12 luni, loc uscat, pe paleți din lemn, înfoliați, în ambalaje originale, nedesfăcut.

Asigurarea calitații

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Baumit Romania Com S.R.L.
RO-061129 Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 - www.baumit.ro - office@baumit.ro
baumit.com

Clasificare conform normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport

Suportul trebuie să fie uniform, neted, nedeformabil, uscat, neînghețat, stabil, rezistent şi curat, fără urme de praf, moloz, pete de ulei, grăsimi, decofrol, părți friabile.

Se aplică pe:

- tencuieli var-ciment cu respectarea timpului de uscare de 10 zile/cm grosime;
- tencuieli de ipsos cu amorsare în prealabil cu Baumit Grund/Baumit SuperPrimer şi respectarea timpului de uscare de 10 zile/cm grosime;
- gipscarton cu amorsare în prealabil cu Baumit Grund/Baumit SuperPrimer;
- şape de ciment grosiere cu respectarea timpului de uscare de 28 zile la grosime de 5 cm (umiditate maximă admisibilă 2,5%);
- şape de ciment autonivelante cu respectarea timpului de uscare de 24 ore la grosime de pana la 10 mm;
- şape de ipsos (grosiere si autonivelante) cu amorsare în prealabil cu Baumit Grund cu respectarea timpului de uscare de 28 zile la grosime de 5 cm (umiditate maximă admisibilă 0,5%). Suprafata se va slefui si desprafui in prealabil aplicarii amorsei;
- placaje ceramice existente cu amorsarea in prealabil cu Baumit SuperPrimer;
- peste hidroizolații;
- pe pardoseli încălzite;
- lipirea placajelor la piscine (umplerea piscinei se va face după cel puțin 5 zile de la lipirea placajului);
- beton;
- zidărie BCA cu o tencuială în strat subțire în prealabil sau mortare de nivelare;
- terase;
- fațade.

Nu se utilizează:

- pe suporturi din metal, plastic, cauciuc, PVC, linoleum, sticlă, lemn, plăci compozite de lemn;
- pe suporturi pe bază de ciment care nu şi-au consumat contracția;
- hidroizolațiilor pe bază de bitum.

Pregatire suport

Pregătire strat suport

Corectare şi nivelare (după caz):

Mortar de nivelare (realizat cu minim 24 de ore înaintea aplicării)

Şapă autonivelantă (cu respectarea timpului de uscare)

Amorse (după caz):

Baumit Grund - suporturi absorbante;

Baumit SuperPrimer - suporturi neabsorbante;

Aplicare

Amestecare

În vasul de amestecare curat, se malaxează cu mixerul la turație redusă, cca 3 minute, până se obține un amestec omogen, fără aglomerări.

Pentru malaxare se va utiliza un mixer cu max 500 rpm. După amestecare lăsați produsul pentru un timp de maturare 3 min, după care se reamestecă pentru a obține un mortar cu o lucrabilitate bună şi proprietăți tixotropice ridicate. Se va prepara de fiecare dată materialul într-un vas ce nu conține material preparat anterior, nu este permisă amestecarea cu material preparat anterior.

Aplicare

Se recomandă ca adezivul să se aplice pe stratul suport , dupa caz si pe placile ceramice cu o gletiera metalica dintata cu dintii avand marimea cuprinsa intre 3 si 10 mm in functie de dimensiunile placilor ceramice.

Placajul ceramic trebuie montat în adezivul proaspăt în cadrul timpului deschis (open time) şi poziționat printr-o uşoară mişcare de glisare şi prin exercitarea unei presiuni suficiente asupra plăcii, obținând astfel o lipire optimă.

Se va verifica prin scoaterea unei placi daca s-a efectuat transferul complet al adezivului pe spatele placilor ceramice (este necesar ca acestea sa fie acoperite minimum 75% (aplicare in tehnica simpla TS) si de 100% (aplicare in tehnica dubla TD).

Consum

În funcție de dimensiunea placajului ceramic, se recomandă a se utiliza următoarele tipuri de gletiere pentru a avea o acoperire corespunzătoare cu adeziv pe spatele plăcii:

*) Consumul este orientativ pe suporturi netede şi acoperirea cu adeziv în proporție de 75% (TS) si 100% (TD).

Dimensiune latura placa	Dimensiune dinți gletieră
pana la 50 mm	3 mm
50-100 mm	4 mm
100-200 mm	6 mm
200-300 mm	8 mm
>300 mm	10 mm sau gletiera speciala

Baumit Romania Com S.R.L.
RO-061129 Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 - www.baumit.ro - office@baumit.ro

Recomandări

Se va urmari ca spatele plăcilor ceramice să fie acoperit cu adeziv în proporție de minim 75% atunci când montajul se execută la pereți sau pardoseli cu trafic uşor la interior.
La exterior în zonele cu umiditate permanentă (băi, grupuri sanitare), la aplicarea placajelor pe fațade precum şi în cazul solicitărilor mecanice mari, trafic intens, se recomandă utilizarea procedeului combinat (TD-Tehnica dubla) în două etape aplicându-se concomitent adeziv pe stratul suport şi pe placă iar procentul de acoperire cu adeziv pe spatele plăcii in proportie de minim 100% rezultând un consum de 4-6 kg/m2.
Tehnologia de aplicare a adezivului se va face conform GE 058 - „Ghid privind produse de finisare ceramica utilizate in constructii".
Pentru alte tipuri de suporturi şi placaje ce nu au fost indicate în fişa tehnică a produsului, este necesară realizarea unei suprafețe de probă cu determinarea aderenței.

Rosturi rigide - rosturi între placaje
In functie de dimensiunile si tipul placilor ceramice, rosturile variaza intre 2 mm si 15 mm conform indicatiilor producatorilor de placaje ceramice.
Lățimea rostului recomandat va fi de minim 3 mm la interior, minim 4 mm la exterior, iar în cazul placajelor de dimensiuni mari peste 900 cm^2 va fi de minim 5 mm.
Rosturile vor fi chituite după minim 24 ore de la lipire.
Mortarul proaspăt în exces se va curăța cu apă, iar cel întărit cu mijloace mecanice.
Pentru formatele mari de placi ceramice, incadrate in grupele BI_a si BI_b se recomanda o latime a rostului de minim 15 mm.
Plăcile de gresie sau faianță nu se vor monta etanş.
În cazul lipirii placajelor la fațade pe sisteme termoizolante se va respecta tehnologia de montare specifică, placarea se va face cu rost de cel puțin 6% din suprafața placată, iar dimensiunea placajului max. 900 cm^2 .
Pentru alte tipuri de placaj ceramic şi alte tipuri de suporturi vă rugăm să contactați Departamentul Tehnic Baumit România.

Rosturi elastice-rosturi de contractie-dilatare
Se vor practica rosturi elastice realizate cu profile de rost, mastic siliconic sau poliuretanic la suprafețe de 40 m^2 în cazul pardoselilor neîncălzite, în cazul pardoselilor încălzite la suprafețe de 15 m^2, iar în cazul elementelor liniare (ex. holuri) la 15 ml.
Rosturile din stratul suport se vor păstra atât în adeziv cât şi la nivelul plăcilor.
La aplicarea placajelor pe fațadă este necesară realizarea de rosturi elastice din silicon în cazul suprafețelor mari placate.
Lățimea rosturilor trebuie realizată pentru fiecare clădire în parte.
Dispunerea rosturilor elastice trebuie realizată conform proiectului.
Cele prezentate mai sus sunt cu titlul de recomandare.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa Tehnică din prezenta ediție înlocuieşte edițiile anterioare.

Baumit Romania Com S.R.L.
RO-061129 Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 - www.baumit.ro - office@baumit.ro

Baumit Baumacol FlexMarmor

vastagágyas burkolatragasztó

- **Flexibilis**
- **Nagyméretű lapokhoz**
- **Természetes kövekhez**

Termék

Fehér színű, cementbázisú, víz- és fagyálló, emelt minőségű, hidraulikus kötésű, középágyazású (max. 20 mm) flexibilis ragasztóhabarcs (C2TES1).

Összetétel

Cement, szerves kötőanyag, homok, adalékszerek

Alkalmazás

Alkalmas kül- és beltérben, falra és padlóra különböző kerámiacsempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, gresslapok történő ragasztására nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre 3-20 mm vastagságig. Különösen alkalmas meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is. A világos burkolatoknál nem történik színátütés.

Műszaki adatok

Korrigálhatósági idő:	kb. 5 perc
Min. réteg vastagság:	5 mm
Max. rétegvastagság:	20 mm
Nyitott idő:	kb. 30 perc
Fazékidő:	kb. 4 óra

	25 kg
Anyagszükséglet	kb. 3 kg/m² - 5 kg/m² burkolat típusától függően
Vízigény	kb. 6.5 l/zsák
Vízigény	max. 7 l/zsák

Kiszerelés

25 kg/zsák, 48 zsák/raklap = 1200 kg

Tárolás

Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 12 hónapig.

Veszélyességi és biztonsági előírások

Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.

Alapfelület

Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer részektől mentes, olaj és zsírmentes. Nem lehet víztaszító.
Alkalmazható:
Minden, építőiparban szokásos alapfelületre, pl. betonra, esztrichre, kőműves szerkezetekre, vakolatra, gipszkartonra, klinkerre, gipsz építőelemekre, anhidrit-esztrichre. Kis porozítású és vízfelvételű (0,5 % alatti) kerámiacsempék fektetésére teraszok, zuhanyzók, homlokzatok, úszómedencék, ipari vizes helyiségek, padlófűtés valamint lakóhelyiségekben és öntött aszfaltra beltérben.
Nem alkalmas:
Fémre, fára, műanyagra és minden olyan alapfelületre, melynek zsugorodása még nem fejeződött be.

Baumit Kft.
H-2510 Dorog, Baumit út 1.
www.baumit.hu
baumit@baumit.hu

Felhordás

A ragasztóhabarcsot 2 munkamentben kell a felületre felhordani. Először a ragasztóból vékony kontakt réteget kell felhordani, még a nedves rétegre Baumacol Flexmarmor ragasztót a megfelelő fogazású glettvassal 45-60˚ egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a felületre és a burkolólapokat ragasztási (nyitott) időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezzük el. Ragasztóhabarcsos éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az előírt ragasztási időt feltétlenül tartsuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal.
Lapok beágyazódásának mértéke a ragasztóágyba legalább 65 %-os legyen.
Kültérben, nagy víz és mechanikai terhelésnek kitett helyeken, 30x30 cm-nél nagyobb lapoknál kétoldali ragasztókenés szükséges (Buttering Floating). Kültérben a burkolatot minimum 1 %-os lejtéssel kell kialakítani. Ismeretlen tulajdonságú burkolólapoknál próbaragasztás javasolt.
A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be.
Utókezelés: az elkészült burkolatot kb. 24 óráig védjük a mechanikai terheléstől.

Általános tudnivalók

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek– pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.
Javasolt szerszám: elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény, kőműveskanál, szivacs. A fogazott glettvas fogazatmérete a burkolatnak megfelelő legyen.
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.

Baumit Kft.
H-2510 Dorog, Baumit út 1.
www.baumit.hu
baumit@baumit.hu

Baumit Baumacol FlexMarmor
White flexible adhesive

c2te

s1

- **For marble&natural stone**
- **White adhesive**
- **Application thickness: 3–20 mm**

Product

White highly flexible powder adhesive, non-toxic, water and frost resistant, C2TE S1 class – according to SR EN 12004.

Composition

White cement, fine sand, additions, additives.

Application

For indoor and outdoor, walls and flooring, for adhesion of marble tiling, natural and artificial translucent stone, light-colored, for all types of ceramic tiling, including porcelain tiles, etc., tiling having water absorption from groups Ia, Ib, II and III, according to SR EN 14411:2007, maximum ceramic tiles size S = 2500 cm² (50 x 50 cm) and ordinary thicknesses of ceramic tiling of 6 – 20 mm. The adhesion of ceramic tiling in commercial areas, terraces, pools, facades, moist areas on heated floors, over waterproofing, on existent ceramic tiles.

Technical data

Maximum grain	0,6 mm
Consistency	powder
Colour	white
Water demand	app. 7,5 l / sack
Waiting time after mixing	5 minutes
Application period	app. 4 hours
Open time	app. 30 minutes
Correction time	app. 5 minutes
Layer thickness	max. 3-20 mm
Working temperature	+5° C - +30° C
Consumption	app. 3 kg/m², depending on type and dimensions of ceramic tiling, roughness of support layer and type of trowel.

According to the dimension of the ceramic tile, we recommend the use of the following notched trowels in order to have suitable adhesive coverage on the backside of the tile:

Tile size (cm)	Trowel teeth size (mm)	Consumption Baumacol FlexMarmor (kg/m²)*
10x10	4	1,6
15x15	6	2,0
25x25	8	2,5
35x35	10	3,0

**) The above consumption is for your reference only and should be used on neat surfaces with the use of 75% adhesive.*

Classification according to Chemical Substances Act

The detailed classification according to the Law for Protection against Hazardous Substances shall be gathered from the Safety Data Sheet (according to EU regulation) No. 453/2010) at www.baumit.com.

Quality assurance

Permanent checks in the factory laboratories according to SR EN 12004, quality management system – certified ISO 9001.

Storage

12 months from date printed on packaging, in a dry, cool place, frost-free, in the original packaging, film wrapped.

BAUMIT ROMANIA
Iuliu Maniu Bd. 600A, sector 6 - 061129 Bucharest, Romania
Tel.: +40 (0) 21/350 01 06 • Fax: +40 (0) 21/318 24 08 • www.baumit.ro

Delivery format Sack 25 kg, 1 pallet = 54 sacks = 1350 kg

Processing

Subsurface

The subsurface must be uniform, smooth, non-deformable, dry, unfrozen, stable, resistant and clean, without dust traces, rubble, oil stains, grease, release agents, friable parts.

Suitable surfaces:

- Lime – cement plastering, observing the drying time of 10 days / cm thickness;
- Gypsum plastering with previous primer application, with Baumit Grund and observing the drying time of 10 days / cm thickness;
- Drywall with previous primer application, with Baumit Grund;
- Cement screeds, observing the drying time of 28 days at the thickness of 5 cm (maximum permissible humidity 2.5%);
- Gypsum screeds with previous primer application, with Baumit Grund, and observing the drying time of 28 days at the thickness of 5 cm (maximum permissible humidity 0.5%);
- Existent ceramic tiles with previous primer application, with Baumit SuperPrimer:
- For adhesion of ceramic tiles on waterproofing;
- Heated flooring;
- Pools tiling; filling the pool shall be done after at least 14 days from adhesion of tiling;
- Terraces;
- Concrete, BCA masonry with a previous thin layer plastering or levelling mortars, waterproofing;
- Facades (light-colored tiling).

Before applying the primer, the gypsum surfaces shall be scratched and dusted.

Not suitable surfaces:

- On steel, plastic, rubber, PVC, linoleum, glass, wood supports, composite wooden boards;
- On cement-based supports which have not consumed their contraction;
- Bituminous waterproofing.

Pretreatment of subsurface

Correction and levelling (by case):

- Levelling mortar (prepared at least 24h before application)
- Self-levelling screed (with observance of drying time)

Asperities up to 20 mm may be repaired with Baumacol FlexMarmor with 24 hours before tiling, and local level differences may be taken over by adhesive once the tiling is bonded.

Priming (by case):

- Baumit Grund – absorbent supports (the moistened surface changes color, such as old, porous plastering and cement screeds);
- Baumit SuperPrimer – non-absorbent supports (the moistened surfaces does not change color).

Mixing

In a clean mixing tank, the product is stirred with a slow running electrical stirrer, for about 3 minutes, until a homogenous mixture is obtained, without bulking. Mixing water app. 7.5 liters of water for one sack of 25 kg of Baumacol FlexMarmor adhesive. For mixing, a stirrer with max 500 rpm shall be used. After mixing, leave the product for a waiting time of 5 minutes, after which it shall be remixed to obtain a mortar with good workability and high thixotropic properties.

Application

It is recommended to continuously apply the adhesive onto the subsurface, with the smooth side of the notched trowel at first, which is further ribbed with the toothed side of trowel, until a uniform look is obtained, adding material whenever necessary.

The ceramic tiling shall be inserted in the fresh adhesive during the open time, by using a sliding positioning move and applying sufficient pressure on it, for an optimal adherence.

It will be aimed that the back side of the tiles is coated with adhesive to a minimum of 65when the mounting is executed indoor to walls or light-traffic floors.

Outdoor, in areas with permanent humidity (bathrooms, lavatories), as well as in case of high mechanical stress, high traffic, it is recommended to use a combined method in two stages, applying concomitantly adhesive on the subsurface and on the tile, and the adhesive covering percent on the tile backside in a proportion of minimum 100%, resulting a consumption of 4 - 6 kg/m^2.

BAUMIT ROMANIA
Iuliu Maniu Bd. 600A, sector 6 - 061129 Bucharest, Romania
Tel.: +40 (0) 21/350 01 06 • Fax: +40 (0) 21/318 24 08 • www.baumit.ro

Processing

The maximum surface of tiling is 2500 cm^2 (50 x 50 cm).

For the adhesion of tiles with dimensions larger than 900 cm2 (30 x 30 cm), it is recommended the application of adhesive on ceramic tile and the subsurface, application using the above detailed double technique.

Rigid joints – joints between tiles

The width of the recommended joint shall be of minimum 3 mm indoors, minimum 4 mm outdoor, and in case of large-sized tiles over 30 x 30 cm (S = 900 cm^2) shall be of at least 5 mm. The joints shall be grouted after at least 24 hours.
The excess fresh mortar shall be cleaned with water, and the hardened one mechanically.
The tile or crockery plates shall not be mounted tightly.

Elastic joints - joints between tiles

Elastic joints shall be used, made with joint profiles, silicone or polyurethane mastic for surfaces of 40 m^2 in case of non-heated flooring, and in case of heated flooring at surfaces of 15 m^2, and in case of linear elements (such as hallways) at 15 ml. The joints in the subsurface shall be kept both in adhesive and at a tiles level. When applying the tiling on façade, it is necessary to make silicone elastic joints in case of large tiled surfaces. The width of joints must be made for each of the buildings.

In case of bonding the tiling on facades on thermo-insulating systems, the specific mounting technology shall be observed, the tiling shall be made with a joint of at least 6% of tiled surface and maximum size of ceramic tiling of 900 cm^2 (30 x 30 cm).

For other types of ceramic tiling and other types of support, please contact Baumit Romania Technical Department.

The elastic joints must be arranged according to the project specifications. The above-mentioned are by way of recom- mendation.

Notes and General Information

Works shall be executed in dry conditions, at a material, air and sub-surface temperature of minimum 5°C and maximum 30°C. Observe standards and regulations in force, as well as those from the technical sheet, including regarding the subsurface. High air humidity and low temperatures extend the drying time, and high temperatures accelerate curing and hardening time.

Do not mix with other materials. The outdoor freshly tiled surfaces shall be protected for at least 24 hours against the direct action of sun / rainfall and for at least 72 hours against frost. Before adhesion of tiling, the tiles should not be soaked in water.

Recommendations

Written and oral application technology recommendations provided by us to assist the seller/processor are based on our experience and reflect the current state of the art in science and practical application know-how. However, it is understood that these recommendations are non-binding. They do not create any legal relationship or any ancillary obligations in connection with the sale contract. They do not release the buyer from its obligation to verify the fitness of *our products for the intended purpose or use by itself.*

The Data Sheet in this edition supersedes all previous editions.

BAUMIT ROMANIA
Iuliu Maniu Bd. 600A, sector 6 - 061129 Bucharest, Romania
Tel.: +40 (0) 21/350 01 06 • Fax: +40 (0) 21/318 24 08 • www.baumit.ro