AplaFill EXTERIOR
Glet pe bază de ciment alb, pentru exterior

Nr.172 Editia:2 Revizia:3 Data: 12.03.2025

PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE:

AplaFill Exterior este un mortar fin de uz general pe bază de ciment alb aditivat cu silicon, rășini şi fibre sintetice, ce se utilizează la clădirile civile şi industriale, pentru nivelarea şi finisajul suporturilor minerale, înaintea operaţiei de vopsire cu vopsele lavabile.
Acest produs este în mod particular recomandat pentru exterior şi pentru spaţiile cu umiditate mare unde se poate forma condens pe pereţi: băi, bucătării, saune, băi termale etc.
Prezintă următoarele caracteristici:

- Produs de tip 2-în-1, adaptat atât pentru nivelare cât şi pentru finisaj.
- Aditivat cu silicon, rezistă la penetrarea apei provenite de la ploaie, zăpadă sau condens.
- Lucrabilitate inegalabilă, consistenţă fină şi cremoasă.
- Creează o suprafaţă de un alb imaculat, netedă, fină şi fără pori.
- Se şlefuieşte uşor cu hârtie abrazivă.
- Ajută substanţial la reducerea consumului de vopsea.

UTILIZARE:

Produsul poate fi aplicat la pereți, plafoane, grinzi și stâlpi situați la exterior sau interior, în straturi cu grosimea între 1 - 4 mm, peste următoarele suporturi:

- suprafeţe de beton (stâlpi, grinzi, pereţi, plafoane, elemente prefabricate etc)
- mortare de tencuire din ciment sau var-ciment (tinci),
- mase de şpaclu sau gleturi de încărcare pe bază de ciment,
- pereţi sau tavane din gips-carton, protejate contra umiditāţii,
- plăci de lemn aglomerat (OSB, PAL, HDF, MDF), amorsate corespunzător sau hidroizolate,
- vopsele lavabile vechi asperizate cu hârtie abrazivă şi amorsate.

DATE TEHNICE:

Clasificare, conform standardului SR EN 998-1	GP A1 CS3 W2 Aderenţa 0,5 FP:B Mortar industrial de uz general pentru tencuire exterioară
Proporţia de apă/sac de 20 kg	8 litri
Proporţia de apă/sac de 5 kg	2 litri
Temperatură de aplicare	+8ºC ÷ 30ºC
Lucrabilitate (timp de lucru)	cca. 4 ore de la prepararea cu apă
Grosime strat	1 - 4 mm
Consum standard (grosime de 1 mm)	0,8 kg/m^2
Randament teoretic	1,25 m^2/kg
Timp de uscare, pentru şlefuire	cca. 6 ore (grosime 1 mm, la 20 ºC şi umiditatea aerului 50%)
Timp de maturare, înaintea aplicării vopselelor	între 2-7 zile, în funcţie de condiţiile atmosferice
Rezistenţa la compresiune	CS 3 (3,5-7,5 N/mm^2)

Aderenţă la suport din beton	**≥ 0,5 N/mm^2, FP:B (rupere în mortar)**
Absorbţie de apă prin capilaritate	**W2 (≤ 0,2 kg/m^{2}min$^{1/2}$)**
Permeabilitate la vaporii de apă	**μ ≤ 20**
Conductivitate termică	**Performanţă nedeterminată; produs nesupus cerinţelor termice**
Densitatea aparentă a mortarului întărit	**1200-1300 kg/m^3**
Durabilitate	**NPD**
Clasa de reacţie la foc	**A_1 (Produs incombustibil, fără contribuţie la foc)**

Producătorul îşi asumă responsabilitatea doar pentru parametrii definiţi de standardele în vigoare. Lucrul cu personal nespecializat sau în condiţii de utilizare atipice (căldură excesivă, frig, curenţi de aer etc.) poate duce la modificarea valorilor şi nu implică responsabilitatea producătorului.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE:

Pregătirea suportului

Stratul suport trebuie să fie stabil (lipsit de porţiuni neaderente), uscat, maturat, fără urme de praf, eflorescenţe sau grăsimi, fără elemente metalice care pot rugini. Porţiunile instabile se curăţă prin lovire uşoară cu ciocanul de zidărie.
În cazul unui suport acoperit de urme de praf, sfărâmicios, foarte vechi sau absorbant (poros) se aplică un strat de **AplaNivello Amorsă pentru şape şi mortare**, nediluată.
În cazul suporturilor cu absorbție mixtă (porțiuni absorbante ce alternează cu porțiuni neabsorbante) sau în caz de incertitudine privind situația suportului se recomandă aplicarea unui strat de **AplaHydroStop Amorsă universală**, diluată 1:3 cu apă. Stâlpii şi grinzile din beton, tratate cu substanţe decofrante, trebuie de asemenea amorsate cu **AplaFill Amorsă universală** diluată 1:3 cu apă.
Denivelările mai mari de 4 mm se egalizează cu **AplaFill TMC tencuială mecanizată pe bază de ciment.** Găurile şi fisurile se repară prin umplere cu **AplaFix,** mortar adeziv şi masă de şpaclu, chiar aplicat în mai multe straturi succesive.

Prepararea produsului

Într-un vas curat se pun 8 litri de apă curată pentru un sac de 20 kg glet sau 2 litri pentru un sac de 5 kg de glet. Se amestecă cu ajutorul unui malaxor cu turaţie lentă (400 rot./min). După omogenizare completă se lasă 3 - 5 minute, după care se amestecă iarăşi, reglându-i consistenţa prin adaos de material sau apă.

Mod de aplicare

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii, punând în evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime precum şi consultarea noastra în cazul unor condiţii diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015

Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă..

Aplicarea **AplaFill Exterior** trebuie să se facă la temperaturi cuprinse între +8ºC şi +30ºC. Se va evita căldura excesivă (radiaţia solară), vântul puternic sau curenţii de aer, care pot conduce la fisurarea stratului de glet.
Pasta se aplică pe stratul suport utilizând o gletieră curată din inox, în strat de 1 – 4 mm.
După 24 ore se poate aplica un al doilea strat de glet, preparat în consistenţă mai fluidă, cu rol de finisare.
Şlefuirea ultimului strat aplicat, folosind hârtie abrazivă cu granulaţie min. 240, se poate face după ce gletul s-a uscat (circa 6 ore, la o grosime de 1 mm).
Timpul de uscare completă, înaintea aplicării vopselelor lavabile, este de cel puţin 2 zile, iar în funcţie de condiţiile de temperatură şi umiditate din mediu poate să ajungă până la 7 zile.

Consum şi randament

Consumul standard este de 0,8 kg/m^2 in strat de 1 mm grosime. La o grosime medie de aplicare de 1 mm, un sac de 20 kg este suficient pentru gletuirea a cca. 25 m^2 iar un sac de 5 kg este suficient pentru cca. 6 m^2.

Aceste valori declarate de fabricant sunt evaluate în condiţii de laborator şi sunt doar orientative, ele putând să varieze foarte mult îndeosebi în funcţie de denivelările suportului dar şi de îndemnarea aplicatorului sau de pierderile la aplicare.

RECOMANDĂRI DE APLICARE A PRODUSELOR ÎN SISTEM:

Aplică gletul **AplaFill Exterior** în sistem cu **AplaFill TMC tencuiala mecanizată de ciment** şi cu masa de şpaclu **AplaFix**, amorsează cu **AplaLux amorsă concentratā de exterior** şi finisează cu vopselele lavabile **AplaLux**.
Mai multe informaţii puteţi gāsi pe www.apla.ro

TERMEN DE VALABILITATE:

Produsul poate fi folosit până la data de expirare, inscriptionatā pe ambalaj.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Produsul este ambalat în saci de 5 kg sau de 20 kg. Se depozitează paletizat, în spaţii ferite de umiditate permanentă, îngheţ sau căldură excesivă. Produsul nu are restricţii de transport, conform normelor ADR/RID**.**

MĂSURI DE SECURITATE

Acest produs contine ciment alb, cu conţinut redus de Cr(VI), conform cerinţelor legale. Cimentul produce o reacţie alcalină la contactul cu apa.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii, punând în evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime precum şi consultarea noastra în cazul unor condiţii diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015

Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă..

Produsul este iritant pentru ochi, sistemul respirator şi piele.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu ochii şi pielea. A se evita inhalarea prafului produs la şlefuire. În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă curată şi consultaţi un medic oftalmolog. Este indicată folosirea de măsuri individuale de protecţie: mănuşi de cauciuc, mască anti-praf şi ochelari de protecţie.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii, punând în evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime precum şi consultarea noastra în cazul unor condiţii diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015

Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă..