RIMANO® BIANCO

GLET DE NIVELARE PE BAZĂ DE IPSOS

Performanțe

Aplicare mecanizata – productivitate mare

Grosime mare de aplicare

Timp de lucru optimizat

DESCRIERE

Rimano® BIANCO este un glet de nivelare pe bază de ipsos pentru finisaje interioare, cu aplicare manuală/mecanizată (cu pompe airless) în grosimi de până la 7 mm.

DOMENII DE UTILIZARE

Destinat gletuirii suprafeţelor acoperite cu tencuieli pe bază ciment, ciment-var-nisip.

Poate fi aplicat în straturi cu grosimi de până la 7 mm.

Recomandat şi pentru lucrări de renovări şi reparaţii ale finisajelor interioare, rezultând o suprafaţă perfect netedă.

RIMANO® BIANCO

GLET DE NIVELARE PE BAZĂ DE IPSOS

CARACTERISTICI TEHNICE

Standard de referință	SR EN 13279-1:2009
Clasa de încadrare	B2/20/2
Compoziție	Ipsos, compuși minerali și aditivi
Reacție la foc	A1
Finețe	99% sub 200 µm
Aderență	>0,1* N/mm^2
Rezistență la încovoiere	>1* N/mm^2
Rezistență la compresiune	>2* N/mm^2
Timp de lucru	90 min
Raport amestec	20 kg pulbere / 10 L apă
Consum orientativ de pulbere	0,9 kg/m^2/1 mm
Ambalaj	Sac de polietilenă 20 kg
Palet	54 saci

* Valori limită indicate de standardul armonizat (SR EN 13279-1:2009).
Declaraţie de Performanţă în sistem IV.

Parametrii de produs prezentaţi mai sus se referă la condiţii de temperatură de 23 ± 2°C şi umiditate relativă a aerului de 50 ± 5%.

ATENȚIE! Produsele pe bază de ipsos nu se aplică în medii cu umiditate excesivă (băi, piscine, etc).

RIMANO® BIANCO

GLET DE NIVELARE PE BAZĂ DE IPSOS

SUPRAFAȚA SUPORT

Suprafaţa suport trebuie să fie curată, fără praf, fară urme de grăsimi, gudroane sau funingine, neîngheţată, uscată şi protejată de umiditate excesivă.

Suprafeţele cu absorbţie mare (ex: tencuială foarte uscată) trebuie tratate cu Rigips® Prime pentru egalizarea absorbţiei înainte de aplicarea produsului.

Suprafeţele cu aderenţă scăzută se vor trata cu Rigips® Kontakt pentru a asigura aderenţa.

A nu se aplica peste suprafeţe din lemn, plastic.

În cazul suprafeţelor vopsite cu vopsele lavabile sau pe baza de ulei, emailuri, vopsele alchidice se recomandă îndepărtarea în totalitate a stratului de vopsea şi tratarea cu Rigips® Kontakt pentru asigurarea aderenţei.

CONDIȚII DE APLICARE

Temperatura aerului, a materialului şi a stratului suport trebuie să fie peste +5°C şi sub 35°C.

În condiţii excesive de căldură, ventilaţie sau frig, în spaţiile unde au loc lucrări de gletuire se vor lua măsuri pentru normalizarea temperaturilor de lucru şi reducerea intensităţii curenţilor de aer.

În spaţii închise va fi asigurată o ventilaţie fără curenţi puternici de aer, pentru uscarea produsului.

RIMANO® BIANCO

GLET DE NIVELARE PE BAZĂ DE IPSOS

APLICAREA PRODUSULUI

Presăraţi produsul în apă curată: un sac de 20 kg pulbere, în cca. 10 litri de apă (niciodata invers!).

Se aşteaptă aproximativ 3 minute pentru ca întreaga cantitate de pulbere să fie umectată cu apă, după care se amestecă cu mixerul, până la obţinerea unei mase omogene.

Atenţie! Amestecarea excesivă poate duce la scurtarea timpului de lucru. După amestecare nu se va mai adăuga pulbere în pasta rezultată (se formează bulgări!). Este posibilă adăugarea apei în pastă pentru subţierea acesteia. Pasta nu necesită o a doua amestecare.

Nu amestecaţi Rimano® BIANCO cu alte materiale.

În cazul nerespectării Fişei Tehnice a produsului pot să apară defecte de calitate în ceea ce priveşte prepararea, aplicarea şi gradul de finisare a produsului.

MOD DE LUCRU

Aplicarea se face manual sau mecanizat (cu pompe airless) într-un strat sau în straturi succesive, până la obţinerea unor suprafeţe netede şi plane.

Pentru un finisaj perfect, care nu necesită şlefuire, suprafaţa finisată se poate netezi cu fierul de glet.

În caz de nevoie, suprafaţa uscată se şlefuieşte foarte uşor după uscarea completă.

Suprafaţa finală întărită şi complet uscată asigură un suport impecabil pentru vopsire sau zugrăvire.

UNELTE NECESARE

Se vor utiliza unelte curate (fierul de glet, şpaclul, canciocul, spatula etc.).

Atenţie! Ipsosul pulbere sau întărit pe unelte, precum şi alte impurităţi scurtează timpul de lucru al produsului.

Curățarea uneltelor se face cu apă curată imediat după folosire.

RIMANO® BIANCO

GLET DE NIVELARE PE BAZĂ DE IPSOS

DEPOZITARE

Păstraţi produsul sigilat în ambalajul original.

În cazul utilizării parţiale, sacul se va închide cât mai bine posibil (pentru evitarea transferului de umezeală din aer), în vederea utilizării ulterioare.

Se recomandă a se utiliza cât mai curând.

Termenul de valabilitate al produsului este inscripţionat pe ambalaj.

MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI ȘI A SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII MUNCII

Se recomandă a se lucra cu echipament de protecţie adecvat: îmbrăcăminte de protecţie, ochelari, mănuşi şi mască de praf.

Se vor evita: contactul cu ochii (în caz de nevoie clătiţi cu multă apă şi contactaţi medicul specialist), contactul prelungit cu pielea, ingestia/inhalarea.

Se recomandă desfacerea cu grijă a ambalajului şi manipularea cu grijă a pulberii pentru reducerea formării prafului la locul de muncă .

Deşeurile de ambalaje precum şi cele rezultate din utilizarea produsului vor fi tratate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ambalaj 100% reciclabil.

A se respecta recomandările făcute în **Fişa cu Date de Securitate** a produsului.

Produse complementare

Rigips® Kontakt – amorsa de contact
Rigips® Prime - amorsa universala concentrata

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informaţiile din acest document reflectă datele pe care le deţinem în prezent, pe baza cunoştinţelor şi a experienţei noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producţie. Asiguraţi-vă că sunteţi mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de faţă conţine doar recomandări generale şi nu se referă la circumstanţe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asiguraţi-vă că aţi înţeles specificaţiile proiectului, că aţi testat produsul în acest scop şi că produsul selectat satisface cerinţele acestuia. Informaţiile prezentate în acest document nu constituie o garanţie privind anumite proprietăţi ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuţiei lucrărilor de construcţie.

Saint-Gobain Construction Products România SRL
Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower, etaj 10
Sector 1 • cod 014459 • Bucureşti • România
Tel. +40 21 207 57 50/51 • www.rigips.ro.