



## 有见证送检

委托编号: 1-2020-014992

报告编号: 1BL2020-00105

<u> </u>				3m J. 1DD	
见证人单位	重庆赛迪工程咨询有限公司	见证人	王普红		
委托单位	深圳市机场股份有限公司				
工程名称	深圳宝安国际机场卫星厅			深圳市建设工程质量检	
工程部位	卫星厅登机桥幕墙工程	样品规格	300×300mm	测中心 (印章复印无效)	
样品名称	中空钢化玻璃(双银)	产品结构	12TP (LOW-E) +12A+12TP		
玻璃品种	I:LOW-E II:透明	玻璃厚度	I: 12mm II: 12mm		
玻璃颜色	I: 超白色 II: 超白色	填充层	气体: 空气; 厚度: 12mm	委托日期	2020-10-05
产地品牌	江门耀皮工程玻璃有限公司	批量/批号	700 m²/20200917	报告日期	2020-10-16
主要仪器设备	Lambda 950 紫外、可见、近红外分光光度计 HX123, Spectrum BXII 傅立叶红外光谱仪 HX124, ZBL-LD 中空玻璃露点仪 HX125-2				
评定依据					
检测依据 GB/T 11944-2012,JGJ/T 151-2008,GB/T 2680-94					
检测项目		实测结果			
可见光透射比, τ v		0.44			
可见光反射比, p v		0.18			
太阳光直接透射比, т с		0.18			
太阳光直接反射比, ρ °		0.18			
	紫外线透射比, τ <sup>UV</sup>	0.000			
太阳光直接	1面 3面	I		II	
吸收比,α ε	2面 室 I 填 II 室 外 内	0.64		0.003	
半球辐射率,	外 充 内 侧 层 侧	1 面	2 面	3 面	4 面
ε i	双层玻璃玻面示意图	0.83	0.011	0.83	0.84
太阳能总透射比,g		0.24			
遮蔽(阳)系数,SC <sub>cg</sub>		0.28			
玻璃传热系数 U, W/(m²•K)		1.56			
中空玻璃露点		<- 60 ℃			
测试结果	1、光谱透射比测定中,采用垂直照明和垂直探测的几何条件(0/0);				
评定或说明	2、光谱反射比测定中,采用 0°角照明和 8°角探测几何条件(0/8)。				
备注					

批准人: 到上分

审核人: 络老狐

主要试验人: する。ア

声明: 1、表中粗线框内的内容真实性由委托单位负责; 2、未经本中心书面批准,不得部分复制检测报告(完整复制除外)3、如对本报告有异议,请在报告日期15天内提出,逾期不予受理。

深圳市建设工程质量检测中心地址:深圳市南山区南头街道铁二路工程质量大厦

业务咨询: 83320025 报告查询: 83233642

天安分部地址:深圳市福田区天安数码城天济大厦一楼 B 座

业务咨询: 83300526 报告查询: 83300527