

有见证送检

混凝土试块抗压强度试验报告

共1页 第1页

报告编号:CY2020-04335

New trut N. I at 1 - Har I A.		重庆赛迪工程咨询有限公司(见证人卡号: 2020-035-1)						王普红			
深圳市机场股份有限公司						送村	金日期	2019. 12. 16		试验	深圳市港嘉工程检测 有限公司
深圳宝安国际机场卫星厅						报台		2020. 01. 17		単位	
家深圳市深建混凝土有限公司			养护条件	同条	件 养护	检验	俭依据	GB/T 50081-2019			(印章复印无效)
工程部位	强 度	制作日期	试压日期	龄期 (天)		•			度杨	京准	备注
卫星厅 东北 指 廊三层圆柱NZ -1、NZ-2、NZ -3、NZ-4	C50	2019. 12. 16	5 2020. 01. 10	5 31	100. 0 × 1	00.0	52.1	52.0	10)4	自密实
	深圳市深建混凝土。 工程 部位 卫星厅 东北 指 廊三层圆柱NZ -1、NZ-2、NZ	深圳市深建混凝土有限公司 工程 部位 强	深圳市深建混凝土有限公司 工程部位 强度 制作日期 卫星厅 东北 指 廊三层圆柱NZ -1、NZ-2、NZ C50 2019.12.16	深圳市深建混凝土有限公司	深圳市深建混凝土有限公司 养护条件 同条件 工程 部位 强度 制作日期 试压日期 龄期(天) 卫星厅 东北 指廊三层圆柱NZ -1、NZ-2、NZ C50 2019. 12. 16 2020. 01. 16 31	深圳市深建混凝土有限公司 养护条件 同条件养护 工程部位 强度等级 制作日期 试压日期 龄期 (天) 试块过 (mm) 卫星厅东北指廊三层圆柱NZ -1、NZ-2、NZ C50 2019. 12. 16 2020. 01. 16 31 100. 0×1	深圳市深建混凝土有限公司 养护条件 同条件养护 检验 工程部位 强度等级 制作日期 试压日期 龄期(天) 试块边长(mm) 卫星厅东北指廊三层圆柱NZ-1、NZ-2、NZ C50 2019. 12. 16 2020. 01. 16 31 100. 0 × 100. 0	深圳市深建混凝土有限公司 养护条件 同条件养护 检验依据 工程部位 强度等级 制作日期 试压日期 龄期(天) 试块边长(mm) 抗度度(MPa) 卫星厅东北指廊三层圆柱NZ-1、NZ-2、NZ C50 2019. 12. 16 2020. 01. 16 31 100. 0×100. 0 51. 1	深圳市深建混凝土有限公司 寿护条件 同条件养护 检验依据 工程部位 强度等级 制作日期 试压日期 龄期(天) 试块边长(MPa) 损 压 强度(MPa) 卫星厅东北指廊三层圆柱NZ-1、NZ-2、NZ C50 2019. 12. 16 2020. 01. 16 31 100. 0 × 100. 0 51. 1 52. 0	深圳市深建混凝土有限公司 养护条件 同条件养护 检验依据 GB/T 50081-2019 工程部位 强度等级 制作日期 试压日期 龄期(天) 试块边长(mm) 抗压强度(MPa) 强度代表值(MPa) 优表值(MPa) 虚核值(MPa) 卫星厅东北指廊三层圆柱NZ-1、NZ-2、NZ C50 2019. 12. 16 2020. 01. 16 31 100. 0×100. 0 51. 1 52. 0 100. 0×100. 0 52. 1 52. 0 100. 0×100. 0	深圳宝安国际机场卫星厅 深圳市深建混凝土有限公司 养护条件 同条件养护 检验依据 GB/T 50081-2019 工程部位 强度等级 制作日期 试压日期 龄期(天) 试块边长(MPa) 抗压 强度(MPa) 战天到强度(MPa) 卫星厅东北指廊三层圆柱NZ-1、NZ-2、NZ C50 2019. 12. 16 2020. 01. 16 31 100. 0×100. 0 52. 1 52. 0 104

备注:表内粗线框内栏目的内容由委托单位提供,其真实性由委托单位负责。

批准人:

校核人:

主要试验人:

深圳市建设工程试验报告统一格式 1-1