



## RAPPORT DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU N°2023/283-1

Conformément à l'EN 13501-1 (2018)

Notification par l'État Français auprès de la  
Commission Européenne sous le n° NB 2401  
Règlement (UE) n°305/2011

A la demande de : GERFLOR  
1 Place Verrazzano  
69258 LYON Cedex 09  
FRANCE

Nom du produit : Famille Produit sur mousse sur  
sous-couche SPORISOL/ISOLSPORT

Description : Revêtement de sol résilient (Famille EN ISO 11638)  
(description détaillée au paragraphe 2)

Date d'émission : 10/10/2025 (mise à jour)

*Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques des produits similaires.  
Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L115-27 du code de la consommation et de la loi.*

*La reproduction de ce rapport de classement n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
Il comporte 4 pages*

## 1. Introduction

Le présent rapport de classement définit le classement attribué aux produits précités conformément aux modes opératoires donnés dans la norme NF EN 13501-1 (2018).

## 2. Détails du produit classé

### 2.1. Norme produit

NF EN 14041 (2005) « Revêtement de sols résilients, textiles et stratifiés – Caractéristiques essentielles ».

### 2.2. Description du produit

Revêtement de sol résilient hétérogène sur mousse à base de polychlorure de vinyle en format dalle et rouleau (famille EN ISO 11638).

Couche d'usage : PVC plastifié

Masse surfacique totale nominale : 2135 à 3670 g/m<sup>2</sup>

Épaisseur totale nominale : 2,80 à 4,35 mm

Épaisseur nominale de la couche d'usure : 0,25 à 1,17 mm

#### Sous-couche SPORISOL/ISOLSPORT

Masse surfacique totale nominale : 1350 g/m<sup>2</sup>

Épaisseur totale nominale : 1,65 mm

Pose : Revêtement de sol résilient posé libre sur sous-couche SPORISOL/ISOLSPORT: ensemble posé libre sur support fibres-ciment A1<sub>f</sub> – A2<sub>f</sub> de masse volumique (1800 ± 200) kg/m<sup>3</sup> et d'épaisseur (8 ± 2) mm.

## 3. Rapports d'essais et résultats d'essais en appui de ce classement

### 3.1. Rapports d'essai

Nom du laboratoire	Nom du demandeur	N° Rapport d'essai	Méthode d'essais
C.R.E.T.	GERFLOR 1 Place Verrazzano 69258 LYON Cedex 09 FRANCE	RL 2023/681-1 RL 2023/682-1 RL 2023/683-1	NF EN ISO 9239-1 (2013)
		RL 2023/681-2 RL 2023/682-1 RL 2023/683-1	NF EN ISO 11925-2 (2020)

### 3.2. Résultats d'essais

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Résultats	
			Paramètres	Conformité avec les paramètres
NF EN ISO 11925-2	CREATION 70 ZEN sur sous-couche SPORISOL/ISOLSPORT	6	Fs ≤ 150 mm	Conforme
Attaque de surface 15s d'exposition			Inflammation du papier filtre	Conforme

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Résultats	
			Paramètres	Conformité avec les paramètres
NF EN ISO 11925-2	TARALAY PREMIUM CONFORT 43 sur sous-couche SPORISOL/ISOLSPORT	6	Fs ≤ 150 mm	Conforme
Attaque de surface 15s d'exposition			Inflammation du papier filtre	Conforme

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Résultats	
			Paramètres	Conformité avec les paramètres
NF EN ISO 11925-2	TRADIFLOR 2S3 sur sous-couche SPORISOL/ISOLSPORT	6	Fs ≤ 150 mm	Conforme
Attaque de surface 15s d'exposition			Inflammation du papier filtre	Conforme

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Paramètres	Résultats
				Paramètres continus moyens
NF EN ISO 9239-1	CREATION 70 ZEN sur sous-couche SPORISOL/ISOLSPORT	3	Flux énergétique critique (kW/m²)	7,5
			Production de fumées (% X min)	253,5

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Paramètres	Résultats
				Paramètres continus moyens
NF EN ISO 9239-1	TARALAY PREMIUM CONFORT 43 sur sous-couche SPORISOL/ISOLSPORT	3	Flux énergétique critique (kW/m²)	7,1
			Production de fumées (% X min)	300,7

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Paramètres	Résultats
				Paramètres continus moyens
NF EN ISO 9239-1	TRADIFLOR 2S3 sur sous-couche SPORISOL/ISOLSPORT	3	Flux énergétique critique (kW/m²)	8,6
			Production de fumées (% X min)	142,2

#### 4. Classement et domaine d'application

##### 4.1. Référence de classement

Le classement a été effectué conformément à la norme EN 13501-1 (2018).

##### 4.2. Classement

Comportement au feu		Production de fumée
C <sub>fl</sub>	-	s1

**Classement : C<sub>fl</sub> – s1**

##### 4.3. Domaine d'application

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finale suivantes :

- **Revêtement de sol résilient** posé libre sur sous-couche **SPORISOL/ISOLSPORT**. Ensemble posé libre et collée (colle acrylique) support fibres-ciment A1<sub>fl</sub> ou A2<sub>fl</sub> de masse volumique ≥ 1350 kg/m³.

Le classement est valable pour les paramètres produits suivants :

- Masse surfacique totale nominale : 2135 à 3670 g/m<sup>2</sup>
- Épaisseur totale nominale : 2,80 à 4,35 mm
- Épaisseur nominale de la couche d'usure : 0,25 à 1,17 mm

Sous-couche « SPORISOL/ISOLSPORT »

- Masse surfacique totale nominale : 1350 g/m<sup>2</sup>
- Épaisseur totale nominale : 1,65 mm

Le classement de la famille produit est valable pour les appellations commerciales suivantes :

**TARALAY PREMIUM CONFORT 33**  
**TARALAY PREMIUM CONFORT 43**  
**TARALAY MILLENIUM CONFORT 33**  
**TARALAY MILLENIUM CONFORT 43**  
**TARALAY INITIAL CONFORT 33**  
**TARALAY INITIAL CONFORT 43**  
**TARALAY IMPRESSION CONFORT 33**  
**TARALAY IMPRESSION CONFORT 43**  
**TRADIFLOR 2S3**  
**TRANSIT 2S3**  
**CREATION 40 ZEN**  
**CREATION 55 ZEN**  
**CREATION 70 ZEN**

## **5. Limitations**

Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification de type du produit.

“Le classement accordé au produit dans le présent rapport est approprié pour une déclaration de conformité par le fabricant dans le contexte du système 3 EVCP et du marquage CE sous couvert du règlement 305/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 stipulant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction.

Le fabricant a effectué une déclaration qui est archivée. Elle confirme que la conception du produit ne n'exige aucun processus, aucun mode opératoire, ni aucune étape spécifique (pas d'ajout d'ignifuges, limitation des matières organiques, ni ajout de corps de remplissage) visant à améliorer la tenue au feu pour obtenir le classement atteint. Le fabricant a conclu, par conséquent, que l'attestation du système 3 est appropriée.

Par conséquent, le laboratoire d'essais n'a joué aucun rôle dans l'échantillonnage du produit pour l'essai, mais il détient toutefois les références appropriées, fournies par le fabricant pour assurer la traçabilité des échantillons soumis à l'essai.”

Pour la SARL C.R.E.T.  
Le Directeur Technique  
Marc WELCOMME



*Fin du rapport de classement*