Roll & Spray Max

Prémiová stierka pre úpravu stien a stropov

P518a.sk *04/2025*



Popis produktu

Polymérová stierka pripravená na použitie s veľmi dobrými vyrovnávacími a výplňovými vlastnosťami. Vhodná na aplikáciu strojovým nanášaním systémom airless, špeciálnym valčekom Knauf pre nanášanie stierkových hmôt alebo ručne nerezovým hladítkom. Stierka Knauf Roll & Spray Max spĺňa normu EN 15824 a je hygienicky schválená na použitie v bytových domoch, zdravotníckych zariadeniach, jasliach, škôlkach a školách.

Použitie

Pre dokonalé vyhladenie povrchov stien a stropov v interiéri. Môže sa nanášať striekaním, valčekom Knauf, prípradne ručne nerezovým hladítkom vo vrstvách s hrúbkou až 5 mm. V prípade miernych lokálnych nerovností podkladu je možné stierku naniesť vo viacerých vrstvách. Materiál umožňuje vloženie sklovláknitej výstužnej tkaniny Knauf do čerstvo nanesenej vrstvy, čo zvyšuje pevnosť povrchu a tým zamedzuje vzniku trhlín. Hotovú stierku Knauf Roll & Spray Max možno použiť na celoplošné vyrovnanie:

- minerálnych stavebných podkladov, ako sú: stabilné omietky (sadrové, vápenné, vápenno-cementové, betónové povrchy, presné pórobetónové tvárnice)
- sadrokartónových dosiek v kvalite povrchu Q3 a Q4

Pri aplikácii Knauf Roll & Spray Max na presné pórobetónové tvárnice a rekonštrukciách pri výskyte rôznych typov materiálov podkladov, je nevyhnutné vložiť do čerstvého materiálu sklovláknitú tkaninu Knauf.

Vlastnosti

- Pripravená na okamžité použitie
- Vhodná na aplikáciu systémom airless bez miešania s vodou
- Bezproblémové nanesenie v hrúbke vrstvy do 5 mm
- Vyrovnáva drobné škáry a nerovnosti v podklade
- Ľahko brúsiteľná
- Poskytuje ideálny, rovný a hladký podklad pre ďalšie finálne a dekoračné vrstvy
- Umožňuje vloženie sklovláknitej výstužnej tkaniny Knauf pre vytvorenie povrchu bez prasklín

Build on us.

Spracovanie

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, nosný, stabilný, pevný, rovný, čistý, zbavený prachu a ostatných voľných častí. Veľké nerovnosti alebo poškodenia je potrebné vyplniť tmelom Knauf Uniflott alebo Knauf Fugenfüller Leicht. Sadrokartónové dosky s vytmelenými spojmi pomocou tmelu Knauf Uniflott alebo Knauf Fugefüller Leicht si nevyžadujú základný náter (spoje po vytmelení a vyschnutí nebrúsiť). Horizontálne a vertikálne spoje sadrokartónových dosiek musia byť vytmelené s vloženou výstužnou páskou Knauf v závislosti od typu použitého tmelu. V prípade aplikácie na nasiakavé podklady (štukové a vápenno-cementové omietky, pórobetón) použiť Knauf Tiefengrund. Pri rekonštrukciách, po odstránení starých náterov a následnom prebrúsení a zdrsnení podkladu, je nutné po očistení povrchu použiť Knauf Tiefengrund. V prípade nanesenia viacerých vrstiev materiálu, pokiaľ bola spodná vrstva prebrúsená, je nutné na podklad naniesť Knauf Tiefengrund. Ostatné podklady s nízkou adhéziou, ako napr. liaty betón je nutné opatriť náterom Knauf Haftemulsion (riedenie podľa návodu).

Príprava a miešanie

Pred použitím produktu je nutné ponechať výrobok v miestnosti, aby sa postupne aklimatizoval na danú teplotu. Celý obsah vedra musí mať min. +10°C. Hotová strierka Knauf Roll & Spray Max sa zvyčajne nanáša bez riedenia vodou priamo z vedra. Hmota sa môže podľa potreby zriediť postupným pridaním vody v dávkach po max. 200 ml. Po každom pridaní vody je potrebné zmes dôkladne premiešať a skontrolovať jej aplikáciu.
Používajte len čisté nástroje a nádoby. Na zamiešanie používajte miešací nádstavec vhodný pre pastózne tmely, ktorý zamedzuje vháňanie vzduchu do miešanej hmoty.

Spracovanie

Stierku Knauf Roll & Spray Max je možné nanášať strojne aplikáciou airless, špeciálnym valčekom Knauf na pastózne tmely alebo nerezovým hladítkom. V prípade potreby je nutné podklad spevniť vložením celoplošnej sklovláknitej tkaniny Knauf. Tkanina Knauf sa vkladá do čerstvo nanesenej vrstvy materiálu hrúbky minimálne 2 mm. Tkaninu Knauf je nutné zatlačiť do podkladu hladítkom. Po zavädnutí naniesť ďalšiu vrstvu, ktorú je potrebné následne vyhladiť pomocou nerezového hladítka alebo iným vhodným náradím. Nanesený materiál nechať zaschnúť. Zachovajte predpísané hrúbky aplikovanej vrstvy materiálu od 0,1 do 5 mm. Pri nutnosti lokálneho vyrovnania podkladu je možné naniesť ďalšiu vrstvu až po úplnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy (minimálne 1 deň). Nasledujúcu vrstvu je možné naniesť bez použitia penetračného náteru v prípade, že predošlá vrstva nebola prebrúsená. V prípade potreby prebrúsenia predošlej podkladovej vrstvy je nutné prebrúsený podklad zbaviť prachu a napenetrovať (viac informácií v časti Príprava podkladu). Nespracovaný materiál vo vedre vždy po aplikácii dôkladne utesniť fóliou, vedro uzavrieť a materiál spracovať čo najskôr do niekoľkých dní. Je nutné, aby bola stierka nanášaná ako konečná úprava podkladu pred aplikáciou finálnych vrstiev (napr. maľba), teda po aplikácii mokrých procesov ako napr. liate podlahy, omietky a pod.. Po vyschnutí a vytvrdnutí stierky je možné povrch prebrúsiť ručne alebo strojovo brúsnym papierom zrnitosti 180 - 240. Následne je možné naniesť finálnu povrchovú úpravu napr. farba, náter a pod.. Prípravu podkladu pod finálne a dekoračné vrstvy je nutné konzultovať s jednotlivými výrobcami týchto materiálov.

Doplňujúce informácie

- Teplota počas spracovania: od +10°C do +25 °C (teplota podkladu, okolia, materiálu).
- Práce realizovať až vtedy, ak nehrozia žiadne dĺžkové zmeny sadrokartónových dosiek vplyvom teploty alebo vlhkosti.
- Čas schnutia jednej vrstvy hrúbky 1 mm je približne 2,5 h (pri teplote 25 °C a relatívnej vzdušnej vlhkosti 70 %). V prípade väčších hrúbok materiálu sa môže v závislosti od pôsobenia okolitých vplyvov doba schnutia predĺžiť.
- V prípade realizácie liatych asfaltov, cementových a liatych poterov je možné spoje sadrokartónových dosiek Knauf tmeliť až po ich spracovaní a vyschnutí.
- Navrhované airless strojové zariadenia:
  Graco Mark V (pri riedení s vodou), VII a X ,
  Graco T-Max, PFT SWING Airless..

Skladovanie a manipulácia

Skladujte v neporušenom balení na drevených paletách. Teplota pri skladovaní +10°C až +25°C. Chráňte pred mrazom, vzdušnou vlhkosťou, teplom a priamym slnečným žiarením. Spracovať do 12 mesiacov od dátumu uvedeného na obale výrobku.

Technické údaje

Trieda reakcie na oheň	A2-s1,d0

Spotreba

Pri celoplošnom nanášaní v hr. 1 mm	1,3 kg/m^2

Balenie

Roll & Spray Max vedro 25 kg (33 ks /paleta)	735002
Roll & Spray Max vrece 20 kg (50 ks /paleta)	735003

Udržateľnosť a životné prostredie

Certifikácia Emicode v oblasti emisií prchavých organických zlúčenín (VOC)	EC1 Plus - veľmi nízke emisie
Enviromentálne vyhlásenie o produkte EPD	Číslo 02-09/2023

Rady týkajúce sa bezpečnosti a likvidácie

Tento technický list definuje rozsah použitia materiálu a odporúčaný spôsob vykonania prác, ale nemôže nahradiť odbornú prípravu zhotoviteľa. Okrem uvedených odporúčaní sa práce musia vykonávať v súlade so stavebnými normami a zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výrobca ručí za kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na podmienky a spôsob používania. V prípade pochybností vykonajte vlastné testy aplikácie.

Knauf Bratislava s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovensko

Kontakt:

Tel.: +421 2 5824 08 11
info-sk@knauf.com

www.knauf.com

Záverečné ustanovenia

Právo na technické zmeny vyhradené. Platí vždy aktuálne vydanie. Vydaním nového technického listu zaniká platnosť predošlej verzie technického listu. Informácie, uvedené v tomto dokumente, zodpovedajú nášmu aktuálnemu stavu techniky. Okrem informácií a údajov v tomto technickom liste je nutné dodržiavať všetky všeobecne dostupné a uznávané pravidlá pre výstavbu, príslušné normy, smernice, vyhlášky a remeselné zásady a pravidlá. Naša záruka sa vzťahuje len na vlastnosti výrobkov v bezchybnom stave. Údaje o spotrebe, množstve a vyhotovení vychádzajú zo skúseností a nemôžu byť bez korekcií použité v odlišných podmienkach. Všetky práva vyhradené. Zmeny, dotlač, fotomechanická a elektronická reprodukcia, aj čiastočná, podliehajú výslovnému súhlasu firmy Knauf.

Konštrukčné, statické a stavebno-fyzikálne vlastnosti systémov Knauf sa dosiahnu iba v prípade, že sú použité systémové výrobky Knauf, alebo výrobky výslovne odporúčané spoločnosťou Knauf. Za návrh a použitie vhodného materiálu alebo systému v konkrétnej stavbe je zodpovedný projektant stavby.

Build on us.