
Technický list výrobku
Bauder EVA 35
Jemný posyp

BAUDER
strechy s istotou

Popis výrobku	Elastomérom (SBS) modifikovaný nataviteľný asfaltový pás - parozábrana.	
Oblasť použitia	Parozábrana v systéme plochej strechy.	
Povrch	hore:	Jemný posyp
	dolu:	Spáliteľná fólia
Nosná vložka typ	Hliník-polyester-kombinácia so skleným rúnom	
Kód výrobku	1328 0000	



Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Dĺžka	EN 1848-1	m	8
Šírka	EN 1848-1	m	1
Hrúbka	EN 1849-1	mm	≥ 3,5
Ohybnosť pri nízkych teplotách hore	EN 1109	°C	≤-15
Ohybnosť pri nízkych teplotách dole	EN 1109	°C	≤-15
Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote - hore	EN 1110	°C	≥70
Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote - dolu	EN 1110	°C	≥70
Najväčšia ťahová sila –pozdĺžne	EN 12311-1	N/5cm	≥ 400
Ťažnosť – pozdĺžne	EN 12311-1	%	≥ 2
Ťažnosť – priečne	EN 12311-1	%	≥ 2
Priamosť	EN 1848-1	mm/10m	<20
Vodotesnosť metóda B	EN 1928	-	vyhovuje
Priepustnosť vodnej pary (sd-hodnota)	-	m	≥ 1500
Reakcia na oheň	EN 13501-1	-	E
Pôsobenie vonkajšieho ohňa [a)]	CEN/TS 1187	-	B_{ROOF} (t1), B_{ROOF} (t2)
Viditeľné chyby	EN 1850-1	-	bez viditeľných chýb
Odolnosť spojov proti odlupovaniu	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Šmyková pevnosť v spojoch	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Odolnosť proti nárazu	EN 12691	mm	NPD

CE (09)

Notifikovaný(-é) subjekt(-y) MPA Stuttgart, 0672
EN 13970

Bauder s.r.o.
Františkánska 7445/5 917 01 Trnava
www.bauder.sk

Všetky údaje sú založené na súčasnom stave technických znalostí.
Vyhradzujeme si právo na zmeny. Informujte sa príp. o smerodajných technických poznatkoch.
Všetky zobrazené farby a povrchy sú približné a farebne nezáväzné.
NPD = no performance declared (parameter neurčený). Stav: 0421

Technický list výrobku
Bauder EVA 35
Jemný posyp

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A	EN 12730	kg	NPD
Trvanlivosť	EN 1109	°C	NPD

[a] v odskúšaných konštrukčných skladbách

Likvidácia odpadu

Odpady z asfaltu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom alebo komerčným odpadom podobným domovému odpadu (európsky katalóg odpadov EWC kód 170302 „bitúmenové zmesy neobsahujúce uhoľný decht").

Skladovanie/Doprava

Asfaltové pásy skladujte a prepravujte v stojatej polohe a chráňte pred UV žiarením, vlhkosťou a nadmerným teplom.

Poznámky

Pás spĺňa požiadavky na krátkodobú, provizórnu hydroizoláciu. Najneskôr po 4 mesiacoch má byť pás zakrytý ďalšími vrstvami strešnej skladby.

Ďalšie podklady

Aktuálne dokumenty ako brožúry, montážne návody, atď., nájdete na internetovej stránke www.bauder.ag.

CE (09)

Notifikovaný(-é) subjekt(-y) MPA Stuttgart, 0672
EN 13970

Bauder s.r.o.
Františkánska 7445/5 917 01 Trnava
www.bauder.sk

Všetky údaje sú založené na súčasnom stave technických znalostí.
Vyhradzujeme si právo na zmeny. Informujte sa príp. o smerodajných technických poznatkoch.
Všetky zobrazené farby a povrchy sú približné a farebne nezáväzné.
NPD = no performance declared (parameter neurčený). Stav: 0421