Technický list výrobku
Bauder EVA 40
Jemný posyp

Popis výrobku	Elastomérom (SBS) modifikovaný nataviteľný asfaltový pás - parozábrana.	
Oblasť použitia	Parozábrana v systéme plochej strechy.	
Povrch	hore:	Jemný posyp
	dolu:	Spáliteľná fólia
Nosná vložka typ	Hliník-polyester-kombinácia so skleným rúnom	
Kód výrobku	1328 0008	

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Dĺžka	EN 1848-1	m	8
Šírka	EN 1848-1	m	1
Hrúbka	EN 1849-1	mm	4,0
Ohybnosť pri nízkych teplotách hore	EN 1109	°C	≤-15
Ohybnosť pri nízkych teplotách dole	EN 1109	°C	≤-15
Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote - hore	EN 1110	°C	≥70
Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote - dolu	EN 1110	°C	≥70
Najväčšia ťahová sila –pozdĺžne	EN 12311-1	N/50mm	≥400
Najväčšia ťahová sila –priečne	EN 12311-1	N/50mm	≥300
Ťažnosť – pozdĺžne	EN 12311-1	%	≥2
Ťažnosť – priečne	EN 12311-1	%	≥2
Priamosť	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Vodotesnosť metóda B	EN 1928	-	vyhovuje
Priepustnosť vodnej pary (sd-hodnota)	-	m	≥1500
Reakcia na oheň	EN 13501-1	-	E
Pôsobenie vonkajšieho ohňa [a)]	CEN/TS 1187	-	B_{ROOF} (t1), B_{ROOF} (t2)
Viditeľné chyby	EN 1850-1	-	bez viditeľných chýb
Odolnosť spojov proti odlupovaniu	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Šmyková pevnosť v spojoch	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Odolnosť proti nárazu	EN 12691	mm	NPD

CE

Notifikovaný(-é) subjekt(-y) MPA Stuttgart, 0672
EN 13970

Bauder s.r.o.
Františkánska 7445/5 917 01 Trnava
www.bauder.sk

Všetky údaje sú založené na súčasnom stave technických znalostí.
Vyhradzujeme si právo na zmeny. Informujte sa príp. o smerodajných technických poznatkoch.
Všetky zobrazené farby a povrchy sú približné a farebne nezáväzné.
NPD = no performance declared (parameter neurčený). Stav: 0223

Technický list výrobku
Bauder EVA 40
Jemný posyp

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A	EN 12730	kg	NPD
Trvanlivosť	EN 1109	°C	NPD

[a] v odskúšaných konštrukčných skladbách

Poznámky

Pás spĺňa požiadavky na krátkodobú, provizórnu hydroizoláciu. Najneskôr po 4 mesiacoch má byť pás zakrytý ďalšími vrstvami strešnej skladby.

Likvidácia odpadu

Odpady z asfaltu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom alebo komerčným odpadom podobným domovému odpadu (európsky katalóg odpadov EWC kód 170302 „bitúmenové zmesy neobsahujúce uhoľný decht").

Ďalšie podklady

Aktuálne dokumenty ako brožúry, montážne návody, atď., nájdete na internetovej stránke www.bauder.sk.

CE

Notifikovaný(-é) subjekt(-y) MPA Stuttgart, 0672
EN 13970

Bauder s.r.o.
Františkánska 7445/5 917 01 Trnava
www.bauder.sk

Všetky údaje sú založené na súčasnom stave technických znalostí.
Vyhradzujeme si právo na zmeny. Informujte sa príp. o smerodajných technických poznatkoch.
Všetky zobrazené farby a povrchy sú približné a farebne nezáväzné.
NPD = no performance declared (parameter neurčený). Stav: 0223