Protokol o skúške podľa EN 10 204-2.2

U.S.Steel Košice,s.r.o.
Vstupný areál U.S.Steel
044 54 Košice
SLOVAK REPUBLIC

Číslo objednávky: 719PVFX5/01
Číslo zákazky: XE531464
Číslo faktúry: 15/206116 01
Vaša objednávka: 05/02/15/01

KODA spol. s r.o.
Košice - mestská časť
Šebastovce 50
040 17 KOŠICE
Slovenská republika

H U T N Ý A T E S T (číslo): 15/206116 01

Názov výrobku: PLECHY POZINKOVANE VO ZVITKOCH Z 100 g/m2;MA;C		Rozmery: 0,550 x 1226,0 mm EN 10143/06
Norma: EN 10346/09		Net hmotnosť: 25 910 kg
Akosť: DX51D+Z	Číslo lož.l.: 80488001	

Čís.jed.	Čís.zvit.	Tavba	Čís.jed.	Čís.zvit.	Tavba
376883800	3768838	37688	497063100	4970631	49706
497063000	4970630	49706			

V Ý S L E D K Y M E C H A N I C K Ý C H S K Ú Š O K

		Min. / Max.	Číslo zvitku 3768838	Číslo zvitku 4970630	Číslo zvitku 4970631
Pevnosť v ťahu-Rm(1)	(MPA)	270/500	379	384	384
Ťažnosť A80(1)	(%)	20,0/	38,0	36,0	36,0
Hmotnosť povlaku Zn	(Gm2)	100/	112	112	112

Smer odberu: (1)-priečny;

C H E M I C K É Z L O Ž E N I E, %

	Min. / Max.	Čís.tavby 37688	Čís.tavby 49706		Min. / Max.	Čís.tavby 37688	Čís.tavby 49706
C	/0,18	0,03	0,04	Mn	/1,20	0,23	0,33
Si	/0,50	0,01	0,01	P	/0,120	0,005	0,017
S	/0,045	0,005	0,013	Ti	/0,300	0,001	0,001

Dovolený limit hmotnostnej aktivity pre tavbové vzorky je do 300 Bq/kg na základe odporúčania IAEA. 630 Posl.str.: 1
F-USM/0063-04/10-03-12
Nameraná hmotnostná aktivita rádionuklidov Co60 + Cs137 nie je väčšia ako 100 Bq/kg.
Košice: 21.03.2015, 7:31:29 MATERIÁL JE V ZHODE S POŽIADAVKAMI OBJEDNÁVKY.
JOZEF ČERVEŇÁK,OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA KONTROLY. e-mail:jcervenak@sk.uss.com, tel.:+421-55-6737464
DARINA BERNÁTOVÁ,OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA KONTROLY. e-mail:dbernatova@sk.uss.com,tel.:+421-55-6732373

U. S. Steel Košice, s.r.o. 02
Vstupný areál U. S. STEEL
Odbor Analýzy kvality a špecifikácie
Uvoľňovanie výrobkov a Hutné atesty
044 54 Košice

Certifikačný podpis od Jozef Červeňák <jcervenak@sk.uss.com>, pravosť neznáma
Digitally signed by Jozef Červeňák
Date: 2015.03.23 09:24:25 CET