U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o.
akreditované skúšobné laboratórium
Mechanická skúšobňa
044 54 Košice
Telefón, Fax: 055/6736006

ilac-MRA SNAS Reg. No. 026/S-012

Protokol o skúške č.: 428

Počet listov: 1/1

Vzorky prevzal : Bednář
Dátum: 22.2.2006

Skúšal: Hirjak
Dátum: 22.02.06

Schválil: Bednář
Funkcia: ved. zmeny
Dátum: 22.02.06

Zákazník : KODA s.r.o. Šebastovce 50,KOŠICE

Norma: STN EN 10 002,DIN EN 10 002, ASTM E8, JIS Z 2241, STN EN ISO 7438, DIN EN ISO 7438, ASTM E 290, JIS Z 2248, STN EN ISO 6508, DIN EN ISO 6508, ASTM E 18, JIS Z 2245, STN EN ISO 6507,DIN EN ISO 6507, ASTM E 92,JIS Z 2244, STN 42 0435, STN 42 0436, STN EN 10 147, STN 42 0406, DIN 50 101/1, ASTM E 643, JIS Z 2247

Číslo požiadavky 20/02/06/01

Vzorka	Tavba/zvitok	Norma	Men.hr. mm	a0 mm	b0 mm	L0 mm	ReH MPa	Rp0,2 MPa	ReL MPa	Rm MPa	A80 %	Poznámka
1/2	0,55x122 mm	STN	0,55	0,580	20,00	80	340	321	312	360	32,5	
2/2	0,55x122 mm	STN	0,55	0,580	20,00	80	348	332	319	365	36,5	
3/2	0,55x122 mm	STN	0,55	0,580	20,00	80	346	333	315	357	35,0	
1/3	0,60x78 mm	STN	0,60	0,590	20,00	80	320	317	314	382	30,0	
2/3	0,60x78 mm	STN	0,60	0,590	20,00	80	321	317	314	382	31,0	
3/3	0,60x78 mm	STN	0,60	0,590	20,00	80	323	318	314	381	30,5	

U. S. Steel Košice - Labortest, s.r.o. MECHANICKÁ SKÚŠOBŇA akreditovaná skúšobňa

VYHLÁSENIE: Výsledky skúšok sa týkajú len skúšaných vzoriek. Tento protokol môže byť reprodukovaný len celý. Časť protokolu môže byť reprodukovaná len s písomným súhlasom laboratória.

Poznámka: (doplnky, výnimky, nedostatky a pod.) rozšírená neistota pri k=2 Uc= pre Re,Rp=1,6% Rm=1,6% A=3,1%

-