

## TIPS DE APLICACIÓN

### MASILLA MIPA P12 LIGERA 3 L



|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Masilla poliéster de alta calidad color blanco<br>Poro cerrado y lijado EXTRA SUAVE<br>Adherencia en fibra, acero, hierro, aluminio, zinc. |
| <b>Catalización</b> | 2% en relación al peso<br>Realizar la mezcla adecuada y aplastar en una superficie plana para eliminar el aire y evitar poros.             |
| <b>Aplicación</b>   | Utilizar aplicador en buen estado y limpio                                                                                                 |
| <b>Lijado</b>       | En seco recomendado a los 15 minutos<br>Usar lija P120 para evitar rayones gruesos                                                         |
| <b>Acabado</b>      | Utilizar lija P240 a P400                                                                                                                  |

### MASILLA MIPA P97 VERDE 1.6 KG



|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Masilla poliéster de alta calidad color verde<br>Poro cerrado y fácil lijado<br>Adherencia en fibra, acero, hierro, aluminio, zinc. |
| <b>Catalización</b> | 2% en relación al peso<br>Realizar la mezcla adecuada y aplastar en una superficie plana para eliminar el aire y evitar poros.      |
| <b>Aplicación</b>   | Utilizar aplicador en buen estado y limpio                                                                                          |
| <b>Lijado</b>       | En seco recomendado a los 20 minutos<br>Usar lija P120 para evitar rayones gruesos                                                  |
| <b>Acabado</b>      | Utilizar lija P240 a P400                                                                                                           |

### MASILLA MIPA P99 MULTI-STAR 2 KG



|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Masilla poliéster de alta calidad color beige<br>Poro cerrado y fácil lijado<br>Adherencia en fibra, acero, hierro, aluminio, zinc. |
| <b>Catalización</b> | 2% en relación al peso<br>Realizar la mezcla adecuada y aplastar en una superficie plana para eliminar el aire y evitar poros.      |
| <b>Aplicación</b>   | Utilizar aplicador en buen estado y limpio                                                                                          |
| <b>Lijado</b>       | En seco recomendado a los 20 minutos<br>Usar lija P120 para evitar rayones gruesos                                                  |
| <b>Acabado</b>      | Utilizar lija P240 a P400                                                                                                           |

### MASILLA MIPA P35 ELASTICA 1 KG



|                     |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Masilla poliéster de alta calidad color negro<br>Totalmente flexible y garantizada para partes plásticas<br>Poro cerrado y fácil lijado<br>Adherencia en plástico, fibra, acero, hierro, aluminio. |
| <b>Catalización</b> | 2% en relación al peso                                                                                                                                                                             |
| <b>Aplicación</b>   | Utilizar aplicador en buen estado y limpio                                                                                                                                                         |
| <b>Lijado</b>       | En seco recomendado a los 25 minutos<br>Usar lija P120 para evitar rayones gruesos                                                                                                                 |
| <b>Acabado</b>      | Utilizar lija P240 a P400                                                                                                                                                                          |

#### MASILLA MIPA P70 METALICA 1 KG



|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Masilla poliéster con partículas metálicas color plata<br>Poro cerrado y fácil lijado<br>Adherencia en plástico, fibra, acero, hierro, zinc. |
| <b>Catalizacion</b> | 2% en relación al peso                                                                                                                       |
| <b>Aplicación</b>   | Utilizar aplicador en buen estado y limpio                                                                                                   |
| <b>Lijado</b>       | En seco recomendado a los 20 minutos<br>Usar lija P120 para evitar rayones gruesos                                                           |
| <b>Acabado</b>      | Utilizar lija P240 a P400                                                                                                                    |

#### FONDO DE RELLENO HS 2K-EL ACRYLFILLER 750 ML



|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Alto relleno, tecnología DTM, gris claro.                                                                  |
| <b>Catalizacion</b> | 5:1 con catalizador D10<br>Utilizar regla de catalizacion o vaso de medida                                 |
| <b>Dilución</b>     | 10 - 15 % diluyente poliuretano (PU)                                                                       |
| <b>Aplicación</b>   | 2 a 3 manos no muy cargadas<br>Tiempo entre manos de 7 a 10 minutos                                        |
| <b>Presión</b>      | 30 - 35 PSI                                                                                                |
| <b>Boquilla</b>     | 1.5 - 1.8 mm                                                                                               |
| <b>Lijado</b>       | 45 a 60 minutos, dependiendo el espesor y temperatura<br>Usar lija P400/P600 en seco o P600/P800 en húmedo |

#### FONDO DE RELLENO HS 2K-EL ACRYLFILLER 4 L



|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Alto relleno, tecnología DTM, gris claro.                                                    |
| <b>Catalizacion</b> | 4:1 con catalizador H5<br>Utilizar regla de catalizacion o vaso de medida                    |
| <b>Dilución</b>     | 10 - 15 % diluyente poliuretano (PU)                                                         |
| <b>Aplicación</b>   | 2 a 3 manos no muy cargadas<br>Tiempo entre manos de 7 a 10 minutos                          |
| <b>Presión</b>      | 30 - 35 PSI                                                                                  |
| <b>Boquilla</b>     | 1.5 - 1.8 mm                                                                                 |
| <b>Lijado</b>       | 45 a 60 minutos, dependiendo el espesor<br>Usar lija P400/P600 en seco o P600/P800 en húmedo |

#### FONDO DE RELLENO 2K-HS-F54 GRUNDFILLER 1 L



|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Alto relleno, anticorrosivo, gris, blanco y negro.                                           |
| <b>Catalizacion</b> | 4:1 con catalizador H5                                                                       |
| <b>Dilución</b>     | 10 - 15 % diluyente poliuretano (PU)                                                         |
| <b>Aplicación</b>   | 2 a 3 manos no muy cargadas<br>Tiempo entre manos de 7 a 10 minutos                          |
| <b>Presión</b>      | 30 - 35 PSI                                                                                  |
| <b>Boquilla</b>     | 1.5 - 1.8 mm                                                                                 |
| <b>Lijado</b>       | 60 a 90 minutos, dependiendo el espesor<br>Usar lija P400/P600 en seco o P600/P800 en húmedo |

#### BARNIZ MIPA C123 SECADO RAPIDO 1 QT



|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Alto brillo, protección UV y anti-amarillamiento         |
| <b>Catalizacion</b> | 2:1 con MS10 (Rápido) o MS25 (Normal)                    |
| <b>Dilución</b>     | 0 - 10 % diluyente V25 o poliuretano (PU)                |
| <b>Aplicación</b>   | 2 manos cargadas - tiempo entre manos 5 a 7 minutos      |
| <b>Pintura BC</b>   | Aplicar sobre pintura poliéster luego de 15 - 20 minutos |
| <b>Presión</b>      | 30 - 40 PSI (2 Bar )                                     |
| <b>Boquilla</b>     | 1.2 - 1.3 mm                                             |
| <b>Secado</b>       | Libre de polvo de 15 a 20 minutos                        |

#### BARNIZ MIPA 2K-MS-C50 1 L



|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Alto brillo, protección UV y anti-amarillamiento<br>Alto contenido de sólidos                                              |
| <b>Catalización</b> | 2:1 con MS10 (Rápido) o MS25 (Normal)<br>Utilizar regla de catalización o vaso de medida                                   |
| <b>Dilución</b>     | 10 - 15 % diluyente V25 o poliuretano (PU)                                                                                 |
| <b>Aplicación</b>   | 2 manos cargadas<br>Tiempo entre manos de 5 a 7 minutos.                                                                   |
| <b>Pintura BC</b>   | Aplicar sobre pintura poliéster luego de 15 - 20 minutos                                                                   |
| <b>Presión</b>      | 30 - 40 PSI                                                                                                                |
| <b>Boquilla</b>     | 1.2 - 1.3 mm                                                                                                               |
| <b>Secado</b>       | Libre de polvo de 15 a 20 minutos<br>Al tacto de 3 a 4 horas a 20 °C<br>En cabina 30 minutos a 60 °C<br>Pulido en 24 horas |

#### BARNIZ MIPA 2K-MS-C210 PREMIUM 1 L



|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Alto brillo, protección UV y anti-amarillamiento                                                                           |
| <b>Catalización</b> | 2:1 con MS10 (Rápido) o MS25 (Normal)<br>Utilizar regla de catalización o vaso de medida                                   |
| <b>Dilución</b>     | 5 - 10 % diluyente V25 o poliuretano (PU)                                                                                  |
| <b>Aplicación</b>   | 2 manos cargadas<br>Tiempo entre manos de 5 a 7 minutos.                                                                   |
| <b>Pintura BC</b>   | Aplicar sobre pintura poliéster luego de 15 - 20 minutos                                                                   |
| <b>Presión</b>      | 30 - 40 PSI                                                                                                                |
| <b>Boquilla</b>     | 1.2 - 1.3 mm                                                                                                               |
| <b>Secado</b>       | Libre de polvo de 15 a 20 minutos<br>Al tacto de 3 a 4 horas a 20 °C<br>En cabina 30 minutos a 60 °C<br>Pulido en 24 horas |

#### BARNIZ MIPA 2K-HS-CS90 ANTIRAYONES 1 L



|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Alto brillo, protección UV y anti-amarillamiento<br>Tecnología Re-flow de auto-regeneración                                       |
| <b>Catalización</b> | 2:1 con MS10 (Rápido) o MS25 (Normal)<br>3:1 con HS10 (Rápido) o HS25 (Normal)<br>Utilizar regla de catalización o vaso de medida |
| <b>Dilución</b>     | 5 - 10 % diluyente V25 o poliuretano (PU)                                                                                         |
| <b>Aplicación</b>   | 2 manos cargadas<br>Tiempo entre manos de 5 a 7 minutos.                                                                          |
| <b>Pintura BC</b>   | Aplicar sobre pintura poliéster luego de 15 - 20 minutos                                                                          |
| <b>Presión</b>      | 30 - 40 PSI                                                                                                                       |
| <b>Boquilla</b>     | 1.2 - 1.3 mm                                                                                                                      |
| <b>Secado</b>       | Libre de polvo de 15 a 20 minutos<br>Al tacto de 3 a 4 horas a 20 °C<br>En cabina 30 minutos a 60 °C<br>Pulido en 24 horas        |

### BARNIZ MIPA 2K-HS-CS96 ANTIRAYONES 1 L



|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Alto brillo, protección UV y anti-amarillamiento<br>Tecnología Re-flow de auto-regeneración |
| <b>Catalizacion</b> | 2:1 con HS25 (Normal)<br>Utilizar regla de catalizacion o vaso de medida                    |
| <b>Dilución</b>     | 5 - 10 % diluyente V25 o poliuretano (PU)                                                   |
| <b>Aplicación</b>   | 2 manos cargadas<br>Tiempo entre manos de 10 minutos<br>Temperatura de aplicación 20 °C     |
| <b>Pintura BC</b>   | Aplicar sobre pintura poliéster luego de 15 - 20 minutos                                    |
| <b>Presión</b>      | 30 - 40 PSI                                                                                 |
| <b>Boquilla</b>     | 1.2 - 1.3 mm                                                                                |
| <b>Secado</b>       | Libre de polvo de 20 a 25 minutos<br>Pulido en 24 a 48 horas                                |

### BARNIZ MIPA 2K-HS-CCM MATE 1 L



|                     |                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Barniz mate con protección UV y anti-amarillamiento                                                                        |
| <b>Catalizacion</b> | 2:1 con MS10 (Rápido) o MS25 (Normal)<br>Utilizar regla de catalizacion o vaso de medida                                   |
| <b>Dilución</b>     | 20 - 25 % diluyente V25 o poliuretano (PU)                                                                                 |
| <b>Aplicación</b>   | 1.5 -2 manos cargadas<br>Tiempo entre manos de 5 a 10 minutos.                                                             |
| <b>Pintura BC</b>   | Aplicar sobre pintura poliéster luego de 15 - 20 minutos                                                                   |
| <b>Presión</b>      | 30 - 40 PSI                                                                                                                |
| <b>Boquilla</b>     | 1.2 - 1.3 mm                                                                                                               |
| <b>Secado</b>       | Libre de polvo de 20 a 25 minutos<br>Al tacto de 3 a 4 horas a 20 °C<br>En cabina 30 minutos a 60 °C<br>Pulido en 24 horas |

### RECUBRIMIENTO 2K-PU PROTECTOR



|                     |                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Recubrimiento 2K poliuretano que provee una excelente resistencia mecánica y química, para una pintura robusta de superficies de trabajo pesado, color negro. |
| <b>Catalizacion</b> | 3:1 con catalizador H5<br>Utilizar regla de catalizacion o vaso de medida                                                                                     |
| <b>Dilución</b>     | 0 al 10 % diluyente V25 o poliuretano (PU)                                                                                                                    |
| <b>Aplicación</b>   | 2 manos cargadas<br>Tiempo entre manos de 5 a 10 minutos.                                                                                                     |
| <b>Presión</b>      | Para presión y tipo de acabado revisar ficha técnica                                                                                                          |
| <b>Secado</b>       | Libre de polvo de 15 a 20 minutos<br>Al tacto de 3 a 4 horas a 20 °C<br>En cabina 30 minutos a 60 °C                                                          |

### SELLADOR MIPA 2K TRANSPARENTE 1 L



|                     |                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>  | Promueve la adhesión y sella la superficie para trabajos de pintura sin necesidad de lijar previamente |
| <b>Catalizacion</b> | 2:1 con MS10 (Rápido) o MS25 (Normal)<br>Utilizar regla de catalizacion o vaso de medida               |
| <b>Dilución</b>     | 5 - 10 % diluyente poliuretano (PU)                                                                    |
| <b>Aplicación</b>   | 2 manos cargadas<br>Tiempo entre manos de 5 a 8 minutos.                                               |
| <b>Presión</b>      | 30 - 40 PSI                                                                                            |
| <b>Boquilla</b>     | 1.3 - 1.5 mm                                                                                           |
| <b>Repintable</b>   | Después de 20 a 30 minutos                                                                             |

## PROMOTOR DE ADHERENCIA 1K



|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | Promotor de adherencia universal transparente para plástico y todo tipo de metal, aluminio, acero y otros.              |
| <b>Superficie</b>  | Debe estar seca, limpia y desengrasada                                                                                  |
| <b>Dilución</b>    | 5 - 10 % diluyente poliuretano (PU)                                                                                     |
| <b>Aplicación</b>  | 1 mano cargada                                                                                                          |
| <b>Presión</b>     | 30 - 40 PSI                                                                                                             |
| <b>Boquilla</b>    | 1.3 - 1.5 mm                                                                                                            |
| <b>Repintable</b>  | Después de 10 a 15 minutos<br>Es importante respetar los tiempos de secado para un correcto funcionamiento del producto |

## BUMPER PAINT AEROSOL 400 ML



|                    |                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | Pintura texturizada para plástico de la mas alta calidad, secador rápido y buena adherencia, listo para aplicar directo en partes plásticas                            |
| <b>Superficie</b>  | Debe estar seca, limpia y desengrasada                                                                                                                                 |
| <b>Distancia</b>   | Para rociado de 20 a 30 cm                                                                                                                                             |
| <b>Aplicación</b>  | 2 a 3 manos<br>Tiempo entre manos de 3 a 5 minutos<br>Al finalizar su uso, gire el envase boca abajo y rociar hasta que la válvula este limpia para que no se obstruya |
| <b>Secado</b>      | Libre de polvo en 10 minutos<br>Al tacto de 45 a 60 horas a 20 °C                                                                                                      |

## PLASTIC PAINT AEROSOL 400 ML



|                    |                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | Pintura de acabado liso para plásticos de la mas alta calidad, secado rápido y buena adherencia, listo para aplicar directo en partes plásticas                        |
| <b>Superficie</b>  | Debe estar seca, limpia y desengrasada                                                                                                                                 |
| <b>Distancia</b>   | Para rociado de 20 a 30 cm                                                                                                                                             |
| <b>Aplicación</b>  | 2 a 3 manos<br>Tiempo entre manos de 3 a 5 minutos<br>Al finalizar su uso, gire el envase boca abajo y rociar hasta que la válvula este limpia para que no se obstruya |
| <b>Secado</b>      | Libre de polvo en 10 minutos<br>Al tacto de 45 a 60 minutos a 20 °C                                                                                                    |

## FONDO RAPIDFILLER AEROSOL 400 ML



|                    |                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | Fondo de secado rápido en aerosol, posee buen relleno y excelente adherencia inclusive sobre partes plásticas. Recomendado para trabajos express.                      |
| <b>Superficie</b>  | Debe estar seca, limpia y desengrasada                                                                                                                                 |
| <b>Distancia</b>   | Para rociado de 20 a 30 cm                                                                                                                                             |
| <b>Aplicación</b>  | 2 a 3 manos<br>Tiempo entre manos de 3 a 5 minutos<br>Al finalizar su uso, gire el envase boca abajo y rociar hasta que la válvula este limpia para que no se obstruya |
| <b>Secado</b>      | Libre de polvo en 5 minutos<br>Al tacto de 45 a 60 minutos a 20 °C                                                                                                     |
| <b>Lijado</b>      | Listo en 30 minutos                                                                                                                                                    |

### MASILLA N30 COMBI 250 GR



|                    |                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | Masilla combi de un componente, para la igualación de desperfectos finales y porosidades en la superficie donde fue aplicado fondo |
| <b>Superficie</b>  | Debe estar seca, limpia y desengrasada                                                                                             |
| <b>Aplicación</b>  | No debe ser aplicado en capas muy gruesas<br>Utilizar aplicador en buen estado y limpio                                            |
| <b>Repintable</b>  | Listo para lijar y repintar de 1 a 2 horas dependiendo el espesor de capa                                                          |

### SISTEMA POLIESTER BC



|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dilución</b>    | 50 % diluyente VDG o poliuretano (PU)                                                                       |
| <b>Temperatura</b> | Mayor a 10 °C y humedad de hasta 80%                                                                        |
| <b>Aplicación</b>  | 2 a 3 manos cargadas<br>Tiempo entre manos de 2 a 5 minutos.<br>No aplicar directamente bajo la luz del sol |
| <b>Repintable</b>  | Después de 10 a 15 min, máximo hasta en 8 horas                                                             |
| <b>Presión</b>     | 45 - 60 PSI                                                                                                 |
| <b>Boquilla</b>    | 1.3 - 1.4 mm                                                                                                |

### SISTEMA POLIURETANO OC-HS



|                     |                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Binder PUR</b>   | Adición por peso hasta el 30%                                                                                |
| <b>Catalización</b> | 2:1 con HS25 (Normal)                                                                                        |
| <b>Dilución</b>     | 25 % diluyente poliuretano (PU)                                                                              |
| <b>Temperatura</b>  | Mayor a 10 °C y humedad de hasta 80%                                                                         |
| <b>Aplicación</b>   | 1 a 2 manos cargadas<br>Tiempo entre manos de 5 a 8 minutos.<br>Esperar 10 - 15 min antes de secado al horno |
| <b>Presión</b>      | 30 - 45 PSI                                                                                                  |
| <b>Boquilla</b>     | 1.2 - 1.3 mm                                                                                                 |
| <b>Secado</b>       | Al tacto de 5 a 6 horas a 20 °C y 30 minutos en cabina a 60 °C.                                              |