

ГРУНТОВКА АЛКИДНАЯ ГФ-021 СПРИНТ БЫСТРОСОХНУЩАЯ

ОПИСАНИЕ	Алкидный лак, антикоррозионные пигменты, наполнители, органические растворители, функциональные добавки.	
НАЗНАЧЕНИЕ	Для грунтования металлических, деревянных и оштукатуренных поверхностей под покрытия различными эмалями (кроме нитроцеллюлозных) и масляными красками.	
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Металлические конструкции, гаражи, оконные решетки, ворота, ограждения, трубы и изделия из дерева.	
СВОЙСТВА	Покрытие грунтовки выдерживает изменение температуры от - 45 до +60°C.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Цвет покрытия	Оттенок не нормируется.
	Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)°C по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее	45
	Степень разбавления вязкости 22-24с по вискозиметру ВЗ-246, %, не более	20
	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60
	Степень перетира, мкм, не более	40
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	1
	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
	Прочность покрытия при ударе, см, не менее	50
	Твердость покрытия по маятнику Кенига (А), отн. ед., не менее	0,10
	Адгезия пленки, баллы, не более	2
	Стойкость покрытия при температуре (20±2)°C к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее	
	- воды	12
	- индустриального масла	24
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхности должны быть очищены от продуктов коррозии, окалины, сварочных брызг, жировых и др. видов загрязнений. Поверхности деревянных изделий должны быть очищены от наплывов клея, смолы, стружки, грибка, плесени и др. загрязнений, зашлифовано и очищено от пыли.	
ПОДГОТОВКА ГРУНТОВКИ	Перед нанесением грунтовку тщательно перемешивают. При необходимости разбавляют до рабочей вязкости 22-24с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°C ксилолом, сольвентом или смесью этих растворителей с уайт-спиритом 1:1.	
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	Температура воздуха от 15 до 35°C. Относительная влажность воздуха не более 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3°C. Не окрашивать во время осадков.	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик, краскораспылитель.	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ, ч	До степени 3 при температуре (20±2)°C – не более 1 ч	
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	Рекомендуемое количество слоев 1 - 2. Рекомендуется провести пробное нанесение грунтовки для контроля качества очистки поверхности, совместимости материалов и адгезии.	

ТОЛЩИНА ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ	15-20 мкм.
РАСХОД	110-150 г/м ² .
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	Ксилол, сольвент.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Грунтовка является пожароопасной! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоем, почву. Более полная информация по безопасному обращению с материалом приведена в Паспорте безопасности вещества.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	Транспортировать и хранить грунтовку следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги, при температуре окружающей среды от минус 40°С до 40°С.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	12 месяцев с даты изготовления.
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ	ТУ 2312-029-54651722-2001
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	; Свидетельство о госрегистрации Паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта.
 При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на данный материал могут быть изменены без уведомления.

ООО Завод «Краски КВИЛ»
 308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722) 31-59-24, 40-00-49
www.kvil.ru