

SPIVERSIL ANTICO

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento murale continuo per esterni a base di silicati indicato per la protezione e decorazione di nuovi e vecchi edifici. Le caratteristiche principali di SPIVERSIL ANTICO sono le seguenti:

- ottima adesione su tutti i tipi di supporti
- buon grado di traspirabilità ;
- ottima idrorepellenza ;
- resistenza alle intemperie, alla luce e ai raggi UV .
- Grazie alla sua particolare struttura granulometrica SPIVERSIL ANTICO risulta essere la base ideale per la finitura VELATURA RUSTICA.

2. COMPOSIZIONE

Silicati, filler calcarei purissimi a granulometria controllata, speciali extenders rinforzanti, speciali ossidi di ferro e/o titanio stabili agli U.V. e agli alcali, additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

Per applicazioni interne su superfici interne lisce (gesso, cartongesso, o pittura liscia ben coesa) è indispensabile l'applicazione di una mano di PRIMER RV, dopo le 24 ore si può applicare direttamente SPIVERSIL ANTICO con frattazzo inox e rifinirlo quindi con frattazzo in plastica.

Per esterno sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, e/o fondi regolarizzati con RASANTE W-04, il sottofondo deve essere ben solido e non sfarinante e privo di tracce di vecchie pitture organiche ; in quest'ultimo caso

si devono asportare completamente con i mezzi più idonei (sabbature, prodotti svernicianti ecc.). Dopo avere controllato quanto detto sopra, applicare una mano diluita al 100% con acqua, di SPIVERSIL PRIMER (primer di aggancio). Dopo 24 ore applicare a rullo una mano SPIVERSIL LISCIO diluito al 50% con acqua, attendere circa 12 ore, dopodichè applicare l'intonaco SPIVERSIL ANTICO con frattazzo inox e rifinirlo quindi con frattazzo in plastica. Dopo ancora 24 ore, per ottenere l'effetto VELATURA RUSTICA, si applica direttamente a pennello la VELATURA della tinta scelta e rifinita con frattazzo in spugna o quanto per decorazioni.

Avvertenze: Non applicare su muri umidi o dove vi è stata accertata umidità di risalita, non applicare in presenza di nebbia o in prossimità di piogge. Applicare con una temperatura compresa tra i 5 e i 30°C.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,810 Kg/Lt. +/- 5%.

CONFEZIONI: contenitori in polietilene da kg.25

COLORI: bianco + tinte di cartella

GRANULOMETRIA: 0,5 mm

RESA: 1,6 -1.7 kg./m²

CONSERVAZIONE: circa 12 mesi, posto su bancali e ambienti asciutti.

ESSICCAZIONE: 12 - 24 ore

HS-CODE: 32091000

5. VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione e protezione di superfici esterne ed interne con intonaco ai silicati del tipo

SPIVERSIL ANTICO della Spiver s.r.l., a base silicati, filler calcarei purissimi a granulometria controllata, speciali extenders rinforzanti, ossidi di ferro e/o titanio stabili agli U.V. e agli alcali, additivi, previa applicazione di una mano fissativo ai silicati, del tipo SPIVERSIL PRIMER della Spiver S.r.l., su intonaco di fondo regolarizzato con RASANTE-W04. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it



Scheda Tecnica: Spiversil Antico SP 034 Rev.1

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti