

	<h1>NAHIR</h1>	SCHEDA TECNICA
		Rev. 0 – Ed. 1

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento murale modellabile, consente di ottenere finiture decorative a rilievo di straordinaria bellezza con estrema facilità d'esecuzione e con una gradevole morbidezza tattile a "guscio d'uovo".

NAHIR consente al decoratore di tirare fuori tutto il suo estro e la sua creatività poiché permette infinite e personalizzabili lavorazioni. NAHIR è utilizzato come base (in tinta bianca o colorata) per plasmare rilievi di qualsiasi forma e con qualsiasi attrezzo in assoluta assenza di ritiro fino 5 mm. di spessore.

Ad essiccazione avvenuta può essere decorato direttamente con nostra VELATURA (opportunamente pigmentata),

In fase applicativa NAHIR esalta le sue caratteristiche:

- eccellente scorrevolezza e leggerezza nella stesura
- tempi aperti molto elevati (al fine di ridurre o annullare il problema delle giunture)
- eccellente potere riempitivo
- assenza di ritiro fino a spessore di 5 mm.

COMPOSIZIONE

Pregiate resine in emulsione acquosa, speciali extenders ad alta resistenza, ossidi di titanio e/o ferro, opacizzanti, additivi. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

NAHIR viene proposto con tre tecniche decorative di grande impatto estetico: NAHIR RIGATO, NAHIR CRACKLE', NAHIR BROCCATO.

NAHIR RIGATO

Trattasi di una soluzione d'arredo innovativa di straordinaria bellezza e facilità di esecuzione che trova impiego sia in ambienti in stile etnico (effetto wengè o effetto douglas), in stile moderno (rigato tinte dark e tinte light).

Muro liscio ben coeso o cartongesso

Applicare un mano direttamente una mano di PRIMER S con rullo o pennello, dopo minimo 12 ore procedere con la stesura del NAHIR con un frattazzo In acciaio inox avendo cura di distribuire omogeneamente uno strato variabile da 2 a 3 mm.

Immediatamente dopo con lo speciale PETTINARTHE rifinire NAHIR in senso verticale o orizzontale (a seconda l'effetto desiderato), ad essiccazione avvenuta (24h o meglio 48 h), applicare VELATURA della tinta scelta direttamente con nostra SPUGNARTHE seguendo la direzione delle righe.

NAHIR BROCCATO

Trattasi anch'essa di una soluzione d'arredo di grande impatto, facilità di esecuzione, che trova impiego sia in ambienti moderni che in stile antico.

Muro liscio ben coeso o cartongesso

Applicare un mano direttamente una mano di PRIMER S con rullo o pennello, dopo minimo 12 ore procedere con la stesura del NAHIR con un frattazzo In acciaio inox avendo cura di distribuire omogeneamente uno strato variabile da 2 a 3 mm.

Immediatamente dopo con la speciale SPATOLA BROCCATO rifinire NAHIR con dei movimenti in senso circolare.

Ad essiccazione avvenuta (24h o meglio 48 h), applicare VELATURA della tinta scelta direttamente con nostra SPUGNARTHE seguendo la direzione delle righe.

NAHIR CRACKLE'

Trattasi di una finitura di grande prestigio: particolare e originale se rifinitura con VELATURA CLASSIC, elegante e prezioso se ulteriormente rifinito con VELATURA PERLATA.

Muro liscio ben coeso o cartongesso

Applicare un mano direttamente una mano di PRIMER S con rullo o pennello, dopo minimo 12 ore applicare un mano (senza diluizione) di FISSATIVO REOSAN.

Dopo 24 h procedere all'applicazione con rullo della BASE CRACKLE' diluito del 10-20% con acqua.

Dopo 12 ore applicare NAHIR con speciale pennello SPALTER DECORA' avendo cura di distribuire uno spessore omogeneo di circa 2 mm, entro 24 ore NAHIR reagirà dando origine alle caratteristiche crepe.

In questa fase è indispensabile che la temperatura di applicazione e di reazione non sia inferiore ai 15°C.

La rifinitura può essere eseguita con una o più mani di VELATURA CLASSIC o VELATURE PERLATA.

	<h1>NAHIR</h1>	SCHEDA TECNICA
		Rev. 0 – Ed. 1

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO :	1,083 +/- 0,5% kg./Lt.
ASPETTO FILM:	semiopaco
COLORI:	bianco + tinte cartella
VISCOSITA' :	40000 cps +/- 5%
RESA :	2 - 3 m²/Lt. per mano
DILUIZIONE:	pronto all'uso
CONFEZIONE:	contenitori in plt. da Lt. 15 – 5 – 0,750
ESSICCAZIONE:	2 – 3 h ora al tatto, 7 giorni in profondità (temperatura 20°C)
SOVRAVERNICIABILITA':	24-48 h a seconda lo spessore (temperatura 20°C)
APPLICAZIONE:	spatola, pennello
CONSERVAZIONE:	36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

VOCI DI CAPITOLATO

NAHIR RIGATO

Decorazione di superfici murali interne con rivestimento murale modellabile ad effetto rigato del tipo NAHIR RIGATO della SPIVER Srl, con consumo al di circa 2-3 m²/Lt., previa applicazione una mano di fondo ruvido microgranulare del tipo PRIMER S della SPIVER Srl., e rifinito con velatura acrisilossanica del tipo VELATURA della SPIVER Srl.
Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

NAHIR BROCCATO

Decorazione di superfici murali interne con rivestimento murale modellabile ad effetto broccato del tipo NAHIR BROCCATO della SPIVER Srl, con consumo al di circa 2-3 m²/Lt., previa applicazione una mano di fondo ruvido microgranulare del tipo PRIMER S della SPIVER Srl., e rifinito con velatura acrisilossanica del tipo VELATURA della SPIVER Srl.
Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

NAHIR CRACKLE'

Decorazione di superfici murali interne con rivestimento murale modellabile ad effetto cracklè del tipo NAHIR CRACKLE' della SPIVER Srl, con consumo al di circa 2-3 m²/Lt., previa applicazione una mano di fondo ruvido microgranulare del tipo PRIMER S della SPIVER Srl., una mano FISSATIVO REOSAN e uno mano BASE CRACKLE', e rifinito con velatura acrisilossanica del tipo VELATURA della SPIVER Srl.
Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.