



## Velatura

### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Finitura semicoprente per interni ed esterni a base di emulsione acril-silossanica, di particolare effetto antico decorativo. Applicabile sia su supporto liscio che ruvido, sia su supporto minerale che sintetico. Applicato all'esterno su nostro intonaco SPIVERSIL ANTICO, consente di ottenere un gradevole effetto stonalizzato di chiaroscuri che va ad impreziosire e proteggere la facciata, garantendo un'eccezionale idrorepellenza pur mantenendo assolutamente inalterata la permeabilità al vapore del supporto (effetto VELATURA "RUSTICA"). All'interno può essere applicato (se si desidera ottenere una finitura liscia) su Reosan Opaco, garantendo una perfetta lavabilità ed eccezionale resistenza all'aggressione batterica (effetto VELATURA "CLASSIC"). La sua flessibilità decorativa ad effetto antico e le sue eccezionali performance di resistenza collocano VELATURA come prodotto per facciate site in centri storici e/o apprezzata finitura decorativa d'arredo interni.

### 2. COMPOSIZIONE

Emulsione acril-silossanica, pigmenti fotostabili, additivi.

### 3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

VELATURA è fornito in base neutra da Lt. 4 pigmentabile con ARTHE CONCENTRATO o sistema tintometrico GLOBAL TINTING SYSTEM secondo indicazioni di cartella.

**Effetto VELATURA "RUSTICA"**

composto da SPIVERSIL ANTICO e VELATURA. Per applicazioni interne su superfici interne lisce (gesso, cartongesso, o pittura liscia ben coesa) è indispensabile l'applicazione di una mano di PRIMER RV, dopo le 24 ore si può applicare direttamente SPIVERSIL ANTICO con frattazzo inox e rifinirlo quindi con frattazzo in plastica, dopo 24 ore, per ottenere l'effetto VELATURA RUSTICA, si applica direttamente a pennello la VELATURA della tinta scelta e rifinita con frattazzo in spugna o guanto per decorazioni. Per esterno sono idonei i supporti di malta fine a base di calce e/o cemento, e/o fondi regolarizzati con RASANTE W-04, il sottofondo deve essere ben solido e non sfarinante e privo di tracce di vecchie pitture organiche; in quest'ultimo caso si devono asportarle completamente con i mezzi più idonei (sabbature, prodotti svernicianti ecc.). Dopo avere controllato quanto detto sopra, applicare una mano diluita al 100% con acqua, di SPIVERSIL PRIMER (primer di aggancio). Dopo 24 ore applicare a rullo una mano SPIVERSIL LISCIO diluito al 50% con acqua, attendere circa 12 ore, dopodichè applicare l'intonaco SPIVERSIL ANTICO con frattazzo inox e rifinirlo quindi con frattazzo in plastica. Dopo ancora 24 ore, per ottenere l'effetto VELATURA RUSTICA, si applica direttamente a pennello la VELATURA della tinta scelta e rifinita con frattazzo in spugna o guanto per decorazioni.

**Effetto VELATURA "CLASSIC"**

composto da REOSAN OPACO e VELATURA.

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO (in ragione dello spessore da rasare), ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4ore e applicare due mani di idropittura REOSAN OPACO opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore. Dopo circa 24 h procedere con la stesura del VELATURA della tinta desiderata con un pennello, e rapidamente, a prodotto ancora fresco, rifinire con guanto di lana con movimenti circolari non continui. **Avvertenze:** Non applicare su muri umidi o dove vi è stata accertata umidità di risalita, non applicare in presenza di nebbia o in prossimità di piogge. Applicare con una temperatura compresa tra i 5 e i 30°C.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,020 +/- 5% VELATURA NEUTRO

**COLORE:** tinte di cartella

**VISCOSITA':** 200" – 250" Coppa Ford 4

**RESA:** 5-7 m<sup>2</sup>/Lt. per mano

**DILUIZIONE:** pronto all'uso.

**CONFEZIONE:** contenitori in polietilene da Lt. 4.

**ESSICCAZIONE:** al tatto 1 h, in profondità 24h a 20°C.

**APPLICAZIONE:** pennello, rullo, spruzzo

**TINTEGGIATURA:** Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

**www.spiver.it - info@spiver.it**



Scheda Tecnica: Velatura SP 052. Rev.1

**La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti**



## Velatura

sistema tintometrico: *Global Tinting System.*

**CONSERVAZIONE:** 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

**HS-CODE:** 32091000

### 5.VOCE DI CAPITOLATO

Decorazione di superfici murali interne ed esterne con finitura acril-silossanica idrorepellente e permabile al vapore acqueo, ad effetto antico del tipo VELATURA della SPIVER S.r.l. applicata a pennello, rifinita con pennello, spugna, tampone. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m<sup>2</sup> €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

**www.spiver.it - info@spiver.it**



Scheda Tecnica: Velatura SP 052. Rev.1

**La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti**