

## Nahir



### 1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento murale modellabile, consente di ottenere finiture decorative a rilievo di straordinaria bellezza con estrema facilità d'esecuzione e con una gradevole morbidezza tattile a "guscio d'uovo". NAHIR consente al decoratore di tirare fuori tutto il suo estro e la sua creatività poiché permette infinite e personalizzabili lavorazioni. NAHIR è utilizzato come base (in tinta bianca o colorata) per plasmare rilievi di qualsiasi forma e con qualsiasi attrezzo in assoluta assenza di ritiro fino 5 mm. di spessore. Ad essiccazione avvenuta può essere decorato direttamente con nostra VELATURA (opportunamente pigmentata). In fase applicativa NAHIR esalta le sue caratteristiche:

- eccellente scorrevolezza e leggerezza nella stesura
- tempi aperti molto elevati (al fine di ridurre o annullare il problema delle giunture)
- eccellente potere riempitivo
- assenza di ritiro fino a spessore di 5 mm.

### 2. COMPOSIZIONE

Pregiate resine in emulsione acquosa, speciali extenders ad alta resistenza, ossidi di titanio e/o ferro, opacizzanti, additivi. E' esente da sostanze nocive quali solventi e pigmenti a base di piombo o cromati.

### 3. MODALITA' D'APPLICAZIONE

NAHIR viene proposto con tre tecniche decorative di grande impatto estetico:

- **NAHIR RIGATO;**
- **NAHIR CRACKLE';**
- **NAHIR BROCCATO.**

#### NAHIR RIGATO

Trattasi di una soluzione d'arredo innovativa di straordinaria bellezza e facilità di esecuzione che trova impiego sia in ambienti in stile etnico (effetto wengè o effetto douglas), in stile moderno (rigato tinte dark e tinte light). Muro liscio ben coeso o cartongesso. Applicare un mano di PRIMER S con rullo o pennello, dopo minimo 12 ore procedere con la stesura del NAHIR con un frattazzo In acciaio inox avendo cura di distribuire omogeneamente uno strato variabile da 2 a 3 mm. Immediatamente dopo con lo speciale PETTINARTE rifinire NAHIR in senso verticale o orizzontale (a seconda l'effetto desiderato), ad essiccazione avvenuta (24h o meglio 48 h), applicare VELATURA della tinta scelta direttamente con nostra SPUGNARTE seguendo la direzione delle righe.

#### NAHIR BROCCATO

Trattasi anch'essa di una soluzione d'arredo di grande impatto, facilità di esecuzione, che trova impiego sia in ambienti moderni che in stile antico. Muro liscio ben coeso o cartongesso. Applicare un mano di PRIMER S con rullo o pennello, dopo minimo 12 ore procedere con la stesura del NAHIR con un frattazzo In acciaio inox avendo cura di distribuire omogeneamente uno strato variabile da 2 a 3 mm. Immediatamente dopo con la speciale SPATOLA BROCCATO

refinire NAHIR con dei movimenti in senso circolare. Ad essiccazione avvenuta (24h o meglio 48 h), applicare VELATURA della tinta scelta direttamente con nostra SPUGNARTE seguendo la direzione delle righe.

#### NAHIR CRACKLE'

Trattasi di una finitura di grande prestigio: particolare e originale se rifinito con VELATURA CLASSIC, elegante e pezioso se ulteriormente rifinito con VELATURA PERLATA. Su muro liscio ben coeso o cartongesso applicare un mano di PRIMER S con rullo o pennello, dopo minimo 12 ore applicare un mano (senza diluizione) di FISSATIVO REOSAN. Dopo 24 h procedere all'applicazione con rullo della BASE CRACKLE' diluito del 10-20% con acqua. Dopo 12 ore applicare NAHIR con speciale pennello SPALTER DECORA' avendo cura di distribuire uno spessore omogeneo di circa 2 mm, entro 24 ore NAHIR reagirà dando origine alle caratteristiche crepe. In questa fase è indispensabile che la temperatura di applicazione e di reazione non sia inferiore ai 15°C. La rifinitura può essere eseguita con una, o più, mani di VELATURA CLASSIC o VELATURE PERLATA.

### 4. DATI TECNICI

**PESO SPECIFICO:** 1,083 +/- 5% kg./Lt.

**ASPETTO FILM:** semiopaco.

**COLORI:** bianco più tinte cartella.

**VISCOSITA':** 40000 cps +/- 5%.

**RESA:** 2 - 3 m²/Lt. per mano.

**DILUIZIONE:** pronto all'uso.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

[www.spiver.it](http://www.spiver.it) - [info@spiver.it](mailto:info@spiver.it)



Scheda Tecnica: Nahir SP 049. Rev.1

**La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti**



## Nahir

**CONFEZIONE:** contenitori in plt. da Lt. 15 – 5 – 0,750.

**ESSICCAZIONE:** 2 – 3 h ora al tatto, 7 giorni in profondità (temperatura 20°C).

**SOVRAVERNICIABILITA':** 24-48 h a seconda lo spessore (temperatura 20°C).

**APPLICAZIONE:** spatola, pennello.

**TINTEGGIATURA:** Le colorazioni sono ottenibili anche mediante il sistema tintometrico: *Global Tinting System*.

**CONSERVAZIONE:** 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici.

**HS-CODE:** 32091000

### 5. VOCE DI CAPITOLATO

#### NAHIR RIGATO

Decorazione di superfici murali interne con rivestimento murale modellabile ad effetto rigato del tipo NAHIR RIGATO della SPIVER Srl, con consumo al di circa 2-3 m<sup>2</sup>/Lt., previa applicazione una mano di fondo ruvido microgranulare del tipo PRIMER S della SPIVER Srl., e rifinito con velatura acrilossilossanica del tipo VELATURA della SPIVER Srl. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m<sup>2</sup> €.....

#### NAHIR BROCCATO

Decorazione di superfici murali interne con rivestimento murale modellabile ad effetto broccato del tipo NAHIR BROCCATO della SPIVER Srl, con consumo al di circa 2-3 m<sup>2</sup>/Lt., previa applicazione una mano di fondo ruvido microgranulare del tipo PRIMER S della SPIVER Srl., e rifinito con velatura

acrilossilossanica del tipo VELATURA della SPIVER Srl. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m<sup>2</sup> €.....

#### NAHIR CRACKLE'

Decorazione di superfici murali interne con rivestimento murale modellabile ad effetto cracklè del tipo NAHIR CRACKLE' della SPIVER Srl, con consumo al di circa 2-3 m<sup>2</sup>/Lt., previa applicazione una mano di fondo ruvido microgranulare del tipo PRIMER S della SPIVER Srl., una mano FISSATIVO REOSAN e una mano BASE CRACKLE', e rifinito con velatura acrilossilossanica del tipo VELATURA della SPIVER Srl. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m<sup>2</sup> €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



*Emotion with paint ...*

**SPIVER s.r.l.**

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta ( CL )

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

**www.spiver.it - info@spiver.it**



Scheda Tecnica: Nahir SP 049. Rev.1

**La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti**