

Base Cracklè

1. CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Primer reattivo trasparente impiegato nei cicli per finiture a effetto cracklè, da ottenere con nostro stucco modellabile NAHIR.

2. COMPOSIZIONE

Emulsione acrilica, speciali tensioattivi, altri additivi.

3. MODALITA' D'APPLICAZIONE NAHIR CRACKLE'

Eseguire la seguente procedura:

- una mano di PRIMER S diluita con il 20-40% di acqua
- dopo minimo 12 ore applicare un strato di FISSATIVO REOSAN tal quale senza diluizione, lasciato essiccare minimo 24 ore
- due strati di BASE CRACKLE' applicati con rullino a pelo, intervallati l'uno dall'altro di circa 2 ore. **E' molto importante verificare il consumo della BASE CRACKLE' che dovrà essere compreso tra 0,4 e 0,5 Lt./ m². Con consumi diversi la reazione del CRACKLE' potrebbe non avvenire.**

Dopo l'applicazione della BASE CRACKLE' attendere la completa essiccazione circa 12 ore e applicare con pennello il NAHIR con speciale pennello SPALTER DECORA' avendo cura di distribuire uno spessore omogeneo di circa 2 mm, entro 24 ore NAHIR reagirà dando origine alle caratteristiche crepe. In questa fase è indispensabile che la temperatura di applicazione e di reazione non sia inferiore ai 15°C. La rifinitura può essere eseguita con una o più mani di VELATURA

CLASSIC o VELATURE
PERLATA.

4. DATI TECNICI

PESO SPECIFICO: 1,010 Kg./Lt.

+/- 5%

VISCOSITA': tixotropico

COLORI: trasparente opalescente

RESA: 2-2.5 m²/Lt.

DILUIZIONE: pronto all'uso

CONFEZIONI: contenitori in polietilene da Lt. 15, Lt. 2,5.

ESSICCAZIONE: al tatto 30', in profondità 24h a 20°C

SOVRAVERNICIABILITA': 12h

APPLICAZIONE: pennello, rullo

CONSERVAZIONE: 36 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

HS-CODE : 32091000.

VOCE DI CAPITOLATO

Primer reattivo trasparente impiegato nei cicli per finiture a effetto cracklè del tipo BASE CRACKLE' della Spiver s.r.l. Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi i ponteggi al mq. €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche. La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.



Emotion with paint ...

SPIVER s.r.l.

contrada Babbaurra S.S. 122

93100 Caltanissetta (CL)

Tel. +39 0934 57 77 91 Fax +39 0934 58 87 95

www.spiver.it - info@spiver.it



Scheda Tecnica: Base Cracklè SP 101 Rev.1

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti