

# **ZEPHYRO**

**SCHEDA TECNICA** 

Rev. 0 - Ed. 1

#### **CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO**

Pregevole finitura da arredo interno caratterizzata da preziosi riflessi metallici valorizzati da una speciale microsabbia che gli dona originali movimenti di chiaroscuro esaltati da una meravigliosa perlescenza.

Particolarmente gradevole risulta essere anche la sua sensazione tattile.

Grazie alle sue caratteristiche ZEPHYRO garantisce una grande flessibilità d'impiego spaziando dall'eleganza in un ambiente classico e neoclassico, fino ad arrivare ad essere utilizzato in ambienti in stile moderno, siti sia in locali pubblici che civili abitazioni.

ZEPHYRO è ininfiammabile, diventa perfettamente lavabile dopo circa tre settimane dall'applicazione.

#### COMPOSIZIONE

Speciale emulsione acrilica, mix di miche biostabili naturali e sintetiche, microsabbia, pigmenti organici e inorganici, additivi.

# MODALITA' D'APPLICAZIONE

# Preparazione del fondo

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO, ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto. Lasciare asciugare minimo 4 ore e applicare una o due mani di PRIMER S bianco o leggermente pigmentato, opportunamente diluita (vedi relativa scheda tecnica), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

### Colorazione del prodotto

Ogni tinta della nostra cartella ha 4 gradazioni, per ottenere la tinta desiderata aggiungere in 2,5 Lt. di ZEPHYRO SILVER o ZEPHYRO GOLD la quantità di ARTHE CONCENTRATO secondo la seguente tabella:

Art E	Art F	Art G	Art H
3 x 70 ml.	1 x 70 ml.	22 ml.	8 ml.

#### **Applicazione**

Stendere ZEPHYRO non diluito direttamente con SPALTER per DECORA', eseguendo dei movimenti incrociati. Normalmente è sufficiente un solo strato per ottenere la perfetta copertura.

# **DATI TECNICI**

PESO SPECIFICO : 1,062 +/- 5% Kg./Lt. COLORE: tinte di cartella

VISCOSITA':

RESA: 10 m²/Lt. per mano DILUIZIONE: pronto all'uso

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 2,5 ESSICCAZIONE: al tatto 1 h , in profondità 24h a 20°C

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

CONSERVAZIONE: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

# **VOCE DI CAPITOLATO**

N.B. I dati sopra riportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.I. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.