

	<h1>TRASPIRELLA</h1>	SCHEDA TECNICA
		Rev. 0 – Ed. 1

CARATTERISTICHE E CAMPI D'IMPIEGO

Idropittura murale a tempera per interni ad alta copertura, dotata di buon potere riempitivo, buona resistenza allo sfregamento a secco, di elevato grado di traspirazione.

E' applicabile su tutti i tipi di supporti quali: gesso, cartongesso, intonaci a base di calce e/o cemento, vecchie idropitture (previa adeguata preparazione)

COMPOSIZIONE

Copolimeri poliacetovinilici in emulsione, carbonati cristallini ed amorfi altamente selezionati, speciali extender, additivi atossici.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Carteggiare, spolverare, stuccare eventuali imperfezioni con STUCCOMURO o POLISTUCK (in ragione dello spessore da rasare), ed applicare una mano di FISSATIVO UNIVERSALE opportunamente diluito con acqua in rapporto da 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto.

Lasciare asciugare minimo 4ore e applicare due mani di idropittura TRASPIRELLA opportunamente diluita (vedi dati tecnici), intervallate tra una mano e l'altra minimo 4-5 ore.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO :	1,540 Kg./Lt. +/- 0,5%
ASPETTO FILM:	OPACO
COLORE:	bianco (altre tinte a richiesta)
VISCOSITA' :	aspetto tixotropico
RESA :	5-6 m²/Lt. (a due mani)
DILUIZIONE:	30-40% con acqua per applicazione a pennello e rullo 50% per applicazione a spruzzo
CONFEZIONE:	contenitori in polietilene da Lt. 14, Lt. 5 e Lt. 2,5
ESSICCAZIONE:	al tatto 30' , in profondità 24h a 20°C
APPLICAZIONE:	pennello, rullo, spruzzo
CONSERVAZIONE:	24 mesi nelle confezioni integre al riparo dagli sbalzi termici

VOCE DI CAPITOLATO

Tinteggiatura di superfici murali interne con idropittura a base di copolimeri poliacetovinilici in emulsione del tipo TRASPIRELLA della SPIVER S.r.l. applicata a due mani a pennello, rullo, spruzzo con consumo medio di 0,150 Lt./m², previa applicazione di una mano di FISSATIVO UNIVERSALE della SPIVER S.r.l., diluito con acqua in rapporto 1:5 fino ad 1:10 in base alla assorbimento del supporto.

Prezzo comprensivo di materiale e messa in opera, esclusi ponteggi al m² €.....

N.B. I dati soprariportati possono essere soggetti a modifiche . La Spiver S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i risultati negativi che dipendano da applicazioni eseguite al di fuori del suo controllo o che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.