

Chapter 10 Etching

湿法刻蚀：

纯化学

各向同性

选择性好

1. 湿法刻SiO₂
2. 湿法刻Si
3. Si₃N₄
4. 金属铝

干法刻蚀：（更加精细）

各向异性

选择性差

1. 等离子体 plasma（选择性好，各向异性差，偏向化学刻蚀）
2. 溅射（选择性差，各向异性好）
3. 反应离子RIE（结合两者优点）

应用

1. SiO₂和Si
2. Si₃N₄
3. 多晶硅
4. 铝