





## PRONTA ENTREGA





## CREATIVE









## **CREATIVE**

COL	IDO	CIC	ã O
COM	TPU	SIC	AU

COMPOSIÇÃO

PESO

LARGURA

100% POLYESTER

286 G. M2 + -5% (385 G.Metro Linear) + - 5%

29,84KGF 27,72KGF

1,40M + - 3cm

**PERFORMANCE** 

RESISTÊNCIA AO RASGO	Urdume - Warp	
TEAR RESISTANCE	Trama - Weft	

(ASTM D 2261)

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO Urdume - Warp 201,50KFG BREAK STRENGHT Trama - Weft 220,50KFG

(ISO 5081)

ALONGAMENTO Urdume - Warp 35,37% (ISO 5081) Trama - Weft 32,77%

RESISTÊNCIA À ABRASÃO Nº Pilling 0 Padrão 5 ABRASION RESISTANCE

(BS 5811)

SOLIDEZ DA COR À LUZ
LIGHT FASTNESS
Class 5

(ISO B105 B02 40 HORAS)

SOLIDEZ DA COR À FRICÇÃO

COLOR FASTNESS TO RUBBING

Classe 5

Classe 5

(AATCC-8)

FLAMABILIDADE

CLASEE 1 - Propaga Chamas

Com aplicação de Anti-chamas (opcional) não progaga

FLAMMABILITY (ASTM 1230)

APLICAÇÃO Assentos / Painéis APLICATION Seating / Panels

VARIAÇÃO DE TONS

COLOUR MATCHING

Tons podem variar dentro de tolerâncias comercias
Batch to batch variations may occur within commercial

toleranc

CÓDIGO DE LIMPEZA "WS"

Use agente de limpeza de base água, para manchas de

base aquosa.

Use limpador solvente para manchas a base de óleo.

CLEANING CODE Water base detergent for water base stains

Solvent for oily stains



TECELAGEM LADY Ltda.

Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, KM 40 Jardim Vera Tereza - Caieiras - SP - Cep: 07717-200

Tel.: (11) 5519-1945 Fax: (11) 5519-1952

www.ladytex.com.br

E-mail: lady@ladytex.com.br