材料	密度　g / c m ³	弹性模量　G P a	屈服强度　M P a	典型用途
Q 2 3 5 B	7 . 8 5	2 1 2	2 3 5	机架、转鼓、焊缝结构
4 5　钢	7 . 8 5	2 0 9	3 5 5	轴类、齿轮、键
4 0 C r	7 . 8 5	2 1 1	7 8 5	重载轴、蜗杆
3 0 4　不锈钢	7 . 9 3	1 9 3	2 0 5	清洗槽、食品接触件
H T 2 5 0	7 . 3 5	1 2 0	—	轴承座、减速器箱体
Z G 2 7 0 - 5 0 0	7 . 8 5	2 0 2	2 7 0	铸件底座、支架

注：表中许用应力按常温静载取值，疲劳设计需再乘　0 . 8 的折减系数；不锈钢密度随牌号略有差异，表中为平均值。