
2026학년도 학교주관구매 교복 품질검사 실시 계획안

2026. 3.



경상남도교육청

<http://www.gne.go.kr>

[체육예술건강과]

2026학년도 학교주관구매 교복 품질검사 실시 계획안

체육예술건강과

I 근거

- 국민권익위원회 제도개선총괄과-2812(2020.7.27.), “청년체감 공정과제 제도개선(4) - 「교복 학교주관구매제도의 불편요인 개선」 제도개선 권고

교복품질개선을 위한 조치 마련

- 교복선정위원회 역할 내실화
 - 교복선정위원회 역할 내실화를 통해 의류·교복에 관한 지식 및 경험을 바탕으로 품질관리가 강화될 수 있도록 안내
- 교복품질검사 대상학교 선정
 - 납품 후 교복품질검사 대상학교를 선정(표본조사)하여 공인시험기관 의뢰를 통해 혼용률 불일치 등 불공정 거래 점검 및 대응

II 추진 배경

- 교복 학교주관구매제도 하에 무분별한 저가 입찰은 교복의 품질 저하로 이어져 학생·학부모의 민원이 다수 발생
- 교복 낙찰업체가 제출한 사양과 납품 이후 실제 사양이 불일치 하는 등의 품질 위험이 산재하나 학교 구성원으로 검사·검수의 어려움이 존재
- 2023년도 경상남도의회 행정사무감사 시정·처리요구

교복 공동구매 품질검사 철저

교복공동구매에 있어 심각한 수준의 교복비리가 있었다고 판단됨. 전수조사 결과 문제를 가지고 있었던 학교에서는 교복선정위를 통해 철저하게 조사 및 조치를 취할 수 있도록 해주시고 교복관련 비리를 뿌리 뽑을 수 있도록 지속적으로 노력할 것.

- 교복 품질에 대한 지속적 민원으로 교복 학교주관구매 실시 학교 납품 교복에 대한 공인인증기관 검사 필요

III 추진 목적


- 전문적 검사를 통한 규정된 품질 확보 및 교복업체의 도덕적 해이 사전 차단
- 교복 학교주관구매의 책임성 확보를 통한 학생·학부모의 공교육 신뢰도 제고 및 만족도 향상

IV 추진 경과

- (' 13. 7. 9.) 학부모의 교육비 부담 경감을 위한 교복 가격 안정화 방안 마련
- (' 14. 4. 4.) 교복 구매 운영 요령 개정(교육부) → 국·공립학교 2015년 신입생부터 교복 학교주관구매 실시(의무 실시)
- (' 20. 6. 16.) 2020년 제3차 시도교육청 교복업무 담당자 협의회 실시
 - 경기도교육청 교복 품질검사 추진 계획 공유
- (' 20. 7. 20.) 국민권익위원회 의안번호 제2020-319호
 - 교복품질개선을 위한 조치 마련: 교복품질검사 표본검사 실시
- 2021학년도 ~ 2023학년도 표본 학교 교복 품질검사 추진: 30교/년
- (' 22. 11. 25.) 2022년도 경상남도의회 행정사무감사 결과보고서 이송
 - 행정사무감사 시정·처리 요구(교복 학교주관구매 철저 요청)
- (' 23. 6. 30.) 경상남도의회(정재욱 의원), 경상남도교육청(체육예술건강과장), 교복 관련 업체 관계자, 학부모 등 현장간담회 개최
- (' 23. 12. 4.) 2023년도 경상남도의회 행정사무감사 결과보고서 이송
 - 행정사무감사 시정·처리 요구(교복 공동구매 품질검사 철저)
- 2023년 ~ 2025년 학교주관구매 실시 전 학교 교복 품질검사 실시
 - 2023년: 품질검사 실시 학교 397교, 이상 발생 학교 80교(20.15%)
 - 2024년: 품질검사 실시 학교 402교, 이상 발생 학교 66교(16.4%)
 - 2025년: 품질검사 실시 학교 434교, 이상 발생 학교 44교(10%)

□ 사업개요

- 대상: 교복 학교주관구매를 실시하는 전 공·사립학교
- 내용: 신입생 교복 동복 자켓류(점퍼 등) 또는 바지 중 1종 검사
- 사업 예산: 학교기본운영비 포함 사업
(참고) 2026학년도 학교회계예산편성기본지침 p.103 (24. 학교주관구매 교복 품질 검사비)
- 소요 금액: 교당 300,000원(시료 구입비 + 품질 검사비)
- 추진 절차



□ 세부 추진 방법

- 2026학년도 신입생(중1, 고1) 학교주관구매 교복 동복 자켓(점퍼 등) 또는 동복 바지 남·녀 구분 없이 1종 품질검사
 - * 편한 교복(점퍼류, 후드티 등)으로 변경한 학교는 동복 상의(셔츠/블라우스 불가)로 실시
- 교복 품질검사 샘플 확보: 2026학년도 신입생 교복 납품 시 주관구매 가격으로 시료(동복 자켓 또는 하의)를 구매*하여 검사
 - * 여러 항목을 검사하여 시료가 많이 필요하므로 큰 사이즈 구매 권장
 - ※ 착용했던 교복을 시료로 검사 시, 검사 결과에 영향을 미치므로 새로 구매하여 검사 실시
- 학교기본운영비 포함사업이므로 학교에서 시료구입비, 품질검사비 예산 편성
 - 시료(동복 자켓 또는 하의): 2026학년도 신입생 교복주관구매 품목별 낙찰가 적용
 - 검사비: 전문기관 의뢰 검사비로 (추가)검사비, 택배비 등
 - 예산과목: 학생복지/교육격차해소-학생복지-학생복지운영-교복학교주관구매-일반수용비

○ 공인인증시험기관(한국의류시험연구원, FITI시험연구원 등) 위탁검사 의뢰

- 필수검사 항목: 혼용률, 마찰/세탁견뢰도, 필링, 환경유해물질검사

※ 검사 항목이 늘어날수록 검사 시료가 많이 필요하여, 품질검사 매년 항목을 변경하여 순환 실시

2026년 검사 항목	(참고) 2025년 검사 항목	비고
혼용률, 마찰/세탁견뢰도, 필링, 환경유해물질검사 (폼알데하이드, 아릴아민, PH)	혼용률, 마찰/세탁견뢰도, 필링, 인장강도, 세탁/드라이치수변화율	인장강도, 세탁/드라이 치수 변화율, 환경유해물질검사의 경우 검사 시 2개 이상 시료 필요 → 매년 검사 항목을 변경하여 실시

- 학교 희망 시 예산 사정에 따라 인장강도, 세탁/드라이 치수 변화율 등 추가 검사 가능
- 교복 품질검사 신청서 작성 시 케어라벨(물세탁, 드라이)을 확인하여, 검사할 교복 시료의 제품 정보를 표시하여 의뢰

<공인인증시험기관>

FITI시험연구원(www.fiti.re.kr) (문의: 김해 055-724-3212, 부산 051-463-5463,
대구 053-551-2151, 울산 052-700-1580)
한국의류시험연구원(www.katri.re.kr) (문의: 부산 051-731-7812, 대구 053-593-1932)

○ 원단 시험성적서 분석 및 검토

- 학교 교복 사양서, 입찰 시 샘플 원단 검사 시험성적서, 납품 시 구입 원단 시험 성적서, 교복 라벨(태그), 학교 품질검사 시험성적서 비교
- [참고 2] 시험성적서 판독법(예시)을 참고하여 검토
- 원단 혼용률의 경우 학교에서 제시한 원단 혼용률 $\pm 5\%$ 이내 허용

이상 유무 판단 시 주요 오류 내용	
혼용률	· 학교 사양서 원단 혼용률 $\pm 5\%$ 이내 오차 → 이상 없음
필링	· * 염색물이 마찰에 의해 섬유가 빠져나와 보풀이 생기는 정도를 측정하는 시험 · 3-4 또는 3.5급 이상 → 검사 결과 "3-4" 또는 "3.5" 이상으로 표기 → 이상 없음(단, "3-4"를 3과 4사이 수치(예: 3.2 등)로 오해하지 않도록 유의) · 아크릴 50% 이상, 합성섬유 fleecy fabric인 경우 3급 이상 → 이상 없음
마찰 견뢰도	· * 원단이 마찰에 의해 표면의 색이 다른 천으로 이염되는 정도를 알아보는 시험 · 자켓이 농색인 경우 건조 3-4급, 습윤 2-3급 이상 → 이상 없음
유해 물질	· '자켓-외의류', '바지-중의류'로 분류되어 폼알데하이드와 PH의 경우 제품별 합격 기준치가 다름 → PH의 경우 산성, 중성, 알칼리성으로 범위 안에 들어야 합격 / 폼알데하이드, 아릴아민은 기준치 이하로 나와야 합격

○ 교복 품질검사(원단 시험성적서) 결과 확인 후 검사·검수 처리

- 계약 사항과 상이한 경우 업체에 해명 및 조치 요구
(단, 학교 자체 또는 업체의 요청에 따라 재검사를 실시한 경우 최종 결과를 반영)
- 계약 사항과 일치 여부를 확인하여 검사·검수 처리 후 대금 지급
- 대금 지급 완료한 경우: 원단의 재질이 다른 경우 등 품질검사 이상 시 교복선정위원회를 개최하여 학교 교복 사양 및 Q마크 기준과 비교·논의 후 납품업체에 시정조치 요구(A/S요청, 교복 교환, 위약금 납부 등) 등 조치를 취할 것

○ (품질 이상 미협 의 학교) 부정당업자 제재를 통한 입찰참가자격 제한 검토

○ [제출] 검사 결과 보고

구분	보고내역	보고기한	보고방법	비고
학교	품질검사 실시 결과 및 원단시험성적서	2026. 9. 4.(금)	교육행정데이터 통합관리 (서식+파일)	교육지원청에서는 원단 시험성적서 보관
교육지원청	품질검사 실시 결과(취합)	2026. 9. 14.(월)	공문 제출	

VI 기대 효과

- 학생·학부모의 교복 학교주관구매 만족도 제고
- 교복 사양서에 맞는 교복 납품으로 공정 거래 유도
- 학교와 교복업체 간의 공정한 거래를 통한 적정가격·좋은 품질의 교복 납품 문화 정착

참고 1 공인인증시험기관 검사기준

1. 원단

시험항목			품목								비고
			(자켓, 코트, 야구점퍼, 후드집업, 직물제 조끼)		스웨터 (조끼, 가디건)	바지, 스커트		와이셔츠, 블라우스	생활복, 후드티, 맨투맨티	운동복	
			겉감	안감		겉감	안감				
재료	혼용률		- 100 % 표기시 : 소모(-3 %), 방모(-5 %), 기타(-1 %) - 5의 정수배 표기시 : ± 5 % - 기타 : ± 4 %								
염색견뢰도	세탁	변퇴	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	
		오염	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	3-4급 이상	4급 이상	
	마찰	건조	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	() : 안료 사용시 한함
		습윤	3(2)급 이상	3(2)급 이상	3(2)급 이상	3(2)급 이상	3(2)급 이상	3(2)급 이상	3(2)급 이상	3(2)급 이상	
	땀	변퇴	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	
		오염	3-4급 이상	3-4급 이상	3-4급 이상	3-4급 이상	3-4급 이상	3-4급 이상	3-4급 이상	3-4급 이상	
	일광		4급 이상	-	4급 이상	4급 이상	-	4급 이상	4급 이상	4급 이상	
	물	변퇴	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	
		오염	3-4급 이상	3-4급 이상	3-4급 이상	3-4급 이상	3-4급 이상	3-4급 이상	3-4급 이상	3-4급 이상	
	드라이클리닝	변퇴	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	-	
		오염	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	3-4급 이상	4급 이상	-	
물성및용태안정성	세탁수변화율	직물	±3 %	±3 %	±5 %	±3 %	±3 %	±3 %	-	±3 %	
		편물	±5 %	±5 %		-	-		±5 %	±5 %	
	드라이클리닝치수변화율	직물	±2 %	±2 %	±3 %	±2 %	±2 %	±2 %	-	-	
		편물	±3 %	±3 %		-	-		±3 %	-	
	필링		3-4(3)급 이상	-	3-4(3)급 이상	3-4(3)급 이상	-	3-4(3)급 이상	3-4(3)급 이상	3-4(3)급 이상	() : 아크릴 50% 이상, 합성섬유계 폴리스인 경우에 적용
		KS K 0501(직물) / KS K ISO 12945-1(편성물, 14,400회) / KS K ISO 12945-2(방모직물, 모 60% 이상, 2,000회), KS K ISO 12945-1 (방모직물, 모 80% 이상, 14,400회)									
	스넥성	편물	-	-	-	-	-	-	-	4급 이상	
	표면습윤저항성		4급 이상	-	-	4급 이상	-	-	-	4급 이상	발수가공제품에 한함
	내수도		25 cm 이상	-	-	25 cm 이상	-	-	-	25 cm 이상	방수가공제품에 한함
	파열강도	편물	588 kPa 이상	-	-	784 kPa 이상	-	-	395(495) kPa 이상	395(495) kPa 이상	() : 비천연섬유
	인장강도	직물	178 N 이상	-	-	방모사: 178 N 이상 기타: 134 N 이상	-	110 N 이상	-	178 N 이상	
	인열강도	직물	-	경사: 11 N 이상 위사: 9 N 이상	-	-	경사: 11 N 이상 위사: 9 N 이상	6.7 N 이상	-	경사: 11 N 이상 위사: 9 N 이상	
	실미끄럼저항도	직물	-	-	-	220 g/m2 초과 : 120 N에서 6.0 mm 이하 220 g/m2 이하 : 60 N에서 6.0 mm 이하	-	-	-	-	
	마모강도	직물	-	-	-	20,000 회 이상 (방모직물 : 10,000 회 이상)	-	-	-	-	

2. 완제품

시험항목			품목						비고
			자켓류 (자켓, 코트, 야구전퍼, 후드집업, 직물제 조끼)	티셔츠, 스웨터 (조끼, 가디건)	바지, 스커트	와이셔츠, 블라우스	생활복, 후드티, 맨투맨티	운동복	
내성 및 내리성	세탁 치수변화율	직물	±3 %	±5 %	±3 %	±3 %	±3 %	±5 %	
		퍼블	±5 %				±5 %		
	드라이클리 닝 치수변화율	직물	±2 %	±3 %	±2 %	±2 %	±2 %	±3 %	
		퍼블	±3 %				±3 %		
	뒤틀림	직물	±1 %	±3 %	±2 %	±1 %	±1 %	±3 %	
		퍼블	±3 %				±3 %		
	외관, 부자재		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	
	변퇴색		4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	4급 이상	
	이염		4-5급 이상	4-5급 이상	4-5급 이상	4-5급 이상	4-5급 이상	4-5급 이상	

3. 유해물질

유해물질명	제품 구분	아동용 섬유제품	내의류	중의류	외의류 및 침구류
폼알데하이드 (mg/kg)1)		75 이하	75 이하	75 이하	300 이하
아릴아민 (mg/kg)2)		각각 30 이하			
유기주석화합물 (mg/kg)3) TBT (tributyltin)		1.0 이하			
pH1		4.0 ~ 7.5	4.0 ~ 7.5	4.0 ~ 7.5	4.0 ~ 9.0

- 주 1. 섬유부분에 한하여 적용한다.
 2. 염색한 섬유부분에만 적용하며, 대상물질은 안전기준준수 안전기준 부속서1(가정용 섬유제품) 부록 B., KS K 0739에 따른다.
 3. 섬유 원단에 코팅, 프린팅 등이 되어 있는 경우만 적용한다(안료와 수지를 사용하지 않고 염료만 사용한 나염제품의 경우는 프린팅에 해당 되지 않는다).

참고 2 | 시험성적서 판독법(예시)

견본 성적서	
TEST REPORT	
	
의뢰자 : OO중학교	접수번호 : P241-24-00XXX
주 소 : 경상남도 OO군	접수일자 : 2024-XX-XX
품 명 : 봉제품	발급일자 : 2024-XX-XX
의뢰자제시시료명 : 품명 : 동복 자켓	용 도 : 품질관리용
색상 : 회색	쪽 번 호 : 1/4
혼용율 : 모 60%, 폴리에스터 37%, 폴리우레탄 3%	검사품목의 혼용율 제시치와 결과의 확인 필요
의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.	
■ 시험 결과 ■	
** 시험 결과 뒷장 참조 **	

01. 아릴아민 함유량 (KS K 0147 : 2015) : mg/kg

Q마크 인증기준 각 30mg/kg 이하로 기준에 적합

	#1
NAME	
4-AMINOBIIPHENYL	5 미만
BENZIDINE	5 미만
4-CHLORO-o-TOLUIDINE	5 미만
2-NAPHTHYLAMINE	5 미만
o-AMINOAZOTOLUENE	5 미만
2-AMINO-4-NITROTOLUENE	5 미만
4-CHLOROANILINE	5 미만
2,4-DIAMINOANISOLE	5 미만
4,4'-DIAMINO-DIPHENYLMETHANE	5 미만
3,3'-DICHLOBENZIDINE	5 미만
3,3'-DIMETHOXYBENZIDINE	5 미만
3,3'-DIMETHYLBENZIDINE	5 미만
4,4'-METHYLENEDI-o-TOLUIDINE	5 미만
p-CRESIDINE	5 미만
4,4'-METHYLENE-BIS-(2-CHLOROANILINE)	5 미만
4,4'-OXYDIANILINE	5 미만
4,4'-THIODIANILINE	5 미만
o-TOLUIDINE	5 미만
2,4-TOLUYLENEDIAMINE	5 미만
2,4,5-TRIMETHYLANILINE	5 미만
o-ANISIDINE	5 미만
4-AMINOAZOBENZENE	5 미만
2,4-XYLIDINE	5 미만
2,6-XYLIDINE	5 미만

주) • 검출한계 = 5 mg/kg

• 시험역할 GC-MS 로 분석하였으며, 검출 시 HPLC-MS 로 확인 하였음.

• 4-AMINOBIIPHENYL (CAS NO. 92-67-1), 2-NAPHTHYLAMINE (CAS NO. 91-59-8),

2,4-DIAMINOANISOLE (CAS NO. 615-05-4) : 특정 아조 염료의 사용은 추가적인 정보 없이 확실하게 알아낼 수 없음.

• 4-AMINOAZOBENZENE (CAS NO. 60-09-3)를 형성할 수 있는 아조 염료는 ANILINE (CAS. NO. 62-53-3)과 1,4-PHENYLENEDIAMINE (CAS NO. 106-50-3)를 발생시킴. ANILINE 또는 1,4-PHENYLENEDIAMINE 이 5 mg/kg 미만이면 4-AMINOAZOBENZENE 을 "검출한계 미만(< 5 mg/kg)"라고 간주하며, ANILINE 또는 1,4-PHENYLENEDIAMINE 이 5 mg/kg 이상 이면 KS K 0739 : 2017 로 4-AMINOAZOBENZENE 검출여부를 확인함.

02. 폼알데하이드 함유량 (KS K ISO 14184-1 : 1998) : mg/kg

	#1
	검출 안됨

주) 검출한계 = 16 mg/kg

검출 안됨 = 검출한계 미만

Q마크 인증기준 중의류 75mg/kg 이하, 외의류 300 mg/kg이하로 기준에 적합

pH (KS K ISO 3071 : 2020)

	#1
	6.2

주) 추출용 용액의 pH : 염화포타슘 용액 (pH : 5.6)

추출용 용액의 온도 : 25.2 °C

Q마크 인증기준 중의류 4.0~7.5, 외의류 4.0~9.0으로 기준에 적합

03. 섬유분율 (KS K 0210 : 2023, 정량분율, 용해법) : %

	#1
모	57.1
폴리에스터	41.9
폴리우레탄	1.0

케어라벨 표시치와 확인필요

04. 필링 (KS K ISO 12945-2 : 2000, 변형마틴데일법) : 급

	#1
2 000 회 후	4

주) 사용한 하중: (415 ± 2) g

사용한 마모자의 종류: 시험편

의뢰자 제시 횟수(2 000 회)만 적용하였음.

Q마크 인증기준 3-4급 이상으로 기준에 적합

06. 마찰견뢰도 (KS K ISO 105-X12 : 2016) : 급

	#1
경사	
- 건	4-5
- 습	4
위사	
- 건	4-5
- 습	4

주) 마찰자 : 원통형 마찰자

하중 : (9 ± 0.2) N

마찰로 습윤율 : 95 % ~ 100 %

시험편 및 마찰부의 컨디셔닝 시간 : 4 h 이상

Q마크 인증기준 건 4급 이상, 습 3급 이상으로 기준에 적합

참고 3 | 교육(지원)청 업무 문의처

지역	부서	문의처
창원	학교통합지원센터	540-2004
진주	학생건강과	740-2044
통영	교육지원과	650-8031
사천	교육지원과	830-1541
김해	중등교육과	330-9642
밀양	교육지원과	350-1531
거제	평생체육과	630-9240
양산	학교통합지원센터	379-3173
의령	교육지원과	570-7127
함안	교육지원과	580-8041
창녕	교육지원과	530-3542
고성	교육지원과	670-8131
남해	교육지원과	860-4123
하동	교육지원과	880-1923
산청	교육지원과	970-3032
함양	교육지원과	960-2741
거창	교육지원과	940-6132
합천	교육지원과	930-7007