

Global EF 驱动轮粘接记录表(Version1) @ 002735600_1_190929_3

#	工序内容	技术要求	检查结果	操作者	日期	备注
10	驱动轮粘接	酒精清洗干净，要求至少清洗三遍，直到其安装面干净为止	OKAY	wufachen	2019-09-29	
20	驱动轮粘接	粘接前检查胶的有效期限/粘接完毕后固化24小时,乐泰648胶	OKAY	wufachen	2019-09-29	
30	固化	固化开始时间	2019/09/29 16:43	wufachen	2019-09-29	
40	固化	固化结束时间	2019/09/29 16:43	wufachen	2019-09-29	

002735600 - Null