

Produktdatablad

Flügger Flutex 2S

Flügger



Produktbeskrivning

Flutex 2S är en helmatt latextakfärg med hög täckkraft & reflexfri yta. Är särskilt lämpad där det krävs jämna och släta ytor med låg struktur, utan släpljuseffekter. Flutex 2S har väsentligt bättre egenskaper vid bättringsmålning än andra takfärger.

Flutex 2S är märkt med EU-blomman:

- * Helmatt, mättad och reflexfri.
- * Jämn och slät struktur.
- * Bäst vid stora ljusinsläpp.



Produktanvändning

Används inomhus på tak, där man önskar en högtäckande färg som ger en slät och reflexfri yta och med lägre krav på slitstyrka och tvättbarhet.

Kontrollera att sandgrängade tak som inte målats tidigare har bra vidhäftning mot underlaget.

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling. Målade ytor tvättas med Fluren 37 målartvätt.

Sugande underlag grundas med Flügger Special grund.

Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Isolerar inte mot genomslag av vattenlösliga färgämnen, vattenskador eller nikotin. Om det finns risk för genomslag, grunda med Flügger Iso 5.

Vid målning med Ultramarin och svart och vid användning av flera burkar, är det viktigt att dessa har samma tillverkningsnummer och att rull- och penseldrag sker i samma riktning.

Flutex 2S i 120 l emballage.

Vid låga temperaturer blir produkten tjockare och svårare att pumpa. Därför är det viktigt att förvaring sker i rumstemperatur ca 20°C.

Munstycksrekommendation vid sprutning med Ultramax 695, 795, 1095 eller Mark V: Munstycke 517, 519, alt 521 till större objekt.

Rekommendation sprutning: Graco 490, munstycke PAA 0.017-0.019, 150-200 bar.

Då brandtekniska krav föreligger ska applicering utföras enligt "Målningsanvisning för Flügger Brandsystem, Ytskikt klass 1", daterad 2004-01-08 där färgmängder, underlag m m framgår. TG-bevis nr 0008/04.

Tekniska data

Densitet:	1.38 kg/liter
Glans:	2 helmatt
Torrhalt:	Vikt%: 55 Vol%: 35
Sträckförmåga:	6-8 m² per. liter
Arbetstemperatur.:	Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning: + 5°C. Max luftfuktighet 80 % RF.
Torktid vid 20°C, 60% RF:	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 4 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Total emission:	EN16000-9:2006: <230 µg/m³h efter 28 dygn
Tvättbarhet:	Klass 3 enligt EN 13300
Förtunning:	Vatten
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl försluten.

Miljö och Säkerhet:

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Nyckel: FLUTEX 2S April 2013, ersätter maj 2012

Kontrollera alltid att Produktdatabladet är det senaste.

Se för övrigt information på etikett samt ev. behandlingsanvisning på www.flugger.se

Alla upplysningar är baserade på gällande lagstiftning, laboratorieförsök och praktiska erfarenheter.

Kontakt: produktsupportse@flugger.com tel. +46 33 700 2370.