

Produktdatablad

Flügger Flutex 7S

Flügger



Produktbeskrivning

Flutex 7S är en speciellt fyllig latexfärg, med en slitstark och tvättbar yta. Lämplig som mellan och färdigmålning. Ger en fyllig enhetlig yta med mjuk ytstruktur.

Flutex 7S är märkt med EU-blomman.

- * Fyllig, matt med en vacker finish.
- * Snygg jämn glans, från alla vinklar.
- * Robust och smutsavvisande yta.

Produktanvändning

Används inomhus till väggar och tak t ex i kontor, uppehållsrum och korridorer där ytan utsätts för nedsmutsning och/eller slitage. Är speciellt användbar på puts, betong, skivmaterial, glasfiberväv, fiberfilt eller glasfilt, där produkten ger ett fylligt utseende utan att strukturen ändras.

Kan användas både för mellan- och färdigmålning.

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Tidigare behandlade ytor tvättas med Fluren 37 målartvätt.

Glasfiberväv, lätt kritande eller sugande ytor grundas med Flügger Special grund.

Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Isolerar inte mot genomslag av vattenlösliga färgämnen, vattenskador eller nikotin. Vid risk för genomslag, grunda med Flügger Iso 5.

Flutex 7S i 120 l emballage.

Vid låga temperaturer blir produkten tjockare och svårare att pumpa. Därför är det viktigt att förvaring sker i rumstemperatur ca 20°C.

Munstycksrekommendation vid sprutning med Ultramax 695, 795, 1095 eller Mark V: Munstycke 517, 519, alt 521 till större objekt.

Rekommendation sprutning: Graco 490, munstycke PAA 0.017-0.019, 130-150 bar.

Då brandtekniska krav föreligger ska applicering utföras enligt "Målningsanvisning för Flügger Brandsystem, Ytskikt klass 1", daterad 2004-01-08 där färgmängder, underlag m m framgår. TG-bevis nr 0008/04.



Tekniska data

Densitet:	1.39 kg/liter
Glans:	7 matt
Torrhalt:	Vikt%: 61 Vol%: 46
Sträckförmåga:	4-8 m² per. liter, beroende på underlaget
Arbetstemperatur.:	Min. arbetstemp. under applicering och torkning/härdning: +5°C. Max luftfuktighet 80 % RF.
Torktid vid 20°C, 60% RF:	Dammtorr: 1 timme övernålningsbar: 6 timmar Genomhärdad: Flera dygn
Total emission:	EN16000-9:2006: <15 µg/m²h efter 28 dygn
Tvättbarhet:	Klass 2 enligt EN 13300
Förtunning:	Vatten
Rengöring av verktyg:	Vatten
Förvaring:	Svalt, frostfritt och väl försluten.

Miljö och säkerhet

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Nyckel: FLUTEX 7S

April 2013, ersätter maj 2012

Kontrollera alltid att Produktdatabladet är det senaste.

Se för övrigt information på etikett samt ev. behandlingsanvisning på www.flugger.se

Alla upplysningar är baserade på gällande lagstiftning, laboratorieförsök och praktiska erfarenheter.

Kontakt: produktsupportse@flugger.com tel. +46 33 700 2370.