

Loyiha ishi

Tayyorladi: Abdullayev Zohidbek

Tekshirdi: Mamatqolulova Dildora


Loyiha ishi

Mavzu: Metallar karroziyasi nimaga bog'liq? undan qanday himoyalanamiz





Reja:

1. Metallar karroziyasidan qanday himoyalanamiz
2. Karroziya nima
3. Kimyoviy karroziya

Metallar korroziyasi – metallarning atrofidagi muhit bilan kimyoviy yoki elektrokimyoviy ta'sirlashuvi oqibatida yemirilishi. Asosan 3 bosqichdan iborat: reaksiyaga kirishuvchi moddalarning fazalar chegarasiga – reaksiya zonasiga kelishi; reaksiya; reaksiya mahsulotining reaksiya zonasidan chetlashishi. Bu bosqichlarning har biri, o'z navbatida, elementar bosqichlardan iborat. Metallar korroziyasi kimyoviy va elektrokimyoviy xillarga bo'linadi. Kimyoviy Metallar korroziyasi metallarning oksidlanishi va oksidlovchi komponentning qaytarilishidan iborat. Bunday korroziya elektr o'tkazmaydigan agressiv muhitda sodir bo'ladi. Elektrokimyoviy Metallar korroziyasi metallarning elektr toki utkazadigan suyuq muhitda – elektrolitlar eritmasida yemirilishi. Bunda metall zarralari elektrolit eritmasida eritmaga o'tadi.



Metallar korroziyasi – metallarning atrofidagi muhit bilan kimyoviy yoki elektrokimyoviy ta'sirlashuvi oqibatida yemirilishi. Asosan 3 bosqichdan iborat: reaksiyaga kirishuvchi moddalarning fazalar chegarasiga – reaksiya zonasiga kelishi; reaksiya; reaksiya mahsulotining reaksiya zonasidan chetlashishi. Bu bosqichlarning har biri, o'z navbatida, elementar bosqichlardan iborat. Metallar korroziyasi kimyoviy va elektrokimyoviy xillarga bo'linadi. Kimyoviy Metallar korroziyasi metallarning oksidlanishi va oksidlovchi komponentning qaytarilishidan iborat. Bunday korroziya elektr o'tkazmaydigan agressiv muhitda sodir bo'ladi. Elektrokimyoviy Metallar korroziyasi metallarning elektr toki utkazadigan suyuq muhitda – elektrolitlar eritmasida yemirilishi. Bunda metall zarralari elektrolit eritmasida eritmaga o'tadi.



Korroziya emirilishning asosiy turlari

Metallarning emirilishi fakat korroziyalanish tezligiga bogliq bulmay, balki ularni sirtida korroziyalangan maydonlarning taksimlanishiga xam bogliq buladi. Korroziyalangan maydonlarni metall sirti va uning ichki kismida taksimlanishiga karab ular kuyidagi korroziya turlariga bulinadi:

1. Tekis korroziya;
2. Notekis yoki maxalliy korroziya;
3. Tanlangan korroziya;
4. Tig kurinishdagi pichoksimon yoki darzsimon korroziya.

Agar metallning butun sirti, kalinliklaridan katliy nazar, korroziya maxsuloti bilan koplangan bulsa, bunday korroziya tekis korroziya deb ataladi. Bu korroziya ikki kurinishda buladi (Illova, 6-rasm a,b).

Agar metall sirtining xamma maydoni korroziyalanmay, ayrim kismilarigina korroziyalansa, bunday korroziya notekis yoki maxalliy korroziya deyiladi. Bunday korroziya besh kurinishda buladi (6-rasm v,g,d,e,j).

Tanlangan korroziyaga kristallitlararo, kristallitlar buyicha, ekstraksiyal yoki selektiv korroziyalar kiradi (6-rasm z,i).

Kristallitlararo va kristallitlar yuzi buyicha buladigan korroziyalanish metall donalari (kristallitlari) chegarasi buyicha yoki kristallitlar yuzi buyicha boradi. Bunday korroziyani aniklash kiyin bulib, metallning korroziyalangani uning ovozini uzgarishi bilan aniklanadi.

Ekstraksiyal korroziyada kattik eritma tarkibida iqtirok etuvchi biror birima kotishmadan chikib ketadi.

Masalan: chuyan tarkibidan uglerodni chikib ketishi, latundan ruxni chikishi va . Bunday kurinishdagi korroziyalanish komponent tanlash buyicha boradigan korroziyalanish deyiladi.

Agar eritmaga geterogen eritmadan uning biror struktura tashkil kiluvchisi utsa bunday korroziyani struktura tanlash buyicha boradigan korroziya deyiladi.