# PANNEAUX RIGIDES 100 mm

# PN 70 F DOP 102 MW-EN-13162-T4-WS Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE Muldion de L'Environnement

## ISOLATION THERMIQUE PROTECTION INCENDIE

Panneaux rapportés sous dalle, fixation mécanique.

Panneaux rigides 600 x 1200 en laine de roche (70 kg/m³) d'épaisseur constante destinés à l'isolation thermique et la protection incendie.









 $R = 3 \text{ (m}^2.\text{K/W)}$ Épaisseur (mm) = 100

### RÉSISTANCE AU FEU

- Essai réalisé sous dalle béton armé de 140 mm.
- Fixation des panneaux par 5 chevilles métalliques.
- Chevilles de Type METAL-ISO (ETANCO).
- PV EFECTIS n°EFR-20-L003292 A

### **AVANTAGES**

- · Réaction au feu : A1
- · Performance thermique élevée.
- Produit rigide.
- Pose rapide et simplifiée sous dalle.
- · Fixation mécanique facile.

### CONDITIONNEMENT

4
13
2,88
37,44
22
824

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Réaction au feu - NF EN 13501-1 - ISO 1182	Euroclasse	A1
Résistance au feu - NF EN 1365-2 : 2014	mn	REI240
Conductivité thermique $\lambda_D$ - NF EN 12667 / EN 12939	W(m.K)	0,033
Résistance thermique NF EN 12667 / EN 12939	(m <sup>2</sup> .K/W)	3
Masse volumique ± 2%	kg/m³	70
Poids panneau ± 2%	kg	5,04
Poids rapporté ± 2%	kg/m²	7
Longueur ± 2% - NF EN 822	mm	1200
Largeur ± 1,5% - NF EN 822	mm	600
Épaisseur - NF EN 823	mm	100
Surface ± 2%	m <sup>2</sup>	1
Tolérance épaisseur (+/-3%)	mm	T4
Planéité (Flèche) - NF EN 825	mm	< 6
Stabilité dimensionnelle - NF EN 1604	23°C/90% HR	0,00
Équerrage - NF EN 824	mm/m	2
Largeur + 1,5% - NF EN 822 de 210 à 240 mm	mm/m	< 5
Absorption d'eau à court terme WS - NF EN 1609	kg/m²	≤ 1
Transmission de vapeur d'eau - NF EN 12086	μ	1,3
Cœfficient d'absorption équivalent - NF EN ISO 11654	a <sub>w</sub>	1 classe A
Classement émission COV		A+





S2PI est membre actif

