

HIGH PERFORMANCE VpCI™ PACKAGING

Cor-Pak® VpCI™ rastezljivi film (stretch)

Antikorozivni filmovi visoke tehnologije

Ručno omatanje

VpCI™ sustav zaštite svih vrsta metala, patentirano širom svijeta

OPIS PROIZVODA



Cor-Pak® VpCI™ rastezljivi film formuliran je za zaštitu neobojenih i obojenih metala od korozije. Film je koekstrudiran upotrebom najboljih smola, koje pružaju jako dobru čvrstoću i rastezljivost kao i multimetalnu zaštitu od korozije koju pruža jedino VpCI tehnologija. Cor-Pak® VpCI™ rastezljivi film otporan je na bušenje i omogućava bolje pakiranje uz smanjene troškove. Kombinacija polietilen smola sa VpCI™ tehnologijom čini Cor-Pak® VpCI™ rastezljivi film vrlo uspješnim u zaštiti od korozije na današnjem tržištu.

METODA PRIMJENE

Cor-Pak® VpCI™ rastezljivi film je kompatibilan sa opremom za ručno i strojno omatanje.

PREDNOSTI

- Na sadrži poliizobutilen (PIB) ni druge reagense u ljepljivom sloju, može se reciklirati
- Ne ostavlja tragove
- Osigurava multimetalnu zaštitu sa VpCI™ djelovanjem
- Zaštićeni dijelovi mogu se odmah upotrijebiti bez čišćenja i odmašćivanja
- Ekonomičniji i sigurniji nego vrpca, remen ili uže
- Drži zaštićene dijelove sigurno na mjestu
- Samoprijanjajući film koji se veže na svaki sloj pružajući dodatnu čvrstoću
- Pomaže u održavanju prašine, prljavštine i vlage dalje od skladišta
- Omogućava smanjenje opsega tereta i smanjuje troškove efektivnosti
- Može se primijeniti sa standardnom opremom
- Jako dobra čistoća i prijanjanje
- Omjer rastezanja do 3:1
- FDA odobrenje za upotrebu u prehrambenoj industriji za zaštitu posuda i opreme za rukovanje
- Siguran za okolinu, može se reciklirati

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Može se dobiti u obliku pogodnom za strojno omatanje.

Za konkretne slučajeve kontaktirajte Cortec prodajni centar.

Cor-Pak® VpCI™ rastezljivi film treba skladištiti u zatvorenim prostorima pri sobnoj temperaturi u njegovom originalnom pakiranju.

MEHANIČKA SVOJSTVA Cor-Pak® VpCI™ RASTEZLJIVOG FILMA

Debljina: 50 µm

Čvrstoća	Metode	Smjer*	Prosječna vrijednost
Granica čvrstoće, bar	ASTM D 882-91	SS	327.57
		PS	287.07
Istezanje na kidanje, %	ASTM D 882-91	SS	858
		PS	965
Čvrstoća na kidanje, gf	ASTM D 1922-94a	SS	880
		PS	1691
Bušenje na udar, %	ASTM D 3420-95-20	SS	67
Kidanje	ASTM D 5458-95	SS	276

* SS – Smjer stroja

PS – Poprečni smjer

Samo za industrijsku uporabu***Čuvati dalje od dohvata djece******Držati bačve dobro zatvorene******Pregledati sigurnosnu listu o proizvodu prije uporabe***

Za sve informacije nazovite generalno zastupstvo Cortec Corporation USA u Hrvatskoj

CorteCros d.o.o. Nova Ves 57, 10000 Zagreb

Telefon: 385 /1/ 466 92 80, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.hr>