

Tehnički list

Sto-Fugenfüller VHF

Masa za spojnice za ovješene ventilirane fasade,
stabilna

**Karakteristika**

- Primjena**
- izvana
 - za zatvaranje pojedinačnih spojnica koje ne leže u ravnini između nosivih ploča
 - širina fuge: 3-6 mm

- Svojstva**
- jednokomponentan
 - žilavo elastičan
 - brzo postizanje čvrstoće
 - bez silikona
 - bez otapala
 - jednostavna obrada

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća		1,40 g/cm ³	
Postojanost na temperaturu		-40 - 90 °C	
Dopušteno ukupno izobličenje	DIN EN ISO 10563	≤ 7 %	
Tvrdoća Shore A	DIN 53505-D/EN ISO 868	50	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga mora biti ravna, nosiva, suha, čista i bez iscvjetavanja, sredstava za odvajanje, masti i prašine.

Uporaba

- Temperatura pri uporabi**
- najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +40 °C

- Vrijeme uporabe**
- Pri +23 °C i 50 % relativne vlažnosti zraka maks. 8 minuta.

- Priprema materijala**
- Proizvod je spreman za obradu

Tehnički list

Sto-Fugenfüller VHF

Aplikacija

zatvorenu spojnicu obradite u skladu sa strukturom sustava (vidi smjernicu za obradu ili program proizvođača za StoVentec R, S, C, M ili G)

Proizvod prešom za kartušu ravnomjerno istisnite u spojnicu. Otvor za stražnju ventilaciju nemojte smanjiti niti zatvoriti. Dubina punjenja spojnice jednaka je debljini ploče (12 mm).

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Pri +23 °C i 50 % relativne vlažnosti zraka te debljini sloja od 3,0 - 4,5 mm: stvrdnuto nakon 24 h, kod debljine sloja od ≥ 4,5 mm stvrdnuto nakon 48 h. mogućnost prerade nakon 24 h

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Masa za spojnice u pravilu je znatno elastičnija od sljedećih premaza ili obloga. Ako se ti premazi previše rastegnu, mogu nastati pukotine i ocrtavanja.

Dobavljanje**Ton boje**

bijela

Skladištenje**Uvjeti skladištenja**

Skladištite na hladnom i suhom mjestu. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Mogućnost skladištenja 15 mjeseci od datuma proizvodnje.

Označavanje**EUH210**

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208

Sadrži trimetoksinilsilan. Može izazvati alergijsku reakciju.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podaci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo

Tehnički list

Sto-Fugenfüller VHF

posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com