

Tehnički list

Sto-Steinwolleplatte BR 2/C/H2 W3

Termoizolacijska ploča od mineralne vune u skladu s EN 13162



Karakteristika

Primjena

- izvana
- kao protupožarni barijera u kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju
- pričvršćuje se lijepljenjem i pričvrscnicama

Svojstva

- nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λ_D : 0,034 W/(m*K)
- požarni razred A1 u skladu s EN 13501-1
- otpornost na kidanje ≥ 5 kN/m²
- mineralno, otvorene difuzije
- obostrano prethodno premazano

Format

- 120 x 20 cm
- za debljine ploča vidi program proizvoda

Posebnosti/napomene

- vrsta primjene WAP-zg u skladu s DIN 4108-10
- u skladu sa smjernicama stručne udruge Fachverband Wärmedämmverbundsysteme e. V. - kvalitete i zahtjevi normi

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN 12086	≥ 1	
Upijanje vode	EN 1609	< 1 kg/m ²	
Vrijednost dimenzioniranja, toplinska vodljivost λ		0,035 W/(m*K)	Po proizvođačevu dopuštenju
Vlačna čvrstoća okomito na ravninu ploče	EN 1607	$\geq 5,0$ kPa	
Gruba gustoća	EN 1602	100 kg/m ³	
Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λ_D		0,034 W/(m*K)	
Talište	DIN 4102-17	≥ 1.000 °C	

Tehnički list

Sto-Steinwolleplatte BR 2/C/H2 W3

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti ravna, čvrsta, suha, nemasna, bez prašine i prikladna za lijepljenje.

Stručnjak treba provjeriti trajnu kompatibilnost postojećih premaza s ljepilom. Smiju se premostiti neravnine do 1 cm/m kod lijepljenih sustava ETICS te do 2 cm/m kod lijepljenih sustava ETICS učvršćenih pričvršnicama. Veće neravnine moraju se mehanički izjednačiti ili izravnati žbukom u skladu s normom EN 998-1.

Pripreme

U skladu s pravilima za uporabu masa za lijepljenje.

Uporaba

Potrošnja

Uporaba

Približna potrošnja

1,00

m²/m²

Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Precizne vrijednosti potrošnje uz isječke mogu se odrediti na objektu.

Aplikacija

ekonomična obrada na temelju prethodnog premaza

Lijepljenje:

Punoplošno lijepljenje: ljepilo se pritiskanjem nanosi i utrljava po cijeloj površini izolacijske ploče. Zatim se po cijeloj površini nanosi drugi sloj ljepila morko u mokro.

Izolacijske ploče pričvršćene ljepilom moraju se, nakon što se ljepilo dovoljno osuši, dodatno učvrstiti dopuštenim tanjurastim pričvršnicama u kombinaciji s odgovarajućim kombiniranim diskovima za pričvršnice u skladu sa statičkom potvrdom (za detaljnije informacije vidi odgovarajuća dopuštenja za sustav).

Armiranje:

Ako se nanosi ručno, masa za armiranje se pri prvom radnom koraku pritiskanjem ugrađuje na površinu izolacijske ploče (nije potrebno ako je ploča već premazana), a pri sljedećem nanosu navlači se mokro u mokro po cijeloj površini. Ako masu za armiranje nanosite strojno, to napravite u jednom radnom koraku, a zatim je izgladite.

Spojnice ploča:

Eventualne nedostatke ili otvorene sudarne spojnice ploča valja ispuniti vrpčama izolacijskog materijala.

Tehnički list

Sto-Steinwolleplatte BR 2/C/H2 W3

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Transport/obrada:

Paletama, snopovima i izolacijskim pločama valja baratati tako oprezno da se izbjegn timerenja (posebno u području rubova odnosno kutova), nečistoća te ostali štetni utjecaji.

Nakon/tijekom uporabe:

Izolacijske ploče pričvršćene na fasadu valja zaštiti od vlage i štetnih vremenskih utjecaja te brzo premazati masom za armiranje / temeljnom žbukom. Oštećene, mokre ili nečiste izolacijske ploče ili izolacijske ploče oštećene uslijed vremenskih utjecaja ne smiju se ugraditi niti premazivati.

Dobavljanje

Ambalaža snop

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome. Zaštite od izravnog sunčeva zračenja.

Izolacijske ploče valja skladištiti dovoljno zaštićene od vremenskih utjecaja, oštećenja i prljavštine. Po potrebi odnosno u slučaju duljeg skladištenja na otvorenom valja poduzeti dodatne mjere opreza (npr. pokrivanje ceradom od tkanine). Otvorene palete kao i palete bez poklopca ili s oštećenim poklopcem valja posebno zaštiti od vremenskih utjecaja.

Označavanje

Proizvodna skupina Izolacijska ploča

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

Sto-Steinwolleplatte BR 2/C/H2 W3

Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com