

Tehnički list

StoAllgrund Spray

Brzосуšeći, aktivni temeljni premaz koji sadrži cinkov fosfat, antikoroziivna zaštita



Karakteristika

Primjena

- vani i unutra
- kao jednokomponentni temeljni premaz na cinku, pocinčanom čeliku i aluminiju
- na drvo i tvrdu plastiku bez površinskog sredstva za odvajanje
- za čelik, mjed i stare premaze
- idealno za popravljjanje nedostataka

Svojstva

- vrlo dobro prijanjanje
- visoka antikoroziivna zaštita
- brzo se suši
- dobro razmazivanje
- izolira sastojke drva
- vrlo dobro pokriva rubove

Optika

- mat u skladu s EN 13300

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čista, suha, bez masnoća i odvajajućih tvari te pravilno pripremljena.

Željezo i čelik:

Trenutačnu hrđu i hrđu stručno uklonite sve do stupnja čistoće SA 2½ (mlazom) ili St 3 (strojno) u skladu s normom DIN EN ISO 12944-4. Kod novih podloga postojeću okujinu i ogorinu uklonite brušenjem ili pjeskarenjem. Masnoće uklonite primjerice sredstvom za čišćenje Multi-Star Gescha. Dvostruko grundirajte proizvodom StoAllgrund AF.

Cinčane i pocinčane podloge:

Očistite u skladu s tehničkim listom BFS br. 5 i 22 te prema savjetu sredstvom Multi-Star Gescha i krpom za trljanje.

Aluminij u interijerima:

Očistite u skladu s tehničkim listom BFS br. 6 te prema savjetu sredstvom Multi-Star Gescha i krpom za trljanje.

Bakar:

Očistite sredstvom Multi-Star Gescha razrijeđenim s vodom u omjeru 1:5 i krpom za trljanje.

Plastika:

Tehnički list

StoAllgrund Spray

Tvrđi PVC, PUR, poliester, premaze od melaminske smole (Resopal) čistite sredstvom Multi-Star Gescha i krpom za trljanje.

Stari premazi:

Izbrusite krpom za trljanje i/ili nalužite sredstvom za čišćenje Multi-Star Gescha ili Geiger SE-1 Anlauger. Veća mjesta s nedostacima napunite dvokomponentnom masom za ispunjavanje i izbrusite. Mala neispravna mjesta ispunite masom za ispunjavanje Sto-Malerspachtel. Zatim površinu istrljajte, grundirajte i lakirajte.

Drvo u vanjskom području:

Izbrusite nove, normirane i ograničeno normirane daske. Struktura premaza u skladu s tehničkim listom BSF br. 18: grundirajte sredstvom StoPrim Protect WN pa tripot premažite lakom StoAqua Ventilack ili StoVentilack AF. Nove daske mogu kod vodenih lakova ispuštati lignin (promjena boje: sastojci drva / žućkasto do smeđe).

Preporuka: dva premaza proizvodom StoAllgrund Spray ili StoAqua Allgrund. Očistite stare premaze, uklonite slobodne dijelove, posivjelo drvo izbrusite do zdravog drva. Grundirajte sredstvom StoPrim Protect WN pa tripot premažite lakom StoAqua Ventilack ili StoVentilack AF.

Drvo u unutarnjem području:

Novo drvo lagano izbrusite i otprašite.

Preporuka: nanosite dva premaza proizvodom StoAllgrund Spray ili StoAqua Allgrund.

Nanosite StoAqua Emaile PU Gloss ili StoAqua Emaile PU Satin (razrijeđen 3 % s vodom) kako biste osigurali ravnomjerno upijanje. Drugi premaz nanosite nerazrijeđen. Ljepilo kod višeslojnih ploča otporno je na vremenske utjecaje u skladu s normom DIN 68705. Drvo kao cjelina nije otporno na vremenske utjecaje. Tijekom obrade i uporabe apsolutna vlažnost mora iznositi između 5 % i 15 %. Stoga su ti drveni materijali prema današnjem stanju tehnike samo uvjetno prikladni za uporabu uz izravnu izloženost vremenskim utjecajima. Stoga se ne mogu zajamčiti premazi bez nedostataka.

Napomena: prozore i vrata s unutarnjim stranama valja smatrati vanjskim dijelom u skladu s tehničkim listom BFS br. 18, stranica 5.

Priprema

Provjerite nosivost postojećih podloga. Uklonite labave dijelove premaza i nenosive stare premaze i slojeve. Podlogu očistite mehanički ili prikladnim odstranjivačima.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura podloge i obrade: +5 °C
najviša temperatura podloge i obrade: +35 °C

Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu. Prije uporabe dobro tresite 3 minute. Gornji kraj glave za raspršivanje (crvena poluga) vrtite kako biste namjestili točkasti ili plosnati mlaz. Limenku nakon uporabe postavite naglavce tako da ostatci materijala mogu

Tehnički list

StoAllgrund Spray

izaći sve dok se glava ne isprazni.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	60 - 80	ml/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			
Nadogradnja slojeva	temeljni premaz:		
	U interijeru: jednostruko grundirajte proizvodom StoAllgrund Spray. U eksterijeru i u vlažnim prostorijama: dvostruko grundirajte proizvodom StoAllgrund Spray. Završno lakiranje: StoAqua Emaille PU Gloss ili StoAqua Emaille PU Satin StoPremiumlack Gloss AF ili StoPremiumlack Satin AF Preporuka: ako na podlogama od cinka ili čelika, koje se nalaze vani, želite postići svilenkasto sjajnu ili svilenkasto mat površinu, upotrijebite barem jedan sloj laka visoka sjaja.		
Aplikacija	Proizvod ravnomjerno križno poprskajte jednostruko ili dvostruko uz jednaku udaljenost od podloge. Dugoročna elastičnost kod prozirnih lakova može se postići samo dovoljnom debljinom sloja (debljina suhog sloja: 40 - 50 µm). viskoznost kod dostave: lagano tiksotropno Podloge od cinka dvostruko grundirajte proizvodom StoAllgrund Spray.		
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: suho nakon 30 minuta, može se premazati nakon 2 sata Kod horizontalnih površina, velikih debljina sloja i slabo ventiliranih prostora, koji se rabe za sušenje, sušenje može potrajati dulje. Osigurajte dovoljan dovod topline i zraka.		
Čišćenje alata	Nakon uporabe glavu raspršivača odmah očistite sredstvom Sto-Ultra Cleaner.		
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Ako se završni premaz ne nanese u roku od 3 dana, prije nanošenja završnog premaza izbrusite površinu. U slučaju obrade proizvoda na velikoj površini u interijeru može se pojaviti miris i povećano opterećenje otapalima. Preporuka: za tu vrstu obrade radije upotrijebite proizvode na osnovi vode.		

Tehnički list

StoAllgrund Spray

Zbrinjavanje:

Pridr avajte se zakonskih odredaba po pitanju zbrinjavanja. Na uporabu predajte samo potpuno ispra njene limenke. Limenke s ostacima proizvoda predajte na mjestu za skupljanje starih lakova.

Dobavljanje

Ton boje bijela

Ambala a doza s raspr iva em

Skladi tenje

Uvjeti skladi tenja Skladi tite u  vrsto zatvorenoj ambala i na hladnom mjestu za ti enom od mraza. Za titite od izravnog sun eva zra enja.

Trajanje skladi tenja Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambala i jam i  uvanje prema uvjetima skladi tenja do isteka maksimalnog roka skladi tenja. To se mo e vidjeti iz serijskog broja na ambala i.
Obja njenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladi tenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potro iti. Ne isto e unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Ozna avanje

Proizvodna skupina Temeljni premaz

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora ozna iti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pa nju na sigurnosno-tehni ki list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobra eni proizvod spreman za obradu.

Vrlo lako zapaljivi aerosol. Spremnik pod tlakom: mo e se rasprsnuti ako se grije. Uzrokuje jako nadra ivanje oka. Mo e izazvati pospanost ili vrtoglavicu. Otroavno za vodeni okoli  s dugotrajnim u incima. Ako je potrebna lije ni ka pomo  pokazati spremnik ili naljepnicu.  uvati izvan dohvata djece.  uvati odvojeno od topline, vru ih povr ina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pu iti. Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Ne bu iti, niti paliti  ak niti nakon uporabe. U SLU AJU DODIRA S O IMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne le e ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Za tititi od sun evog svjetla. Ne izlagati temperaturi vi oj od 50  C/ 122  F. Sadr aj/spremnik otpremiti ovla tenom poduze u za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljali te. Ponavljano izlaganje mo e prouzro iti su enje ili pucanje ko e.

Tehnički list

StoAllgrund Spray

EUH208	Sadrži Proizvod reakcije bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakata i metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilsebakata, ftalni anhidrid. Može izazvati alergijsku reakciju.
EUH211	Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com