


Tehnički list

StoAqua Cristallack PU Gloss

Visoko sjajan transparentni lak kao zaštitni sloj za sve drvene dijelove, razrjeđuje se vodom, ne lijepi se nakon sušenja



Karakteristika

Primjena

- unutra
- kao vrlo otporan zaštitni premaz na sirovim površinama i drvenim površinama s lazurnom te na zidnim i stropnim površinama od žbuke, staklene tkanine itd.
- kvalitetan transparentni lak za izolaciju građevnih elemenata, posebno prikladan za drvene stubbe i parketne podove
- ne primjenjujte u vanjskom području, vlažnim prostorijama i na transparentnim nitro lakovima

Svojstva

- otporan na lijepljenje
- ne žuti
- otporno na kućanska sredstva za čišćenje
- brzo se suši
- u skladu s normom EN 71-3 (sigurnost igraćaka), otpornost na slinu i znoj
- razrjeđivo vodom
- propušta vodenu paru
- prikladno za hodaње
- otporna sjaja
- slaba mirisa

Optika

- sjajno u skladu s normom EN 13300
- prozirno

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća		1,03 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čista, suha, bez masnoća i odvajajućih tvari te pravilno

Tehnički list

StoAqua Cristallack PU Gloss

pripremljena.

Prikladne su samo iverice u skladu s normom DIN 68763, tip V100 / V110 G.

Za vrijeme obrade maksimalna vlažnost ne smije biti veća od 10 %.

Priprema	Provjerite nosivost postojećih podloga. Odstranite nenosive premaze. Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve valja skinuti (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).
-----------------	---

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura obrade i podloge: +5 °C najviša temperatura obrade i podloge: +35 °C
--------------------------------	---

Priprema materijala	Proizvod je spreman za obradu, prije uporabe dobro protresite. Razrjeđujte vodom.
----------------------------	---

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	0,08 - 0,11	l/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Nadogradnja slojeva	temeljni premaz: Ovisno o upijanju podloge proizvod se prije nanošenja može razrijediti vodom. Međupremazi i završni premazi: Ovisno o vrsti opterećenja proizvod valja nanijeti nerazrijeđen, 1 - 3 puta.
----------------------------	---

Aplikacija	nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje Proizvod se nanosi kistom, valjkom ili postupkom prskanja. Premažite kistom s dugim akrilnim dlakama. Preporučujemo međupremaz. Preporučujemo probni premaz po izvornom drvu koje želite obraditi. bezzračne prskalice: viskoznost: nerazrijeđen proizvod, prilagodite samo po potrebi mlaznica: 0,009" tlak: oko 120 bar prskanje postupkom aircoat: viskoznost: nerazrijeđen proizvod, prilagodite samo po potrebi mlaznica: 0,009"
-------------------	--

Tehnički list

StoAqua Cristallack PU Gloss

tlak: oko 40 - 50 bar bezzračno
tlak: 3,5 bar zraka

prskanje postupkom finecoat:
viskoznost: nerazrijeđen proizvod, prilagodite samo po potrebi
mlaznica: 1,2 - 1,5 mm
tlak: maks.

Zračno visokotlačno prskanje:
viskoznost: oko 45 s/4 mm DIN posuda za hvatanje
mlaznica: 1,2 - 1,5 mm
tlak: oko 3 - 4 bar

Prskanje za razliku od premazivanja može uzrokovati pojačani sjaj.
Vrijednosti prskanja odnose se na temperaturu materijala od otprilike +20 °C i relativnu vlažnost zraka od otprilike 65 %.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: suho nakon 1 sata, može se oblijepiti nakon 2 sata, može se premazati nakon 4 sata
Vrijeme sušenja produljuje se pri niskim temperaturama i/ili velikoj vlažnosti zraka.

Ako su u pitanju vodoravne površine, pazite da je prostorija dobro ventilirana.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Zbrinjavanje:
Stvrdnuti odnosno osušeni materijal možete ukloniti zajedno s normalnim kućnim smećem, a pritom se trebate pridržavati lokalnih službenih propisa. Stari, nestvrdnuti materijal pomiješajte s cementom, ostavite da se stvrdne i uklonite.

Dobavljanje

Ambalaža limenka

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Tehnički list

StoAqua Cristallack PU Gloss

Stručna mišljenja / dopuštenja

TÜV SÜD - test report No. 180821-4	StoAqua Cristallack PU (migracija prema EN 71-3) Procjena emisijskog ponašanja
TÜV SÜD - test report No. 180821-1	StoAqua Cristallack PU (plošna otpornost na dezinfekcijska sredstva) Procjena plošne otpornosti na dezinfekcijska sredstva

Označavanje

Proizvodna skupina	Transparentni lak
--------------------	-------------------

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
polimerna disperzija
poliuretanska disperzija
voda
glikoli
aditiv za površine
ottpjenjivač
zgušnjivač
tenzidi
Sredstva za regulaciju pH vrijednosti

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208

Sadrži reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1), 3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin, Adipohidrazid. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i

Tehnički list

StoAqua Cristallack PU Gloss

iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com