

Tehnički list

StoCarrier Reno (StoReno Plan)

Nosiva ploča od granulata puhanog stakla s udubljenjima za pričvrsnice



Karakteristika

- Primjena**
- vani i unutra
 - kao nosiva ploča za oštećene fasade sa žbukom i kompozitne sustave za toplinsku izolaciju koje valja sanirati
 - od visine od 30 cm iznad poda

- Svojstva**
- obostrano armirano mrežicom
 - s utisnutim udubljenjima za pričvrsnice
 - mala težina
 - teško zapaljivo, razred građevnih materijala B1 prema normi DIN 4102
 - otporno na mehanička opterećenja
 - otporno na smrzavanje

- Format**
- 1200 x 800 x 8 mm u području izloženom udarcima

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	24	
Toplinska vodljivost	DIN 52612	0,12 W/(m*K)	
Gruba gustoća		575 kg/m ³	
Modul elastičnosti pri savijanju	EN ISO 178	2.050 N/mm ²	
Nabubiranje pri skladištenju na zraku 23°	VIAM 015 (Sto intern)	-0,4 mm/m	
Nabubiranje pri skladištenju u vodi 23°	VIAM 015 (Sto intern)	1,0 mm/m	
Toplinska promjena duljine	VIAM 020	0,0000117 1/K	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne odnosno nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. nastajanje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima. Stoga ne nanosite na vlažne niti prljave podloge.

Tehnički list

StoCarrier Reno (StoReno Plan)

Uporaba

Potrošnja

Uporaba

Približna potrošnja

1200 x 800 mm

1,04

kom./m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

obradivo svim uobičajenim alatima (nožem, pilom itd.)

Nanesite StoLevell Uni po cijeloj površini, izgladite nazubljenom zidarskom žlicom dimenzija 10 x 10 mm te ravno pričvrstite i pritisnite poluspojene nosive ploče odozdo prema gore.

Ploče na izdržljivom zidnom materijalu dodatno učvrstite kombiniranim diskom za pričvrsnice StoReno Dübelkombischeibe i vijčanim pričvrscima StoReno Schraubdübel S UEZ 8 ili Sto-Schraubdübel S LZ 8.

Kada vadite svrdlo, lagano okrenite bušilicu kako bi se promjer rupe proširio na otprilike 22 mm.

Rupu možete proširiti i uobičajenim glodalom za upuštanje (npr. stožastim upuštanjem promjera 20,5 mm).

Pričvršćenje pričvrscima odvija se u odgovarajuće vrpce koje ste za to ovdje utisnuli.

Organske mase za armiranje u sustavu za saniranje StoReno sljedeće su: StoLevell Classic i StoLevell Classic QS, Sto-Armierungsputz i Sto-Armierungsputz QS.

Mineralne temeljne žbuke u sustavu za saniranje StoReno sljedeće su: StoLevell Uni i StoLevell Duo plus.

Pri izvedbi mineralnog sustava žbuke ili temeljne žbuke na nosivoj ploči rabite pripremni premaz Sto-Putzgrund.

Sve priključne spojnice brtve se brtvenom vrpcom StoReno Fugendichtband tip 10/4.

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhome.

Tehnički list

StoCarrier Reno (StoReno Plan)

Stručna mišljenja / dopuštenja

Sto-Certificate 04 I 10.2021 StoReno - sustav za saniranje - reakcija na požar B-s1, d0 - CERT 04
Provjera ponašanja upožaru prema normi EN 13501-1

Označavanje

Proizvodna skupina Nosiva ploča

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II.
Pobliže informacije možete pronaći na stranici www.sto.de u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com