


Tehnički list

StoColor Badigeon

Mineralni tankoslojni premaz na bazi gašenog vapna



Karakteristika

Primjena

- izvana
- lazurni ili pokrivni premaz
- samo na mineralnim podlogama
- isključivo na mineralnim podlogama: nova ili stara vanjska žbuka, koja je usklađena sa zahtjevima norme DTU 26.1 ili na nepremazanim podlogama poput kamena
- u skladu s tehničkim listom WTA 2-12 „Fasadni premazi za mineralne podloge u očuvanju građevina i kulturnih spomenika“
- nije prikladno za horizontalne ili ukošene površine izložene vremenskim utjecajima
- kao opcionalni dekorativni premaz na proizvodu StoMiral

Svojstva

- vrlo visoko CO₂ propusno
- vrlo visoka propusnost za vodenu paru
- ne sadrži biocidni zaštitni film
- organski udio < 5 %
- dobra otpornost na starenje
- tradicionalni rustikalni izgled koji čuva izgled tradicionalnih povijesnih pročelja

Optika

- bez sjaja

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	< 0,01 m	V1 visoko
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	0,55 kg/(m ² h ^{0,5})	W1 visoko
Sjaj	EN 1062-1	G3 - Bez sjaja	G3
Veličina zrna	EN 1062-1	< 100 µm	S1 fini

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Tehnički list

StoColor Badigeon

Zahtjevi

Podloga općenito:

- Čvrsto, suho, čisto, nosivo
- Bez slojeva sintera, iscjetavanja i sredstava za odvajanje

Napomena:

- Vlažne odnosno nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu u sljedećim premazima kao što je primjerice nastajanje mjehurića i pukotina.

Priprema

1. Provjerite je li postojeći premaz nosiv.
2. Odstranite nenosive premaze.
3. Očistite podlogu.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:
minimalna temperatura: +8 °C
Maksimalna temperatura: +35 °C

Napomene:

- Temperatura podloge mora biti viša od rosišta.
- preporučena razlika iznosi +3 °C

Priprema materijala

Moguće razrjeđivanje: 10 – 70 % s vodom
Preporučeno razrjeđivanje: 20 – 40 % s vodom

Razrjeđivanje ovisi o vrsti podloge i željenom dekorativnom efektu:

- Lazura, patina (premaz), akvarelne nijanse itd.
- Izvodi se u najmanje dva sloja, u iznimnim slučajevima u jednom sloju.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po premazu

0,20 - 0,40 l/m²

kod 2 premaza

0,40 - 0,60 l/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

Međupremaz:

- StoColor Badigeon

završni premaz:

- StoColor Badigeon

Napomene:

- Ovisno o podlozi i nijansi boje potrebni su dodatni premazi.
- Tehnički podatci temelje se na dvostrukom premazu.

Tehnički list

StoColor Badigeon

Aplikacija

Potreban alat:

- mekana malerska četka, npr. Sto-Flächenstreicher

Napomena:

- Ne upotrebljavajte alate sa sintetičkim vlaknima.

Mogućnosti:

- mazanje
- nanošenje valjkom

Napomene:

- Tijekom obrade od zaprljanja zaštitite prozorske okvire, metale i staklo.
- Nanesite svaki sloj bez prekida da biste izbjegli vidljive prijelaze.
- Nemojte upotrebljavati pri visokoj vlažnosti zraka, jer postoji opasnost promjene boje.
- Nemojte dodavati organske pigmente ili pomoćne tvari.

A: nanošenje u dva sloja

B: tehnika „freske”: nanošenje vapnene boje na još svježju vapnenu žbuku

C: preklapanje dviju ili više različitih nijansi boje

D: „klasično” nanošenje

E: zaštita i površinsko učvršćenje vapnenca

A: nanošenje u dva sloja

1. Nanesite prvi sloj okomito i doradite poprečno.
2. Nanesite drugi sloj na isti način.

Napomene:

- Vremenski razmak kojega se valja pridržavati između premaza ovisi o uvjetima sušenja.
- Prvi sloj mora biti suh prije nego što se može nanijeti drugi sloj.
- Sposobnost pokrivanja odn. prozirnost vapnene boje uvelike ovisi o stupnju razrjeđivanja.

B: tehnika „freske”: nanošenje vapnene boje na još svježju vapnenu žbuku

1. Nanesite vapnenu žbuku na površinu.
2. Nanesite vapnenu boju StoColor Badigeon unutar 2 – 4 sata na još svježju vapnenu žbuku.

C: preklapanje dviju ili više različitih nijansi boje

1. Nanesite prvi sloj poprečno.
 - Razrijedite proizvod s 20 – 40 % vode.
2. Nanesite svaki sljedeći sloj neravnomjerno da bi temeljni sloj ostao djelomično vidljiv.
 - razrjeđivanje: maksimalno 70 % s vodom

D: „klasično” nanošenje

1. Nanesite proizvod na površinu.
 - razrjeđivanje: 40 % s vodom

Tehnički list

StoColor Badigeon

2. Nanesite drugi premaz na prvi dok je prvi još vlažan.

Alat: spužva

- razrjeđivanje: 40 % s vodom

Napomene:

- Ovaj efekt može se pojačati nanošenjem različitih nijansi boje da bi se postigli posebni kromatski efekti.

- Da bi se osigurala dobra postojanost proizvoda StoColor Badigeon, pridržavajte se potrošnje.

E: zaštita i površinsko učvršćenje vapnenca

Nanesite proizvod u jednom ili dvama slojevima na površinu. -

Omjer miješanja:

StoColor Badigeon : voda (1 : 4)

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Sljedeći čimbenici produljuju vrijeme sušenja i stvrdnjavanja:

- visoka vlažnost zraka
- niske temperature
- niska izmjena zraka
- nepovoljni vremenski uvjeti

1. Poduzmite prikladne mjere zaštite.

2. Na fasadnim površinama koje treba obratiti ili koje su svježe izrađene postavite zaštitu od kiše.

Prerađivanje nakon otprilike 8 sati moguće je pod sljedećim uvjetima:

- temperatura podloge i zraka: + 20 °C
- relativna vlažnost zraka: 65 %

Visoka vlažnost zraka uvelike usporava karbonatizaciju, ponekad i nepovratno.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Dobavljanje

Ton boje

bijela, može se nijansirati u ograničenoj paleti boja StoColor System i Sto Façade označenima bijelim krugom (O)

nijansirani materijal:

- Prije obrade provjerite odgovara li materijal naručenoj nijansi boje.
- Moguća su mala odstupanja u nijansi boje od prijašnjih isporuka.
- Na jednoj površini rabite samo isporuke s istim brojem šarže.
- Prije obrade promiješajte različite šarže.

stabilnost nijanse boje:

- Vremenski utjecaji, vlažnost, intenzitet UV zraka i naslage mogu promijeniti površinu.
- Moguće su vidljive promjene nijanse.

Tehnički list

StoColor Badigeon

- Postupak promjene dinamičan je, a na njega utječu klimatski uvjeti i izloženost.
- Pridržavajte se aktualnih nacionalnih propisa, tehničkih listova itd.

pucanje punila:

- Mehanička opterećenja mogu oštetiti punila u materijalu i tako uzrokovati svijetle dijelove.
- To ne utječe na kvalitetu i funkcionalnost proizvoda.

preciznost nijanse boje:

- Uvjeti vremenskih utjecaja i uvjeti objekta utječu na preciznost i ravnomjernost nijanse boje.

Svakako izbjegavajte sljedeće uvjete:

- a. neravnomjerno upijanje podloge
- b. različite vlažnosti podloge na površini
- c. mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima u podlozi
- d. izravno sunčevo zračenje s oštro razgraničenom sjenom na još vlažnom premazu

ispiranje pomoćnih tvari:

- Kod premaza, koji se još nisu osušili, iz premaza se može osloboditi voda, npr. rosa, magla ili kiša i skupiti na površini.
- Efekt ovisi o intenzitetu nijanse boje i različitog je stupnja vidljivosti. To ne utječe na kvalitetu proizvoda. Efekti nestaju uz daljnje vremenske utjecaje.

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina	Fasadna boja
---------------------------	--------------

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
vapneni hidrat
polimerni prah
voda

Tehnički list

StoColor Badigeon

sredstvo za matiranje
zgušnjivač
sredstvo za raspršivanje
otpjesivač

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Nadražuje kožu. Uzrokuje teške ozljede oka. Može nadražiti dišni sustav. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati udisanje prašine. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. Hitno zatražiti savjet/ pomoć liječnika. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com