


Tehnički list

StoColor Dryonic® G

Fasadna boja s tehnologijom Dryonic® Technology, bionički način djelovanja za suhe fasade, s obloženim zaštitnim filmom



Karakteristika

Primjena

- izvana
- na mineralnim i organskim podlogama
- na ETICS
- na betonu
- na fasadnim elementima StoDeco
- na fasadama od vlaknastog cementa
- na gotovo svim standardnim građevnim podlogama
- na kosim fasadnim površinama koje nisu osjetljive na vlagu između 45° i 90°
- na fasadama od trapeznih limova (npr. premazanih postupkom Coil Coating)
- na pocinčanim metalnim podlogama (npr. olucima)
- na fasadama od visokotlačnog laminata (HLP - High Pressure Laminate)
- uvjetno normirano drvo (npr. podgledi krova)

Svojstva

- bioničko načelo za najbrže sušenje nakon kiše ili rose
- najveći stupanj bjeline
- visoka raznolikost i stabilnost boja
- minimalno pucanje materijala za punjenje (ostavljanje tragova)
- odlična mehanička opteretivost
- zadržava strukturu
- čisto akrilno vezivo
- CO₂-difuzija: razred C1 u skladu s EN 1062-1
- odlično pokriva
- propušta vodenu paru
- otporan na alkalije
- izvrsno prljanjanje na svim uobičajenim podlogama

Optika

- mat (G3) u skladu s EN 1062-1
- ovisno o kutu gledanja površina djeluje svilenkasto mat

Posebnosti/napomene

- kod ETICS-a s nagnutim površinama potrebno je savjetovanje za svaki objekt
- isključivo s neperzistentnim, kapsuliranim konzerviranjem filmom

Tehnički list

StoColor Dryonic® G

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,2 - 1,4 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	0,50 m	V2 srednje
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 nisko
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	2.520	
Sjaj	EN 1062-1	G3 - mat	G3
Debljina suhog sloja	EN 1062-1	150 μm	E3 > 100; ≤ 200
Veličina zrna	EN 1062-1	< 100 μm	
Propusnost ugljičnog dioksida	EN 1062-6	< 3 g/m ² .d	C1

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sinter, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima.

Pripreme Provjerite jesu li postojeći premazi nosivi. Odstranite nenosive premaze. Fasadne površine napadnute algama i gljivama prije nanošenja novih slojeva valja temeljito očistiti. Suhe se površine ovisno o stupnju pogođenosti dezinficiraju 1 - 2 put proizvodom StoPrim Fungal.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

Temperatura podloge mora biti viša od rosišta. preporučena razlika iznosi +3 °C

Priprema materijala Uporaba kao međupremaz: razrijedite s maks. 5 % vode.
Uporaba kao završni premaz: razrijedite s maks. 5 % vode.
Pri strojnoj obradi: nerazrijeđeno.

Razrijedite s čim manje vode kako biste postigli konzistenciju za obradu. Prije obrade dobro promiješajte materijal. Intenzivno nijansirani materijal razrijedite s vrlo malo vode. Presnažno razrjeđivanje pogoršava svojstva materijala, primjerice po pitanju obrade, sposobnosti pokrivanja i intenziteta nijanse.

Tehnički list

StoColor Dryonic® G**Potrošnja**

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po premazu

0,12 - 0,15 l/m²

kod 2 premaza

0,24 - 0,30 l/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

temeljni premaz:

Ovisno o vrsti i stanju podloge možda će biti potreban temeljni premaz koji učvršćuje materijal i regulira svojstvo upijanja.

Na mineralnim podlogama preporučuje se uporaba temeljnog premaza koji izjednačava svojstvo upijanja i poboljšava svojstvo lijepljenja.

Napomena:

Ako nedostaje temeljni premaz, mogu se ugroziti svojstva pri obradi i izgled proizvoda. proizvodi: npr. StoPrim Micro, StoPrim Sol GT

međupremaz:

StoColor Dryonic® G

završni premaz:

StoColor Dryonic® G

Ovisno o podlozi i nijansi potrebni su dodatni premazi.

Tehnički podaci temelje se na dvostrukom premazu.

Aplikacija

nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje, strojno

Nanos s malo maglice, uređajem za bezzračno prskanje:

Niski nanos materijala bez dodatne obrade valjkom:

mlaznica FineFinish 515

pritisak raspršivanja: oko 100 - 120 bara

Upotrijebite Metex Reuse ili kantu sa sitom.

visoki nanos materijala uz naknadnu obradu valjkom:

veličina mlaznice: 0,017 - 0,021 inča

pritisak raspršivanja: oko 100 - 130 bara

Uređaj za bezzračno prskanje:

inoSPRAY A 5000 ili sličan uređaj

Odaberite uređaj za bezzračno prskanje u skladu s veličinom objekta.

Eventualno izradite probnu površinu i odobrite je.

Preporuka: Upotrijebite produžetak mlaznica i fleksibilno crijevo.

Tehnički list

StoColor Dryonic® G

Napomena:

- Podaci navedeni za mlaznicu i tlak služe samo kao preporuke. Ovisno o tipu stroja i uvjetima objekta postavke i podaci mogu se razlikovati kako bi se postigao optimalni rezultat. Dodatne informacije potražite kod proizvođača stroja.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Visoke vrijednosti vlažnosti zraka, niske temperature i malena izmjena zraka produljuju vrijeme stvrdnjavanja i sušenja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta načelno valja poduzeti određene zaštitne mjere (npr. zaštita od kiše) na obrađivanim i svježe izrađenim fasadnim površinama.

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 24 sata.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Dobavljanje

Ton boje

bijela, toniranje po sustavu StoColor

tonirani materijal:

Prije obrade provjerite odgovara li materijal naručenoj nijansi boje. Moguća su mala odstupanja u tonu boje od prijašnjih isporuka. Na jednoj površini koristiti samo isporuke s istim brojem šarže.

Prije obrade valja promiješati različite šarže.

stabilnost tona boje:

Vremenski utjecaji, vlaga, UV-zračenje i naslage mogu promijeniti površinu premaza. Moguće su promjene nijanse. Postupak promjene dinamičan je, a na njega utječu klimatski uvjeti i izloženost. Za to vrijede aktualni nacionalni propisi, tehnički listovi itd.

preciznost tona boje:

Uvjeti vremenskih utjecaja i objekta utječu na preciznost i ravnomjernost tona boje. svakako izbjegavajte sljedeće uvjete (a - d):

- neravnomjerna sposobnost upijanja podloge
- različite vlažnosti podloge na površini
- mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima podloge
- izravno sunčevo zračenje s oštro razgraničenom sjenom na još vlažnom premazu

ispiranje pomoćnih tvari:

Kod premaza, koji se još nisu osušili, iz premaza se može osloboditi voda, npr. rosa, magla ili kiša i skupiti na površini. Efekt ovisi o intenzitetu tona boje i različitog je stupnja vidljivosti. To ne utječe na kvalitetu proizvoda. Efekti nestaju

Tehnički list

StoColor Dryonic® G

uz daljnje vremenske utjecaje.

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštite od izravnog sunčeva zračenja.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina	Fasadna boja
--------------------	--------------

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
Polimerna disperzija
titanov dioksid
mineralna punila
voda
ester
glikoli
alkoholi
Hidrofobirajuća sredstva
otpušivač
sredstvo za raspršivanje
zgušnjivač
sredstvo za zaštitu premaza na bazi DCOIT / OIT
sredstvo za zaštitu premaza, na bazi 3-jod-2-propinil-butil-karbamata (IPBC)
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)

Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.
-----------	---

EUH210	Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
--------	---

EUH208	Sadrži 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 4,5-diklor-2-oktil-2H-izotiazol-3-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-
--------	---

Tehnički list

StoColor Dryonic[®] G

500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com