


Tehnički list

StoColor Dryonic® M

Fasadna boja s metalik efektom i tehnologijom Dryonic® Technology, bionički način djelovanja za suhe fasade



Karakteristika

Primjena

- vani i unutra
- na mineralnim i organskim podlogama
- na kompozitne sustave za toplinsku izolaciju
- na ovještene ventilirane fasade
- na betonu
- na fasadnim elementima StoDeco
- na fasadama od vlaknastog cementa
- na premaze, obloge na zidovima i stropovima u interijerima
- na gotovo svim standardnim građevnim podlogama
- na kosim fasadnim površinama koje nisu osjetljive na vlagu između 45° i 90°
- na fasadama od trapeznih limova (npr. premazanih postupkom Coil Coating)
- na pocinčanim metalnim podlogama (npr. olucima)
- na fasadama od visokotlačnog laminata (HLP - High Pressure Laminate)
- prikladno i za krovne površine s nagibom > 3°, npr. cementna opeka, glinena opeka, vlaknasti cement (bez azbesta), limeni pokrovi

Svojstva

- bioničko načelo za najbrže sušenje nakon kiše ili rose
- dostupno i s X-black Technology. Štit od solarnog pregrijavanja.
- visoka raznolikost i stabilnost boja
- minimalno pucanje materijala za punjenje (ostavljanje tragova)
- odlična mehanička opteretivost
- čisto akrilno vezivo
- CO₂-difuzija: razred C1 u skladu s EN 1062-1
- dobro pokrivanje
- propušta vodenu paru
- otporan na alkalije
- izvrsno prijanjanje na svim uobičajenim podlogama
- ne sadrži biocidni zaštitni film

Optika

- ton boje s metalik efektom i efektom eloksala
- mat do svilenkasto sjajno

Posebnosti/napomene

- kod ETICS-a s nagnutim površinama potrebno je savjetovanje za svaki objekt

Tehnički list

StoColor Dryonic® M

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,1 - 1,2 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	0,56 m	V2 srednje
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,10 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 nisko
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	6.300	
Sjaj	EN 1062-1	G3 - mat	G3
Debljina suhog sloja	EN 1062-1	150 μm	E3 > 100; ≤ 200
Veličina zrna	EN 1062-1	< 100 μm	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima.

Pripreme Provjerite jesu li postojeći premazi nosivi. Odstranite nenosive premaze. Fasadne površine napadnute algama i gljivama prije nanošenja novih slojeva valja temeljito očistiti. Suhe se površine ovisno o stupnju pogođenosti dezinficiraju 1 - 2 put proizvodom StoPrim Fungal.

Površinu na koju se nanosi premaz tijekom nanošenja valja zaštititi od vrućine i izravnog sunčeva zračenja.

Upijajuće mineralne podloge prethodno pripremite sredstvom StoPrim Micro ili drugim prikladnim temeljnim premazima Sto.

Plastične ili metalne podloge stručno pripremite grundiranjem.

Nosivu podlogu po potrebi bojom prilagodite planiranoj izvedbi.

Važne napomene za proces planiranja:

budući da manji ručni uzorci ili uzorci površina nisu uvijek prikladni za dočaravanje vizualnog dojma tehnike na većim površinama, pretpostavlja se da izvođač najprije za prikaz izgleda napravi uzorak.

Voditelj gradnje/investitor preuzima taj uzorak te ga zadržava kao referenciju za posao koji valja obaviti.

Ako je tijekom rada potrebna skela, to valja uzeti u obzir pri sastavljanju uzorka, a skelu valja ukloniti prije procjene uzorka.

Veće segmente fasade valja podijeliti na manje pojedinačne segmente prema broju raspoloživog osoblja.

Postupak nanošenja premaza valja detaljno isplanirati te pritom u obzir valja uzeti

Tehnički list

StoColor Dryonic® M

vremenske uvjete i radna sredstva.
Prepreke koje stoje preblizu fasade ili zida uzrokuju ocrtavanje na gotovoj površini zida.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

Temperatura podloge mora biti viša od rosišta. preporučena razlika iznosi +3 °C

Priprema materijala

Prilikom uporabe na kompozitnim sustavima za toplinsku izolaciju:
StoColor Dryonic® razrijedite M s 15 – 20 % vode
Kod upotrebe na neupijajućim površinama, npr. metalne podloge, fasade od trapeznih limova, HPL fasade (High Pressure Laminate):
StoColor Dryonic® M nemojte razrjeđivati

Lazirajući dekorativni premaz 30 – 100 % razrijeđen vodom
Da biste postigli optimalnu raspodjelu pigmenta, a time i metalik efekt, smjesu dobro promiješajte prije i tijekom nanošenja.

Potrošnja

Vrsta primjene	Približna potrošnja
po sloju, pokrivno	0,10 - 0,12 l/m ²
po premazu, lazira	0,04 - 0,06 l/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

temeljni premaz:
Ovisno o vrsti i stanju podloge možda će biti potreban temeljni premaz koji učvršćuje materijal i regulira svojstvo upijanja.
Na mineralnim podlogama preporučuje se uporaba temeljnog premaza koji izjednačava svojstvo upijanja i poboljšava svojstvo lijepljenja.
Napomena:
- Ako nedostaje temeljni premaz, mogu se ugroziti svojstva pri obradi i izgled proizvoda.
proizvodi: npr. StoPrim Micro, StoPrim Sol GT
- Ako se upotrebljava kao lazura ili kod primjene na tamnim starim premazima možda će biti potreban dodatni temeljni premaz.
proizvodi: npr. StoColor Dryonic®

međupremaz:
StoColor Dryonic® M

završni premaz:
StoColor Dryonic® M

Tehnički list

StoColor Dryonic® M

Napomena:

- Ovisno o podlozi i nijansi potrebni su dodatni premazi.
- Minimalna debljina sloja po premazu:
mokro: 100 µm
suho: 35 µm
- Tehnički podaci temelje se na dvostrukom premazu.

Aplikacija

nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje

Uporaba 1:

pokrivno, dvostruko na filcanim podlogama u žbuci za modeliranje ili grebanoj strukturi K 1,5 do K 3,0 te tkaninu StoTex Classic

- Međupremaz: Materijal razrijeđen s maks. 20 % vode nanosite jednoliko kratkodlakim valjkom Sto-Malerwalze Fil Kurzflor mokro na mokro i još u mokrom stanju strukturirajte površinu sa svih strana pletenim valjkom Sto-Schlingenwalze br. art. 17406-007.

- završni premaz: Nakon sušenja ponovite postupak kao što je opisan kod međupremaza.

Ausführung 2:

pokrivno, dvostruko na flisu StoTap Pro

- međupremaz: Materijal razrijeđen s maks. 5 % vode nanosite jednoliko kratkodlakim valjkom Sto-Malerwalze Fil Kurzflor te potom obradite uz pomoć spužve Sto-Schwammscheibe (narančaste boje).

- završni premaz: Nerazrijeđeni materijal nanosite jednoliko valjkom Sto-Malerwalze Fil Kurzflor te potom obradite spužvom Sto-Schwammscheibe (narančaste boje) tako da izvodite kružne pokrete u obliku broja 8.

Uporaba 3:

lazirajuće na filcanu ili glet masom fino obrađenu podlogu kao što je npr. Stolit Milano, StoDecosit MP itd.

1. radni korak:

Materijal nanosite valjkom za boju tako da površina izgleda kao da je puna mrlja te potom odmah lazirajte uz pomoć spužve Sto-Schwammscheibe (narančaste boje). Nanesite „mrlje“ u neredovitom razmaku od oko 50 cm. Pazite na pomaknutu i neravnu izvedbu posebice u području mogućih skela.

2. radni korak:

Preostale međuprostore koje ste zaobišli prvim radnim korakom na isti način premažite kao što je opisano u prvom koraku. Kod većih površina i većeg broja izvođača moguće je izvesti dodatne radne korake s većim razmacima mrlja, kako bi se dobila jednolika nepravilna slika.

Opće napomene za obradu s bezzračnim uređajem za prskanje:

- Odaberite uređaj za bezračno prskanje u skladu s veličinom objekta.
- Eventualno izradite probnu površinu i odobrite je.
- Upotrijebite produžetak mlaznica i fleksibilno crijevo.

Tehnički list

StoColor Dryonic® M

Niski nanos materijala bez dodatne obrade valjkom:
mlaznica FineFinish 515
pritisak raspršivanja: oko 100 - 120 bara

visoki nanos materijala uz naknadnu obradu valjkom:
veličina mlaznice: 0,012 - 0,019 inča
pritisak raspršivanja: oko 110 - 150 bara

Napomena:

- Podaci navedeni za mlaznicu i tlak služe samo kao preporuke. Ovisno o tipu stroja i uvjetima objekta postavke i podaci mogu se razlikovati kako bi se postigao optimalni rezultat. Dodatne informacije potražite kod proizvođača stroja.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Visoke vrijednosti vlažnosti zraka, niske temperature i malena izmjena zraka produljuju vrijeme stvrdnjavanja i sušenja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta načelno valja poduzeti određene zaštitne mjere (npr. zaštita od kiše) na obrađivanim i svježe izrađenim fasadnim površinama.

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 24 sata.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Dobavljanje

Ton boje

toniranje po sustavu StoColor, metalni efekti,
može se tonirati prema kolekciji StoColor Metallic i EURAS

tonirani materijal:

Prije obrade provjerite odgovara li materijal naručenoj nijansi boje. Moguća su mala odstupanja u tonu boje od prijašnjih isporuka. Na jednoj površini koristiti samo isporuke s istim brojem šarže.

Prije obrade valja promiješati različite šarže.

stabilnost tona boje:

Vremenski utjecaji, vlaga, UV-zračenje i naslage mogu promijeniti površinu premaza. Moguće su promjene nijanse. Postupak promjene dinamičan je, a na njega utječu klimatski uvjeti i izloženost. Za to vrijede aktualni nacionalni propisi, tehnički listovi itd.

preciznost tona boje:

Uvjeti vremenskih utjecaja i objekta utječu na preciznost i ravnomjernost tona boje. svakako izbjegavajte sljedeće uvjete (a - d):

- a. neravnomjerna sposobnost upijanja podloge
- b. različite vlažnosti podloge na površini

Tehnički list

StoColor Dryonic® M

c. mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima podloge
d. izravno sunčevo zračenje s oštro razgraničenom sjenom na još vlažnom premazu

ispiranje pomoćnih tvari:

Kod premaza, koji se još nisu osušili, iz premaza se može osloboditi voda, npr. rosa, magla ili kiša i skupiti na površini. Efekt ovisi o intenzitetu tona boje i različitog je stupnja vidljivosti. To ne utječe na kvalitetu proizvoda. Efekti nestaju uz daljnje vremenske utjecaje.

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina	Fasadna boja
---------------------------	--------------

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
Polimerna disperzija
efektni pigment
silikatna punila
voda
glikoli
ester
alkoholi
Hidrofobirajuća sredstva
zgušnjivač
otpujivač
tenzidi
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi BIT/ZPT
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1

Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.
------------------	---

Tehnički list

StoColor Dryonic[®] M

EUH210	Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
EUH208	Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju. Ovdje je riječ o konzervansima. Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.
EUH211	Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com