


Tehnički list

StoColor Dryonic® S

Fasadna boja s tehnologijom Dryonic® i dodatnom SunBlock Technology za najveću raznolikost i postojanost boja, bez zaštite biocidnim filmom



Karakteristika

Primjena

- izvana
- na mineralnim i organskim podlogama
- na ETICS
- na betonu
- na fasadnim elementima StoDeco
- na fasadama od vlaknastog cementa
- na gotovo svim standardnim građevnim podlogama
- na kosim fasadnim površinama koje nisu osjetljive na vlagu između 45° i 90°
- na fasadama od trapeznih limova (npr. premazanih postupkom Coil Coating)
- na pocinčanim metalnim podlogama (npr. olucima)
- na fasadama od visokotlačnog laminata (HLP - High Pressure Laminate)
- prikladno i za krovne površine s nagibom > 3°, npr. cementna opeka, glinena opeka, vlaknasti cement (bez azbesta), limeni pokrovi

Svojstva

- bioničko načelo za najbrže sušenje nakon kiše ili rose
- dostupno i s X-black Technology. Štit od solarnog pregrijavanja.
- maksimalna raznolikost boja: sve NCS i RAL nijanse boje, npr. RAL 2000, 3000, 5000, 4010
- iznimno visoka stabilnost tona boje
- minimalno pucanje materijala za punjenje (ostavljanje tragova)
- odlična mehanička opteretivost
- zadržava strukturu
- čisto akrilno vezivo
- CO₂-difuzija: razred C1 u skladu s EN 1062-1
- odlično pokriva
- propušta vodenu paru
- otporan na alkalije
- izvrsno prijanjanje na svim uobičajenim podlogama
- ne sadrži biocidni zaštitni film

Optika

- mat (G3) u skladu s EN 1062-1
- ovisno o kutu gledanja površina djeluje svilenkasto mat

Posebnosti/napomene

- kod ETICS-a s nagnutim površinama potrebno je savjetovanje za svaki objekt

Tehnički list

StoColor Dryonic® S

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,2 - 1,4 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	0,50 m	V2 srednje
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 nisko
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	2.520	
Sjaj	EN 1062-1	G3 - mat	G3
Debljina suhog sloja	EN 1062-1	150 μm	E3 > 100; ≤ 200
Veličina zrna	EN 1062-1	< 100 μm	
Propusnost ugljičnog dioksida	EN 1062-6	< 3 g/m ² -d	C1

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima.

Pripreme Provjerite jesu li postojeći premazi nosivi. Odstranite nenosive premaze. Fasadne površine napadnute algama i gljivama prije nanošenja novih slojeva valja temeljito očistiti. Suhe se površine ovisno o stupnju pogođenosti dezinficiraju 1 - 2 put proizvodom StoPrim Fungal.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

Temperatura podloge mora biti viša od rosišta. preporučena razlika iznosi +3 °C

Priprema materijala Uporaba kao međupremaz: razrijedite s maks. 5 % vode.
Uporaba kao završni premaz: razrijedite s maks. 5 % vode.
Pri strojnoj obradi: nerazrijeđeno.

Razrijedite s čim manje vode kako biste postigli konzistenciju za obradu. Prije obrade dobro promiješajte materijal. Intenzivno nijansirani materijal razrijedite s vrlo malo vode. Presnažno razrjeđivanje pogoršava svojstva materijala, primjerice

Tehnički list

StoColor Dryonic® S

po pitanju obrade, sposobnosti pokrivanja i intenziteta nijanse.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	0,12 - 0,15	l/m ²
	kod 2 radna koraka	0,24 - 0,30	l/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

temeljni premaz:

Ovisno o vrsti i stanju podloge možda će biti potreban temeljni premaz koji učvršćuje materijal i regulira svojstvo upijanja.

Na mineralnim podlogama preporučuje se uporaba temeljnog premaza koji izjednačava svojstvo upijanja i poboljšava svojstvo prijanjanja.

Napomena:

Ako nedostaje temeljni premaz, mogu se ugroziti svojstva pri obradi i izgled proizvoda. proizvodi: npr. StoPrim Micro, StoPrim Sol GT

međupremaz:

StoColor Dryonic® S

završni premaz:

StoColor Dryonic® S

Ovisno o podlozi i nijansi potrebni su dodatni premazi.

Tehnički podaci temelje se na dvostrukom premazu.

Aplikacija

nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje, strojno

Nanos s malo maglice, uređajem za bezzračno prskanje:

Niski nanos materijala bez dodatne obrade valjkom:

mlaznica FineFinish 515

pritisak raspršivanja: oko 100 - 120 bara

Upotrijebite Metex Reuse ili kantu sa sitom.

visoki nanos materijala uz naknadnu obradu valjkom:

veličina mlaznice: 0,017 - 0,021 inča

pritisak raspršivanja: oko 100 - 130 bara

Uređaj za bezzračno prskanje:

inoSPRAY A 5000 ili sličan uređaj

Odaberite uređaj za bezzračno prskanje u skladu s veličinom objekta.

Eventualno izradite probnu površinu i odobrite je.

Tehnički list

StoColor Dryonic® S

Preporuka: Upotrijebite produžetak mlaznica i fleksibilno crijevo.

Napomena:

- Podaci navedeni za mlaznicu i tlak služe samo kao preporuke. Ovisno o tipu stroja i uvjetima objekta postavke i podaci mogu se razlikovati kako bi se postigao optimalni rezultat. Dodatne informacije potražite kod proizvođača stroja.

**Sušenje, otvrdnjavanje,
vrijeme prerade**

Visoke vrijednosti vlažnosti zraka, niske temperature i malena izmjena zraka produljuju vrijeme stvrdnjavanja i sušenja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta načelno valja poduzeti određene zaštitne mjere (npr. zaštita od kiše) na obrađivanim i svježe izrađenim fasadnim površinama.

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 24 sata.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Dobavljanje
Ton boje

bijela, toniranje po sustavu StoColor, sve uobičajene palete boja kao RAL; NCS

Posebna receptura s tehnologijom NIR može dovesti do malih razlika u nijansi boje u usporedbi sa standardnim nijansama. Na povezanim površinama ili onima koje neposredno graniče jedna s drugom, koristite samo materijal iste šarže.

tonirani materijal:

Prije obrade provjerite odgovara li materijal naručenoj nijansi boje. Moguća su mala odstupanja u tonu boje od prijašnjih isporuka. Na jednoj površini koristiti samo isporuke s istim brojem šarže.

Prije obrade valja promiješati različite šarže.

stabilnost tona boje:

Vremenski utjecaji, vlaga, UV-zračenje i naslage mogu promijeniti površinu premaza. Moguće su promjene nijanse. Postupak promjene dinamičan je, a na njega utječu klimatski uvjeti i izloženost. Za to vrijede aktualni nacionalni propisi, tehnički listovi itd.

preciznost tona boje:

Uvjeti vremenskih utjecaja i objekta utječu na preciznost i ravnomjernost tona boje. svakako izbjegavajte sljedeće uvjete (a - d):

- neravnomjerna sposobnost upijanja podloge
- različite vlažnosti podloge na površini
- mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima podloge
- izravno sunčevo zračenje s oštro razgraničenom sjenom na još vlažnom

Tehnički list

StoColor Dryonic® S

premazu

ispiranje pomoćnih tvari:

Kod premaza, koji se još nisu osušili, iz premaza se može osloboditi voda, npr. rosa, magla ili kiša i skupiti na površini. Efekt ovisi o intenzitetu tona boje i različitog je stupnja vidljivosti. To ne utječe na kvalitetu proizvoda. Efekti nestaju uz daljnje vremenske utjecaje.

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina	Fasadna boja
---------------------------	--------------

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
Polimerna disperzija
titanov dioksid
mineralna punila
voda
ester
glikoli
alkoholi
Hidrofobirajuća sredstva
otpjenjivač
sredstvo za raspršivanje
zgušnjivač
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1

Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.
------------------	---

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Tehnički list

StoColor Dryonic® S

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com