


Tehnički list

StoColor Dryonic® Wood

Fasadna boja s tehnologijom Dryonic®
Technology za drvene podloge, bionički način
djelovanja za suhe fasade



Karakteristika

- Primjena**
- izvana
 - za drvene podloge koje nisu po mjeri i koje su uvjetovano po mjeri

- Svojstva**
- bioničko načelo za najbrže sušenje nakon kiše ili rose
 - X-black Technology temperaturu sigurno održava ispod +65 °C
 - vrhunska raznolikost i stabilnost tona boje zahvaljujući tehnologiji SunBlocker
 - vrlo otporno na vremenske utjecaje
 - odlična mehanička opteretivost
 - čisto akrilno vezivo
 - odlično pokriva
 - propušta vodenu paru
 - postavljeno da ne kapa
 - održava strukturu
 - izolira od mnogih sastojaka drva

- Optika**
- mat (G3) u skladu s EN 1062-1
 - ovisno u kutu gledanja i vrsti drva površina djeluje svilenkasto mat

- Posebности/napomene**
- isključivo s neperzistentnim, kapsuliranim konzerviranjem filmom

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća		1,15 - 1,25 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	0,64 m	
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 nisko
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	5.388	
Sjaj	EN 1062-1	G3 - mat	G3
Debljina suhog sloja	EN 1062-1	110 μm	E3 > 100; ≤ 200
Veličina zrna	EN 1062-1	< 100 μm	S1 fini

Tehnički list

StoColor Dryonic® Wood

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga**Zahtjevi**

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva, bez masnoća i odvajajućih tvari te pravilno pripremljena.

Vlažnost drva kod bjelogorice: maks. 12 %
vlažnost drva kod crnogorice: maks. 15 %.

Pripreme

Provjerite jesu li postojeći premazi nosivi. Odstranite nenosive premaze.
Stari premazi:
Očistite i izbrusite izdržljive lazurne premaze i premaze boje.
Posivjele drvene površine i drvene površine pod utjecajem vremenskih izbrusite do nosive podloge.

Uporaba**Temperatura pri uporabi**

najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

Temperatura podloge mora biti viša od rosišta. preporučena razlika iznosi +3 °C

Priprema materijala

Materijal je nakon miješanja spreman za obradu.
Po potrebi razrijedite s maks. 3 % vode.
Pri strojnoj obradi: nerazrijeđeno.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po premazu

0,12 - 0,15 l/m²

kod 2 radna koraka

0,24 - 0,30 l/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

temeljni premaz:
StoPrim Protect WN ili StoPrim Protect BS (zaštita od plave plijesni)
StoPrim Isol Wood (opcionalno, izolira)

međupremaz:
StoColor Dryonic® Wood

završni premaz:
StoColor Dryonic® Wood

Tehnički list

StoColor Dryonic® Wood

Ovisno o podlozi i nijansi potrebni su dodatni premazi.

Tehnički podaci temelje se na dvostrukom premazu.

Ostale informacije o strukturi premaza možete pronaći u prilogu.

Aplikacija

nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje, strojno

Nanos s malo maglice, uređajem za bezzračno prskanje:

veličina mlaznice: 0,012 - 0,017 inča

pritisak raspršivanja: oko 100 - 130 bara

Upotrijebite Metex Reuse ili kantu sa sitom.

Uređaj za bezzračno prskanje:

inoSPRAY A 5000 ili sličan uređaj

Odaberite uređaj za bezzračno prskanje u skladu s veličinom objekta.

Eventualno izradite probnu površinu i odobrite je.

Preporuka:

Upotrijebite produžetak mlaznica i fleksibilno crijevo.

Nakon nanošenja uređajem za bezzračno prskanje površinu obradite kistom.

Napomena:

- Podaci navedeni za mlaznicu i tlak služe samo kao preporuke. Ovisno o tipu stroja i uvjetima objekta postavke i podaci mogu se razlikovati kako bi se postigao optimalni rezultat. Dodatne informacije potražite kod proizvođača stroja.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: suho nakon 1 sat, može se prerađivati nakon otprilike 4 sata.

Visoka vlažnost zraka i/ili niska temperatura produljuju vrijeme sušenja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika površinu fasade koju valja obraditi ili koja je svježije izrađena zaštitite prikladnim zaštitnim mjerama, npr. zaštitom od kiše.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Dobavljanje

Ton boje

bijela, toniranje po sustavu StoColor

tonirani materijal:

Prije obrade provjerite odgovara li materijal naručenoj nijansi boje. Moguća su mala odstupanja u tonu boje od prijašnjih isporuka. Na jednoj površini koristiti samo isporuke s istim brojem šarže.

Prije obrade valja promiješati različite šarže.

Tehnički list

StoColor Dryonic® Wood

stabilnost tona boje:

Vremenski utjecaji, vlaga, UV-zračenje i naslage mogu promijeniti površinu premaza. Moguće su promjene nijanse.

Postupak promjene dinamičan je, a na njega utječu klimatski uvjeti i izloženost.

Za to vrijede aktualni nacionalni propisi, tehnički listovi itd.

Mogućnost toniranja

Ispiranje pomoćnih tvari:

Iz premaza koji se još nisu osušili mogu se osloboditi pomoćne tvari i skupiti se na površini kad premaz optereti voda, npr. rosa, magla ili kiša. Efekt ovisi o intenzitetu nijanse boje i različitog je stupnja vidljivosti. To ne utječe na kvalitetu proizvoda. Efekti nestaju uz daljnje vremenske uvjete.

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.

Objašnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan

primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.

Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina

Fasadna boja

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)

Polimerna disperzija

titanov dioksid

silikatna punila

voda

alkoholi

glikoleter

aditiv za površine

zgušnjivač

stabilizatori

sredstvo za raspršivanje

otpjenjivač

Hidrofobirajuća sredstva

Tehnički list

StoColor Dryonic[®] Wood

sredstvo za zaštitu premaza, na bazi 3-jod-2-propinil-butil-karbamata (IPBC)
sredstvo za zaštitu premaza na bazi DCOIT / OIT

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 4,5-diklor-2-oktil-2H-izotijazol-3-on, 5-klor-2-metil-2H-izotijazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoColor Dryonic® Wood

Application stages	Semi-dimensionally-stable exterior building elements (Limited dimensional changes to the timber are permitted)	Non-dimensionally-stable exterior building elements (Unlimited dimensional changes to the timber are permitted)
Typical examples	Tongue-and-groove boarding, garden furniture, roof soffits, balcony components, folding shutters, engineered wood boards as facade elements	Overlap boarding, some ventilated rainscreen-cladding systems, simple garden timber (traditional fences, privacy screen systems, etc.) sheds, barns
Priming coat	• StoPrim Protect WN (protection from blue stain, water-based) • StoPrim Protect BS (protection from blue stain, solvent-containing)	• StoPrim Protect WN (protection from blue stain, water-based) • StoPrim Protect BS (protection from blue stain, solvent-containing)
Optional:	• StoPrim Isol Wood (insulating)	• StoPrim Isol Wood (insulating)
intermediate coat	• StoColor Dryonic® Wood	• StoColor Dryonic® Wood
Finish coat	• StoColor Dryonic® Wood	• StoColor Dryonic® Wood

preporuke za premaze drvenih podloga

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
 Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
 Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
 Telefon: +385 1 3499 555
 info.hr@sto.com