


Tehnički list

StoColor Lotusan®

Fasadna boja s Lotus-Effect® tehnologijom, prirodna zaštita protiv algi i gljivica, bez zaštite biocidnim filmom



Karakteristika

Primjena	• izvana • za premaze sa smanjenim hvatanjem čestica nečistoće na mineralnim i organskim podlogama • nije prikladno za horizontalne ili ukošene površine koje su izložene vremenskim utjecajima, npr. područja spojnica u zidu
-----------------	--

Svojstva	• zadržava strukturu • vrlo visoka propusnost za CO₂ i vodenu paru • smanjena mogućnost vlaženja • dostupno i s X-black Technology. Štit od solarnog pregrijavanja. • Lotus-Effect® Technology: smanjuje prijanjanje prljavštine i ima svojstvo samočišćenja pri kiši • prljavština se samostalno ispiri zajedno s kišom • prirodna zaštita od napada algi i gljivica • ne sadrži biocidni zaštitni film • nerastezljivo
-----------------	---

Optika	• bez sjaja
---------------	---

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN 1062-3	0,01 m	V1 visoko
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 nisko
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	50	prosječna vrijednost
Sjaj	EN 1062-1	G3 - mat	G3
Debljina suhog sloja	EN 1062-1	220 μm	E3 > 100; ≤ 200
Veličina zrna	EN 1062-1	< 100 μm	S1 fini

Tehnički list

StoColor Lotusan®

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga**Zahtjevi**

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima.

Pripreme

Provjerite jesu li postojeći premazi nosivi. Odstranite nenosive premaze. Fasadne površine napadnute algama i gljivama prije nanošenja novih slojeva valja temeljito očistiti. Suhe se površine ovisno o stupnju pogođenosti dezinficiraju 1 - 2 put proizvodom StoPrim Fungal. Pri renoviranju površina koje su snažno napadnute algama i gljivama i/ili pri uporabi u očito teškom slučaju napada mikroorganizmima preporučuje se uporaba proizvoda StoColor Lotusan G.

Uporaba**Temperatura pri uporabi**

najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

Temperatura podloge mora biti viša od rosišta. preporučena razlika iznosi +3 °C

Priprema materijala

Uporaba kao međupremaz: razrijedite s maks. 5 % vode.
Uporaba kao završni premaz: razrijedite s maks. 5 % vode.
Pri strojnoj obradi: razrijedite vodom maks. 3 %.

Razrijedite s čim manje vode kako biste postigli konzistenciju za obradu. Prije obrade dobro promiješajte materijal. Intenzivno nijansirani materijal razrijedite s vrlo malo vode. Presnažno razrjeđivanje pogoršava svojstva materijala, primjerice po pitanju obrade, sposobnosti pokrivanja i intenziteta nijanse.

Potrošnja**Vrsta primjene****Približna potrošnja**

po premazu

0,17 - 0,20 l/m²

kod 2 premaza

0,34 - 0,40 l/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostalog o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

temeljni premaz:

Ovisno o vrsti i stanju podloge možda će biti potreban temeljni premaz koji učvršćuje materijal i regulira svojstvo upijanja.

Na mineralnim podlogama preporučuje se uporaba temeljnog premaza koji izjednačava svojstvo upijanja i poboljšava svojstvo prijanjanja.

Tehnički list

StoColor Lotusan[®]

Napomena:
Ako nedostaje temeljni premaz, mogu se ugroziti svojstva pri obradi i izgled proizvoda. proizvod: npr. StoPrim Sol GT

optimalan efekt samopranja samo s dvostrukim premazom

međupremaz:
StoColor Lotusan[®]

završni premaz:
StoColor Lotusan[®]

Ovisno o podlozi i nijansi potrebni su dodatni premazi.

Tehnički podaci temelje se na dvostrukom premazu.

Aplikacija

nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje, strojno

opće napomene za obradu:
Upotrijebite produžetak mlaznica i fleksibilno crijevo.

Nanos s malo maglice, uređajem za bezzračno prskanje:
veličina mlaznice: 0,017 - 0,021 inča
pritisak raspršivanja: oko 100 - 130 bara

Napomena:
- Podaci navedeni za mlaznicu i tlak služe samo kao preporuke. Ovisno o tipu stroja i uvjetima objekta postavke i podaci mogu se razlikovati kako bi se postigao optimalni rezultat. Dodatne informacije potražite kod proizvođača stroja.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Visoke vrijednosti vlažnosti zraka, niske temperature i malena izmjena zraka produljuju vrijeme stvrdnjavanja i sušenja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta načelno valja poduzeti određene zaštitne mjere (npr. zaštita od kiše) na obrađivanim i svježe izrađenim fasadnim površinama.

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 8 sati.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Izraženost efekta kotrljanja kapi može varirati ovisno o vremenskim uvjetima i tonu boje.

Zbog smanjene mogućnosti vlaženja vodom, efekt samopranja je manji ako se radi

Tehnički list

StoColor Lotusan®

o uljnim ili masnim naslaga prljavštine.

Dobavljanje

Ton boje

bijela, ograničeno toniranje po sustavu StoColor

tonirani materijal:

Prije obrade provjerite odgovara li materijal naručenoj nijansi boje. Moguća su mala odstupanja u tonu boje od prijašnjih isporuka. Na jednoj površini koristiti samo isporuke s istim brojem šarže.

Prije obrade valja promiješati različite šarže.

stabilnost tona boje:

Vremenski utjecaji, vlaga, UV-zračenje i naslage mogu promijeniti površinu premaza. Moguće su promjene nijanse. Postupak promjene dinamičan je, a na njega utječu klimatski uvjeti i izloženost. Za to vrijede aktualni nacionalni propisi, tehnički listovi itd.

pucanje punila:

Mehanička opterećenja mogu oštetiti punila u materijalu i tako uzrokovati svijetle dijelove. To ne utječe na kvalitetu i funkcionalnost proizvoda.

preciznost tona boje:

Uvjeti vremenskih utjecaja i objekta utječu na preciznost i ravnomjernost tona boje. svakako izbjegavajte sljedeće uvjete (a - d):

- a. neravnomjerna sposobnost upijanja podloge
- b. različite vlažnosti podloge na površini
- c. mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima podloge
- d. izravno sunčevo zračenje s oštro razgraničenom sjenom na još vlažnom premazu

ispiranje pomoćnih tvari:

Kod premaza, koji se još nisu osušili, iz premaza se može osloboditi voda, npr. rosa, magla ili kiša i skupiti na površini. Efekt ovisi o intenzitetu tona boje i različitog je stupnja vidljivosti. To ne utječe na kvalitetu proizvoda. Efekti nestaju uz daljnje vremenske utjecaje.

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.

Objašnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan

primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.

Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Tehnički list

StoColor Lotusan®

Stručna mišljenja / dopuštenja

Test report P 1977-1	Lotus efekt® kod fasadnih boja Ponašanje uslijed prljanja
Test report P 5086-4	Lotusan® - propusnost ugljikova dioksida Provjera propusnosti ugljikova dioksida
Report - Lotus-Effekt	Samočišćenje mikrostrukturnih površina Stručni tisak

Označavanje

Proizvodna skupina	Fasadna boja
--------------------	--------------

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
Polimerna disperzija
titanov dioksid
silikatna punila
organska punila
voda
glikoleter
alkoholi
Hidrofobirajuća sredstva
zgušnjivač
otpjenjivač
sredstvo za raspršivanje
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja na bazi bronopola (INN)

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

Tehnički list

StoColor Lotusan[®]

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com