


Tehnički list

StoColor Lotusan AimS®

Fasadna boja s tehnologijom Lotus-Effect®, napravljena od/sa obnovljivim sirovinama, prirodna zaštita protiv algi i gljivica



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za premaze sa smanjenim hvatanjem čestica nečistoće na mineralnim i organskim podlogama
- nije prikladno za horizontalne ili ukošene površine koje su izložene vremenskim utjecajima, npr. područja spojnica u zidu
- kompozitni sustavi za toplinsku izolaciju s certifikatom „Blauer Engel“

Svojstva

- od obnovljivih sirovina / s obnovljivim sirovinama
- zadržava strukturu
- vrlo visok stupanj propuštanja CO₂
- vrlo visoka propusnost za vodenu paru
- smanjena mogućnost vlaženja
- Lotus-Effect® Technology: smanjena prionjivost čestica prljavštine i samočišćenje pri kiši
- prljavština se samostalno ispiri zajedno s kišom
- prirodna zaštita od algi i gljivica
- ne sadrži biocidni zaštitni film
- nerastezljivo

Optika

- bez sjaja

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN 1062-3	< 0,03 m	V1 visoko
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 nisko
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	39	prosječna vrijednost
Sjaj	EN 1062-1	G3 - mat	G3
Debljina suhog sloja	EN 1062-1	190 μm	E3 > 100; ≤ 200
Veličina zrna	EN 1062-1	< 100 μm	S1 fini

Tehnički list

StoColor Lotusan AimS®

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga**Zahtjevi**

Podloga općenito:

- Čvrsto, suho, čisto, nosivo
- Bez slojeva sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje

Napomene:

- Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima.

Pripreme

1. Provjerite je li postojeći premaz nosiv.
2. Odstranite nenosive premaze.
3. Očistite podlogu.

Površine fasade pogođene algama i gljivicama:

1. Temeljito očistite površine fasade.
2. Suhu površinu fasade ovisno o slučaju 1 do 2 puta dezinficirajte proizvodom StoPrim Fungal.
3. Preporuka kod jakog slučaja algi i gljivica na površinama fasade ili kod velikog napada mikroorganizmima: upotrijebite StoColor Lotusan G.

Uporaba**Temperatura pri uporabi**

temperatura podloge i zraka:
najmanja temperatura: +5 °C
najviša temperatura: +30 °C

Napomene:

- Temperatura podloge mora biti viša od rosišta.
- preporučena razlika iznosi +3 °C

Priprema materijala

Priprema materijala:

- Materijal razrijedite sa što manje vode kako biste postigli konzistenciju za obradu.
- Pri uporabi kao međupremaz ili završni premaz: razrijedite s maks. 5 % vode.
- Prije obrade dobro promiješajte materijal.
- Pri strojnoj obradi: nerazrijeđeno.
- Intenzivno tonirani materijal nemojte razrjeđivati vodom ili razrijedite s vrlo malo vode.
- Presnažno razrjeđivanje pogoršava svojstva materijala, primjerice po pitanju obrade, sposobnosti pokrivanja i intenziteta tona.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po premazu

0,17 - 0,20

l/m²

Tehnički list

StoColor Lotusan AimS®

kod 2 premaza

0,34 - 0,40

l/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

temeljni premaz:

- Ovisno o vrsti i stanju podloge nanosite učvršćujući temeljni premaz koji regulira upijanje.

Napomene:

- Na mineralnim podlogama propisana je uporaba temeljnog premaza koji izjednačava svojstvo upijanja i poboljšava svojstvo prijanjanja.
- Nepostojanje temeljnog premaza može ugroziti svojstva pri obradi i izgled.
- proizvod: npr. StoPrim Sol GT

Nadogradnja slojeva:

- optimalan efekt samopranja s dvostrukim premazom
- međupremaz: StoColor Lotusan AimS®
- završni premaz: StoColor Lotusan AimS®
- Tehnički podaci temelje se na dvostrukom premazu.
- Ovisno o podlozi i tonu boje potrebni su dodatni premazi.

Aplikacija

Mogućnosti:

- mazati
- valjati
- bezzračno prskanje

Bezzračno prskanje:

nanošenje s malo maglice, uređajem za bezzračno prskanje

- veličina mlaznice: 0,017 - 0,021 inča
- pritisak raspršivanja: oko 100 - 130 bara

Preporuka:

- Upotrijebite produžetak mlaznica i fleksibilno crijevo.

Napomena:

- Podaci navedeni za mlaznicu i tlak služe samo kao preporuke. Ovisno o tipu stroja i uvjetima objekta postavke i podaci mogu se razlikovati kako bi se postigao optimalni rezultat. Dodatne informacije potražite kod proizvođača stroja.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Sljedeći čimbenici produžuju sušenje i stvrdnjavanje prije moguće obrade:

- visoka vlažnost zraka
- niske temperature
- niska izmjena zraka
- nepovoljni vremenski uvjeti

Tehnički list

StoColor Lotusan AimS®

1. Poduzmite prikladne mjere zaštite.
2. Na fasadnim površinama koje treba obraditi ili koje su svježe obrađene postavite zaštitu od kiše.

Prerađivanje nakon otprilike 8 sati moguće je pod sljedećim uvjetima:

- temperatura podloge i zraka: + +20 °C
- relativna vlažnost zraka: 65 %

Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Efekt samočišćenja: - Izraženost efekta kotrljanja kapi može varirati ovisno o vremenskim uvjetima i tonu boje. - Zbog smanjene mogućnosti vlaženja vodom, efekt samopranja je manji ako se radi o uljnim ili masnim naslagama prljavštine.

Dobavljanje

Ton boje	bijela, ograničeno toniranje po sustavu StoColor tonirani materijal: - Prije obrade provjerite odgovara li materijal naručenom tonu boje. - Moguća su mala odstupanja u tonu boje od prijašnjih isporuka. - Na jednoj površini koristiti samo isporuke s istim brojem šarže. - Prije obrade promiješajte različite šarže. stabilnost tona boje: - Vremenski utjecaji, vlaga, intenzitet UV zraka i naslage mogu promijeniti površinu. - Moguće su vidljive promjene tona. - Postupak promjene dinamičan je, a na njega utječu klimatski uvjeti i izloženost. - Pridržavajte se aktualnih nacionalnih propisa, tehničkih listova itd. pucanje punila: - Mehanička opterećenja mogu oštetiti punila u materijalu i tako uzrokovati svijetle dijelove. - To ne utječe na kvalitetu i funkcionalnost proizvoda. preciznost tona boje: - Uvjeti vremenskih utjecaja i objekta utječu na preciznost i ravnomjernost tona boje. Svakako izbjegavajte sljedeće uvjete: a. neravnomjerno upijanje podloge b. različite vlažnosti podloge na površini c. mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima u podlozi d. izravno sunčevo svjetlo s oštro razgraničenom sjenom na još vlažnom premazu ispiranje pomoćnih tvari:
----------	---

Tehnički list

StoColor Lotusan AimS[®]

- Kod premaza, koji se još nisu osušili, iz premaza se može osloboditi voda, npr. rosa, magla ili kiša i skupiti na površini.
- Efekt ovisi o intenzitetu tona boje i različitog je stupnja vidljivosti. To ne utječe na kvalitetu proizvoda. Efekti nestaju uz daljnje vremenske utjecaje.

Ambalaža	Kanta
-----------------	-------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
----------------------------	---

Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.
------------------------------	--

Označavanje

Proizvodna skupina	Fasadna boja
---------------------------	--------------

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
Polimerna disperzija
titanov dioksid
silikatna punila
organska punila
voda
alkoholi
Hidrofobirajuća sredstva
zgušnjivač
otpušivač
sredstvo za raspršivanje
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja na bazi bronopola (INN)

Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.
------------------	---

Tehnički list

StoColor Lotusan AimS®

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com